

# Sigma Siloxan Fix Syn



Omschrijving	Oplosmiddelhoudend fixeermiddel in Sigma Siloxan gevelsystemen op basis van siliconenhars voor buiten.		
Gebruiksdoel	Fixeren van licht poederende ondergronden.		
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstekende hechtingseigenschappen</li> <li>• Hoog indringend vermogen.</li> <li>• Verstevigende eigenschappen.</li> <li>• Onverzeepbaar</li> <li>• Hoog waterdampdoorlatend</li> </ul>		
Kleuren en glans	Kleurloos.		
Verpakking	Jerrycan van 10 liter.		
Basisgegevens	Dichtheid	:	ca. 0,8 kg/dm <sup>3</sup>
	Percentage vaste stof	:	ca. 12 vol.%
	Vlampunt	:	42°C
	<b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b>		
	Overschilderbaar na	:	ca. 12 uur
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.		
Rendement	5-6 m <sup>2</sup> /liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.		
Ondergrond- condities	Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en voldoende droog. Vochtpercentage max. 4%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.		
Verwerkings- condities	<p>Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C.</li> <li>- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.</li> <li>- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.</li> <li>- Goede ventilatie.</li> </ul>		
Systemen	<p><b>Minerale ondergronden, sterk zuigende ondergrond die licht poedert</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.</li> <li>• Poederende oppervlakken door middel van borstelen, hogedrukreiniging of anderszins zodanig reinigen, dat alle loszittende delen worden verwijderd.</li> <li>• Waar nodig de ondergrond repareren.</li> <li>• Fixeren met Sigma Siloxan Fix Syn.</li> <li>• Afwerken met een Sigma Siloxan gevelverfsysteem.</li> </ul> <p><b>Noot</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zie ook Sigma Informatieblad 1333 'Fixeren van minerale ondergronden'.</li> </ul>		

# Sigma Siloxan Fix Syn



## Instructies voor gebruik

Voor gebruik goed oproeren.

### Rol-/kwastapplicatie

Aanbevolen verfrol	:	ProGold MicroFibre
Aanbevolen kwast	:	ProGold Blokwitter zwart Chinees varkenshaar
Verdunning	:	geen

### Reiniging gereedschap

Sigma verdunning 20-05 of terpentine.

## Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma Siloxan Fix Syn.

## Referenties

### Documentatieblad

	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1301
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300
Fixeren van minerale ondergronden	1333

## EMG

10100DN7015NL