


PRINT-ADR

Dernière mise à jour :
08/08/2022



Définition

Primaire d'accrochage à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

Destination

- Intérieur/Extérieur : neuf/entretien.
- Tous supports lisses : PVC, carrelage, métaux non ferreux...
- Surfaces verticales.

Propriétés

- Adhérence PVC, verre, carrelage mural, stratifiés, métaux non ferreux...
- Applicable sur anciens fonds glycéros et acryliques.
- Recouvrable par toutes finitions (phase aqueuse ou solvant).
- Recouvrable en 6 heures.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/L ■ Ce produit contient au maximum 120 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluide.

Aspect du feuil sec

Mat.

Teintes

Blanc.

Masse volumique

(en kg/dm³)

- 1,42 ± 0,05

Extrait Sec

En poids : 65 % ± 2.

En volume (théorique) : 52 % ± 2.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 1 h.
- Recouvrable : 6 h.
- Recouvrement maximum 12 mois.

Rendement

10 à 12 m²/L selon le support.

Conditionnement

1 L - 5 L

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel.

PRINT-ADR

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Métaux non ferreux	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dégraissage ■ Dérochage à l'acide phosphorique dilué ■ Rinçage soigné à l'eau claire 	1 couche de Print-ADR	2 couches de PANTINOX SR9
PVC	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dégraissage ■ Ponçage 		2 couches d'ELYOPUR LAQUE MAT ou ELYOPUR LAQUE SATIN ou PREMIOR MAT, PREMIOR SATIN ou PREMIOR BRILLANT ou EVOLUTEX 2EN1 MAT ou EVOLUTEX 2EN1 VELOURS
Supports bois - Travaux neufs ou supports décapés ou entretien sur ancienne peinture ou ancienne lasure en bon état	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyage ■ Ponçage et dépolissage ■ Époussetage 		2 couches de TEXWOOD PREMIUM ou PRIMWOOD RAPID

L'adhérence de PRINT-ADR sera optimale après quelques jours de séchage.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

PRINT-ADR

Dernière mise à jour :
08/08/2022

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution

Diluer à 5 % d'eau pour brosse et rouleau.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.