


# EXPRIM



## Définition

Impression et finition microporeuse mate-veloutée aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

## Destination

- Intérieur/Extérieur : neuf/entretien.
- Protection et décoration des menuiseries en impression et/ou finition.

## Propriétés

- Très bonne résistance aux intempéries.
- Film souple pour une grande durabilité.
- Microporeuse : laisse respirer le support.
- Très bonne accroche.

## Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130 g/L</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 128 g/L de COV</li> <li>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels</li> </ul>
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EXPRIM est éligible aux certifications LEED®, HQE™, BREEAM®</li> <li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> <li>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environnementale.gouv.fr">www.declaration.environnementale.gouv.fr</a></li> </ul>
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>

## Caractéristiques générales

<b>Aspect en pot</b> Peinture liquide.	<b>Masse volumique</b> (En blanc : en kg/dm <sup>3</sup> )	<b>Rendement</b> 10 à 14 m <sup>2</sup> /L environ.
<b>Aspect du feuil sec</b> Mat-velours.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1,35 ± 0,05 (norme EUR PL 004).</li> </ul>	<b>Conditionnement</b> 1 L - 5 L - 15 L
<b>Brillant spéculaire</b> 13 % sous 60°.	<b>Extrait Sec</b> En poids (norme EUR PL 005) : 55 ± 2 % (Blanc). En volume (théorique) : 39 ± 2 % (Blanc).	<b>Conservation</b> 18 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel.
<b>Teintes</b> En stock : blanc. Teintes pastel et teintes vives du nuancier CHROMATIC®.	<b>Temps de séchage</b> (à 23 °C - 50 % HR)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sec : 3 h.</li> <li>■ Recouvrable : 8 h.</li> </ul>	

# EXPRIM

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ponçage</li> <li>■ Époussetage</li> <li>■ Dégraissage</li> </ul>	1 couche d'EXPRIM dilué à 5%	2 couches d'EXPRIM
Bois tanniques (Chêne, Châtaignier, ...)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Époussetage</li> <li>■ Dégraissage</li> </ul>	1 couche de PRIMWOOD RAPID ou PRIMWOOD MAT	
Ancienne peinture ou lasure en bon état	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grattage</li> <li>■ Ponçage</li> <li>■ Époussetage</li> </ul>		
Ancienne peinture ou lasure en mauvais état	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Décapage</li> <li>■ Lessivage</li> <li>■ Rinçage</li> <li>■ Séchage</li> <li>■ Ponçage</li> <li>■ Époussetage</li> <li>■ Dégraissage</li> </ul>	1 couche d'EXPRIM dilué à 5%	

\*Pour les bois neufs, type Tropicaux et Résineux, réaliser au préalable un dégraissage au Xylène lors des travaux préparatoires.

\*Pour les bois neufs, type Iroko, réaliser au préalable un dégraissage au diluant Epoxy n°1Bis lors des travaux préparatoires.

#### Mode d'application :

- Appliquer de préférence la 1<sup>re</sup> couche à la brosse.
- Casser les arêtes vives et enrober complètement le bois avec le système de peinture.

#### Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1. En intérieur, appliquer au dessus de 8 °C. En extérieur, appliquer entre 5 °C et 35 °C et ne pas appliquer par temps de gel ou d'averse menaçante.
- Les fendillements, les défauts d'assemblages, les dégradations ponctuelles pourront être repris à l'aide de mastics spécifiques pour bois (en intérieur).
- En extérieur, les teintes de coefficient d'absorption solaire supérieur à 0,7 (teintes soutenues) sont déconseillées sur surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques.

# EXPRIM

Dernière mise à jour :  
13/04/2023

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau microfibre polyester 10 mm, pistolet.

### Dilution

En impression : dilution de 5 à 10 % d'eau. En finition : prêt à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).