


TEXTOPERL

Peinture acrylique et siloxane mate pour façade



Définition	Peinture à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse, additivée en siloxane.
Domaines d'emploi	- Extérieur. - Neuf/Entretien.
Points forts	- Mat profond. - Excellente perméance à la vapeur d'eau. - Assure une protection efficace contre l'encrassement dû aux intempéries. - Particulièrement adapté pour l'entretien des supports lisses.
Caractéristiques	- Excellente résistance sur fonds alcalins. - Bon pouvoir garnissant et opacifiant. - Peinture allégée. - Protection contre le développement de champignons et d'algues en surface de film.
Caractéristiques Techniques	Aspect du film sec : - Mat profond. Nuances : - Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® Façade. Masse volumique à 20 °C : 1,15 ± 0,05 kg/dm³ Extrait sec pondéral : 60 % ± 2 % Extrait sec volumique : 53,5 % ± 2 % Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative : - Hors pluie : 8 h Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative : - Recouvrable : 12 h Rendement moyen : - Sur fonds lisses : 6 à 8 m²/L - Sur fonds structurés : 3 à 5 m²/L Conditionnement : 5 L - 15 L Conservation : 24 mois en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel et de fortes chaleurs. Utiliser rapidement après ouverture. Hygiène & Sécurité : - Fiche de données de sécurité disponible sur www.peintures-gauthier.com Point éclair : Néant.

TEXTOPERL

Mise en œuvre	Processus : • Sur anciennes peintures saines : 1 couche diluée suivie d’une couche pure. • Sur peintures farinantes : lavage haute pression (<40 bars) et impression avec SKINFOND et 2 couches de TEXTOPERL T25. • Sur les autres subjectiles en mauvais état ou réversibles à l’eau après élimination, anciennes peintures silicatées ou reliquats de peintures à la chaux : impression SKINFIX et 2 couches de TEXTOPERL T25.
Type de supports et preparation	Type de support : • Entretien sur tous les anciens revêtements sains, adhérents et insensibles à l’eau. • En travaux neufs sur béton et enduits de liants hydrauliques NF P 15-201/DTU 26-1. • Supports lisses et moyennement structurés. Préparation des supports : • Les supports devront être sains et secs, réceptionnés et préparés conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1. • Supports neufs ou anciens non peints, sains et secs et anciennes peintures insensibles à l’eau : 2 couches de TEXTOPERL T25.
Application	Matériel d’application : • Brosse, rouleau polyamide texturé 14 mm, pistolet haute pression. Dilution : • Sur fonds moyennement structurés : dilution de 5 à 10 % en 1re couche, 2e couche pure. Sur fonds lisses : dilution de 5 % en 1re couche, 2e couche pure. Nettoyage du matériel : • À l’eau. Précautions d’emploi : • Appliquer par une température supérieure à 5 °C et un taux d’humidité relative de 80 % maximum. • Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles surchauffés, ni non plus de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.). • Ne pas appliquer par temps de gel et d’averse menaçante, éviter tout risque de gel 12 heures après l’application. Le séchage doit être complet avant l’application d’une seconde couche. • Il est déconseillé d’utiliser des teintes dont le coefficient d’absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l’indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) sur des surfaces pouvant être exposées au soleil. Toutefois, les teintes soutenues du nuancier le CHROMATIC® Façade peuvent bénéficier de la nouvelle technologie Outside Unlimited Colors®, pour devenir applicables en extérieur. En effet, cette technologie permet, par une formulation spécifique des teintes, d’obtenir un coefficient d’absorption <0,7 et ainsi rester dans le domaine d’acceptation du NF DTU 59.1. Une sous-couche blanche est nécessaire avant application des couches de finitions. • Ne pas travailler «mouillé sur mouillé».
Classification	Catégorie / Valeur de COV : • Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L Classification : • NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2/10c • NF T 34-722 : D2 • NF EN 1062-1 : E3, V2, W3, A0