SEIGNEURIE®
LA PERFORMANCE POUR UN MONDE DURABLE

EVOLUTEX 2EN1 VELOURS

2en1

NF ENVIRONNEMENT PAR AFNOR CERTIFICATION
Peintures, vernis et produits connexes – NF 130
www.ecolabels.fr

EAU INT CHROMATIC®

Définition

Peinture veloutée-mat à base d'une dispersion mixte acrylique/alkyde.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN.
- Murs, plafonds, boiseries.
- Pièces sèches et humides.
- Etat de finition A ou B (selon préparation des supports).

Propriétés

- Esthétique soignée sans reprise ni embus.
- Grande facilité d'entretien : RAH Classe 1, lessivable.
- Adhérence multi-supports : plâtre, bois, PVC, zinc...
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	

Caractéristiques générales

Brillant spéculaire

4 % sous 60° (12 % sous 85°)

Extrait Sec

Temps de séchage

(à 23° C - 50 % HR)

- Sec hors poussière : 1 heure.
- Recouvrable : 4 heures ou "mouillé sur mouillé" (application de la seconde couche dès que la 1ère couche commence à mater).

Rendement

- Supports lisses : 9 à 11 m²/L
- Toiles à peindre : 7 à 9 m²/L

Dernière mise à jour : 16/10/2024 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à chacun de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG

SEIGNEURIE®
LA PERFORMANCE POUR UN MONDE DURABLE

EVOLUTEX 2EN1 VELOURS

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonnée	■ Révision des joints ■ Epoussetage		2 couches d'Evolutex 2en1 Velours
Plâtre et dérivés	■ Brossage ■ Egrenage ■ Epoussetage	1 couche d'Imprima Rapid diluée à 5% (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés		1 couche d'Imprima Rapid diluée à 5%	
Anciens fonds	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage		

Dernière mise à jour : 16/10/2024 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

EVOLUTEX 2EN1 VELOURS

Application

Matériel d'application

Brosse, Rouleau polyamide texturé 12 mm, Rouleau polyester tissé 13 mm, Pistolet

Caractéristiques réglementaires

Dernière mise à jour : 16/10/2024 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient au client de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.