

# RÉFECTOCRYL ULTRA

## Peinture laque acrylique polyuréthane en phase aqueuse



**Définition** • Peinture-laque satinée à base de résine polyuréthane acrylique en phase aqueuse résistante aux rayures.

**Domaines d'emploi**

- Intérieur.
- Travaux neufs et travaux d'entretien.
- Particulièrement adapté à la mise en peinture de portes intérieures.
- Etat de finition A.

**Points forts** Finition de haute qualité, robuste et pérenne. Facile d'application. Bonne répartition. Entretien facile.

**Caractéristiques** Temps ouvert important. Ni collant, ni projection. Grande dureté du film sec à cœur. Résiste aux petits chocs et rayures.

### Caractéristiques Techniques

**Aspect du film sec :**

- Satiné tendu.

**Nuances :**

- Blanc et teintes du nuancier Chromatic®.

**Extrait sec pondéral :**

- 52% ± 2%.

**Extrait sec volumique :**

- 38% ± 2%.

**Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :**

- Sec au toucher : 1 à 3 heures

**Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :**

- Redoublable : 5 heures (peut varier selon la température et l'humidité).

**Rendement moyen :**

- 12 à 14 m<sup>2</sup>/litre.

**Conditionnement :**

- Blanc et nuances : 1, 3, 10 et 15 litres.

**Conservation :**

- 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel.

**Brillant spéculaire :**

- 34% (± 5 %) sous 60° d'angle.

# RÉFECTOCRYL ULTRA

## Mise en œuvre

### Processus :

- INTERIEUR TRAVAUX NEUFS :
- Bois : appliquer 1 première couche de RÉFECTOCRYL ULTRA diluée à 10 % puis 2 couches non diluées.
  - Bois tannique : appliquer 1 à 2 couches de NEUTRAPRIM puis deux couches de RÉFECTOCRYL ULTRA.
- INTERIEUR TRAVAUX D'ENTRETIEN :
- Anciennes peintures : les anciennes peintures réversibles à l'eau recevront 1 couche de NÉOPRIM dilué puis 2 couches de RÉFECTOCRYL ULTRA. Les anciennes peintures laques seront dépolies et recevront 1 couche d'HYDROPRIM dilué puis 2 couches de RÉFECTOCRYL ULTRA. Remarque :
  - La résistance optimale à la rayure n'est obtenue qu'après séchage à cœur du produit.
  - Il est indispensable de poncer entre chaque couche avec un abrasif fin (type P400). RÉFECTOCRYL ULTRA n'est pas applicable en extérieur.

## Type de supports et préparation

### Type de support :

- Protection et décoration des bois en intérieur

### Préparation des supports :

- Les supports devront être conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

## Application

### Matériel d'application :

- Brosse "spécial acrylique", rouleau mousse floquée, rouleau «microfibres» ras 6 à 10 mm.

### Dilution :

- Brosse , rouleau : prêt à l'emploi.
- Pistolet : à adapter selon le matériel.

### Nettoyage du matériel :

- Eau, juste après usage. Recommandé : eau tiède lessive.

### Précautions d'emploi :

- En intérieur ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative supérieure à 65%.
- Appliquer sans tirer.

## Classification

### Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b2-6 a. Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 90 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. Émissions dans l'air intérieur :
- Classe A+.