



Revestimientos comerciales de alto rendimiento

ACR-100

CPC 1

Laca acrílica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
ACR-100 LACA ACRÍLICA (Pigmentada)			
TIPO: Laca acrílica			
USO RECOMENDADO La laca acrílica ACR-100 es un revestimiento de secado rápido específicamente recomendado para ser aplicado en superficies plásticas o metálicas debidamente imprimadas, tanto interiores como exteriores. La laca ACR-100 ofrece mejores propiedades de retención de brillo y color, con una excelente adherencia a una amplia variedad de plásticos. Ofrece, además, un gran equilibrio en cuanto a sus propiedades de rendimiento, entre ellas una excelente fluidez y nivelación, dureza de acabado y durabilidad exterior.			
COLORES La utilización del sistema de dosificación y adaptación de colores COLOR ACCURATE™ de PPG garantiza la compatibilidad rápida y precisa con prácticamente todos los estándares de colores, tanto tradicionales como nuevos. Una vez especificada la fórmula, se pueden realizar repetidas reproducciones de lotes de incluso un mínimo de 3,79 litros (1 galón) sin los problemas de variación cromática propios de los métodos manuales de preparación de lotes pequeños. Las fórmulas de todos los colores incluidos en el sistema COLOR ACCURATE™ se prepararán de manera que cumplan con la legislación federal de los Estados Unidos en cuanto al contenido de plomo en la película seca.			
CONSTANTES FÍSICAS			
PESO POR LITRO (GALÓN DE LOS EE.UU.) (varía según el color) 0,9167 – 1,1899 kg/l (7.65 – 9.93 lb/gal)	PUNTOS DE INFLAMACIÓN Pensky-Martens -3°C (27°F)		
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO (MEZCLA) (varía según el color) 30,6% – 50,5%	COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (MEZCLA) 0,5895 – 0,6363 kg/l (4.92 – 5.31 lb/gal) (varía según el color) No incluye reductor.		
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN (MEZCLA) (varía según el color) 24,3% – 30,6%			
VISCOSIDAD DEL PRODUCTO LISTO PARA PULVERIZAR (varía según el color) #3 Zahn N/C #2 Zahn 15 a 20 segundos			
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO			
DUREZA 3 H (varía según el color)	ADHERENCIA Buena		
FLEXIBILIDAD (mandril cónico) Regular	LIMITACIÓN DE TEMPERATURA EN SERVICIO 82,22°C (180°F)		
RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN Los estudios de exposición confirman que la resistencia a la decoloración del acabado ACR-100 es significativamente mayor que la de la mayoría de las lacas acrílicas para interiores o exteriores.	Observaciones: Según la pigmentación utilizada, a medida que se aproxima a los 82,22°C (180°F), el color puede cambiar, pero la integridad de la película permanecerá intacta hasta los 82,22°C (180°F).		
RESISTENCIA A LA HUMEDAD A 96 HORAS Excelente			
RESISTENCIA A SOLVENTES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS			
10% ÁCIDO SULFÚRICO	Baja	10% ÁCIDO CLORHÍDRICO	Baja
10% AMONIACO	Baja	10% HIDRÓXIDO DE SODIO	Baja
XILENO	Regular	ALCOHOL ISOPROPÍLICO	Buena
ACEITE	Buena	GASOLINA	Regular
500 HORAS EN CÁMARA DE NIEBLA SALINA	Regular		
RESISTENCIA AL AGUA: Es resistente a exposiciones intermitentes. No se recomienda su aplicación en superficies sumergidas.			



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie que se pintará debe estar lijada y completamente limpia de contaminantes, entre ellos, polvo, tierra, aceite, grasa y óxido. La aplicación de un tratamiento químico o una mano de convertidor mejorará notablemente las propiedades de rendimiento y adherencia de la capa de laca.

Metal	Imprimadores recomendados	Aplicación directa a sustrato debidamente tratado
Acero laminado en frío	EPX-900, VAP-9XX	Buena
Acero laminado en caliente	EPX-900, VAP-9XX	Buena
Galvanizado	EPX-900	Buena
Galvaneal	EPX-900	Buena
Aluminio	EPX-900, VAP-9XX	Regular
Plástico y fibra de vidrio	La superficie debe estar completamente libre de contaminantes. Debido a la variabilidad de los sustratos de plástico y fibra de vidrio, deberá confirmar el rendimiento del revestimiento en el sustrato específico que ha de utilizar. A pesar de que la contaminación de la superficie de estos materiales puede ser imperceptible, puede provocar defectos en la pintura debido a una adherencia insuficiente. Para limpiarla, utilice alcohol isopropílico y paños limpios. Los solventes más fuertes, como los compuestos aromáticos, la cetona o el diluyente de laca pueden agrietar la superficie plástica o de fibra de vidrio.	

DATOS DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Remueva bien antes y, ocasionalmente, durante la utilización.

DILUCIÓN

Diluya entre un 100% y un 150% con diluyente de laca a temperatura intermedia (de 18,33 a 29,44°C, 65 a 85°F). **OBSERVACIÓN:** Los solventes alifáticos tales como los alcoholes minerales o la nafta común no son aptos para este producto.

VIDA ÚTIL (LUEGO DE PREPARADA LA MEZCLA)

N/C

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA FRESCA (sin reducir)

Aplicación con pulverizador:
3.5 – 5.0 mils

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA

1.0 – 1.5 mils

El exceso de película o su aplicación por debajo de estos espesores recomendados pueden provocar problemas tales como una adherencia insuficiente, ampollamiento, secado lento y defectos acelerados en el brillo y el color.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Pulverización convencional: 2,46 – 2,81 kg/cm² (35-40 psi) de presión en la pistola.

TIEMPO DE SECADO

3.5 mils de laca fresca a 25°C (77°F) y 50% de humedad relativa.

Al tacto:	10 minutos
Para manipular:	45 minutos*
Seco:	24 horas**
Recubrir:	1 hora a 4 días
Secado forzado:	N/C
Secado en horno:	N/C

* Esta condición no significa que la capa de pintura se haya secado por completo. Es una etapa donde se puede manipular la superficie sin aflojar, arrugar o estropear la película con una mínima presión de los dedos o las manos. El tiempo de secado indicado puede variar según el espesor de la capa, selección de colores, temperatura, humedad y grado de ventilación. ** La capa de pintura se seca por completo en 7 días.

La aplicación de un espesor de película superior al recomendado para este producto demorará significativamente el secado y aumentará el tiempo necesario entre una mano y otra.

COBERTURA RECOMENDADA

Entre 36,23 y 45,61 m² (390 a 491 pies²) con un espesor de 1 mil de película seca cada 3,78 litros (1 galón) (varía según el color). Las cifras correspondientes a la cobertura no tienen en cuenta pérdidas producidas debido al mezclado, transferencia o aplicación de la laca, ni tampoco a las pérdidas propias debido a irregularidades o porosidad de la superficie tratada.

LIMPIEZA

Diluyente de laca PPG

LIMITACIONES Y PRECAUCIONES DE APLICACIÓN

Aplicar sólo cuando la temperatura de la superficie, producto o del ambiente supere los 10°C (50°F) y la temperatura superficial sea de un mínimo de -15°C (5°F) por encima del punto de condensación.

No se recomienda aplicar el producto con rodillo ni pincel.

La información contenida en este folleto es correcta según nuestro leal saber y entender; no obstante, debido a que PPG Industries, Inc. mejora constantemente las fórmulas de sus pinturas y revestimientos, los datos técnicos actuales pueden variar ligeramente respecto de la información disponible al momento de la impresión. Para obtener la información más actualizada, comuníquese con su proveedor de productos PPG.

SEGURIDAD

Estos materiales están diseñados para ser aplicados únicamente por personal profesional capacitado que utilice equipo adecuado bajo condiciones controladas. No son aptos para la venta al público general. La aplicación sin riesgos de pinturas y revestimientos requiere capacitación personal y conocimientos de los materiales y equipos utilizados. Para proteger los equipos y la seguridad de las personas, se deben leer atentamente y seguir al pie de la letra las instrucciones e información preventiva incluidas tanto en los equipos como en los productos. Se debe estudiar la forma de eliminar aquellas condiciones que pudieran generar ambientes peligrosos durante la aplicación de productos mediante pulverizadores o que pudieran poner en peligro la integridad física o la salud de los operarios y personas en las inmediaciones del área de trabajo. Se deben tomar medidas especiales de precaución cuando se utiliza equipamiento de pulverización, particularmente cuando se trata de aparatos de presión. La inyección en la piel de revestimientos a alta presión con estos equipos puede provocar lesiones graves que necesitarán atención hospitalaria inmediata. También se puede obtener asesoramiento al respecto en centros de toxicología. La calidad del aire se debe mantener mediante una adecuada ventilación. Los operarios pueden lograr protección adicional mediante la utilización de respiradores e indumentaria de protección, tal como guantes y guardapolvos. Utilice protección ocular en todos los casos. Durante la aplicación de materiales de revestimiento, se debe prohibir fumar, soldar y encender llamas de cualquier tipo. Cuando se apliquen estos materiales en lugares cerrados, se deben utilizar equipos con protección contra explosiones.

INFORMACIÓN PREVENTIVA

Antes de usar los productos que aquí se enumeran, lea detenidamente las etiquetas de cada producto y siga las instrucciones correspondientes. Lea y cumpla todo lo estipulado en la información preventiva y advertencias de todas las etiquetas de los productos. Evite la inhalación de vapores y productos pulverizados, así como el contacto con la piel y los ojos. La inhalación reiterada de altas concentraciones de vapores puede provocar una serie de efectos progresivos, entre ellos la irritación del sistema respiratorio, lesiones permanentes en el cerebro y el sistema nervioso e, incluso, la posible pérdida del conocimiento y la muerte cuando se produce en lugares con ventilación insuficiente. Los dolores de cabeza, lagrimeo, náuseas, mareos y falta de coordinación son señales de que los niveles de solventes son demasiado elevados. El uso indebido y deliberado de este producto por concentración e inhalación intencional puede ser perjudicial o mortal.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

EMERGENCIAS MÉDICAS: Información sobre el control de derrames o emergencias médicas (304) 843-1300 (+1 304 843-1300 fuera de los EE.UU.), CANADÁ (514) 645-1320 (+1 514 645-1320 fuera de Canadá). Tenga la información de la etiqueta a mano.

HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES. Las hojas de seguridad de los materiales correspondientes a productos de PPG mencionados en esta publicación están disponibles a través de su proveedor de productos PPG. PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE ESTE PRODUCTO, CONSULTE LAS ETIQUETAS Y HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.

PPG Industries

Revestimientos comerciales

Estamos dondequiera que mire