



### DESTINATION

Pour la protection et la décoration des façades ou des maçonneries neuves ou anciennes.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Allégé : application et manutention facilitées
- Adhérence directe sur fonds neufs ou anciens
- Ne projette pas
- Laisse respirer le support
- Hors pluie en 60 mn à 23 °C
- Bonne résistance en atmosphère industrielle ou en bord de mer

### TEINTES

Blanc, teintes OUC et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® Façade

### Caractéristiques techniques

<b>ASPECT</b>	Mat profond
<b>RENDEMENT</b>	6 à 8 m <sup>2</sup> /L
<b>CONDITIONNEMENT</b>	3 L - 15 L
<b>DENSITÉ MOYENNE</b>	1,00 (± 0,05) à 20 °C
<b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>	57 % (± 2 %)
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b> (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors poussière : 1 h</li> <li>• Recouvrable : 12 h</li> </ul>

### Mise en œuvre

<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	Brosse, rouleau polyamide texturé 14 mm, pistolet
<b>DILUTION</b>	5 % d'eau en 1re couche
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Eau

### Mise en œuvre

Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

**NOTA :** Sur les supports poreux et très absorbants ou présentant une légère pulvérulence résiduelle après les travaux préparatoires, prévoir l'impression des fonds avec GUITTEX FIXATEUR. Contamination biologique : PPG SOLUTION AL. GUIOCRYL CONFORT ne doit pas être appliqué dans les conditions suivantes :

- par temps de pluie, de gel, de brouillard ou d'hygrométrie supérieure à 80% d'humidité relative.
- sur support gelé, givré ou d'humidité supérieure à 5% en masse.
- sur des supports dont la température superficielle est inférieure ou égale à 5 °C ou supérieur ou égal à 35 °C, en plein soleil ou par vent fort.

\*Les teintes foncées du Chromatic® Façade doivent être réalisées avec la technologie "Outside Unlimited Colors" pour obtenir un coefficient d'absorption inférieur à 0,7. Une sous-couche blanche est nécessaire avant application des couches de finition.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bétons et dérivés neufs et mortiers à base de liants hydrauliques neufs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavage à la machine haute pression</li> <li>• Brossage</li> <li>• Époussetage</li> </ul>		
Anciennes peintures adhérentes et non pulvérulentes Bétons et dérivés et mortiers hydrauliques anciens non peints	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavage à la machine haute pression</li> <li>• Séchage complet</li> <li>• Époussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de GUIOFIX ou</li> <li>• 1 couche de GUIOCRYL CONFORT dilué avec 5 % d'eau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ou 2 couches de GUIOCRYL CONFORT</li> </ul>
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Élimination des parties écaillées et peu adhérentes par grattage, brossage et lavage à la machine haute pression si nécessaire</li> <li>• Séchage complet</li> </ul>		

### Observations

#### NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 NF T 34-722 : Classe D2 NF EN 1062-1 : Classe E3-V2-W3- A0

#### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/L (2010). Ce produit contient maximum 26 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

#### CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

#### INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.