


# ELYOPUR VELOURS



## Définition

Peinture en phase aqueuse à base d'une dispersion de résines synthétiques, à l'aspect satiné-velouté.

## Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Murs et plafonds.
- Pièces sèches.
- État de finition A ou B (selon préparation des supports).

## Propriétés

- Bonne opacité.
- Facilité d'application.
- RAH Classe 2 : lessivable.
- Idéale pour les chantiers HQE™, LEED® et BREEAM®.
- Taux de COV < 1 g/L.

## Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV</li> <li>■ Les valeurs indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels.</li> </ul>
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Empreinte carbone (selon unité fonctionnelle) : 0,410 kg CO2eq/m²/couche sur 10 ans</li> <li>■ Empreinte carbone (calcul RE2020) : 2,050 kg CO2eq/m²/couche sur 50 ans</li> <li>■ Possède un certificat M1, éligible aux chantiers LEED®, HQE™, BREEAM®</li> <li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> <li>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environnementale.gouv.fr">www.declaration.environnementale.gouv.fr</a>*</li> </ul>
■ Production	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001</li> </ul>
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Fluides.

### Aspect du feuil sec

Velouté, poché fin.

### Brillant spéculaire

8 % sous 60° (20 % sous 85°).

### Teintes

En stock : blanc. En machine à teinter : toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.

### Masse volumique

(en blanc : kg/dm³) :

1,32 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

### Extrait Sec

En poids (norme EUR PL 005) : 54 ± 2 % (en blanc).

En volume (théorique) : 40 ± 2 % (en blanc).

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR) :

- Sec : 1 h.
- Recouvrable : 6 h.

### Rendement

- Supports lisses : 9 à 12 m²/L
- Toiles de verre et à peindre : 7 à 9 m²/L

### Conditionnement

1 L - 3 L - 15 L selon teintes.

### Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).

# ELYOPUR VELOURS

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Révision des joints</li> <li>■ Époussetage</li> </ul>	1 couche d'ELYOPUR IMPRESSION	
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage</li> <li>■ Égrenage</li> <li>■ Époussetage</li> </ul>	1 couche d'ELYOPUR IMPRESSION ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés		1 couche de PRINTOPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 %	2 couches d'ELYOPUR VELOURS
Anciens fonds adhérents	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lessivage</li> <li>■ Ponçage</li> </ul>		
Anciens fonds non-adhérents	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grattage</li> <li>■ Lessivage</li> <li>■ Rinçage</li> </ul>	1 couche d'ELYOPUR IMPRESSION	

### Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

# ELYOPUR VELOURS

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm,  
rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

### Dilution

Prêt à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7a2

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

### Informations consommateurs

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.