SEIGNEURIE®
LA PERFORMANCE POUR UN MONDE DURABLE

PRIMWOOD AQUA ROBUST

Peintures, vernis et produits connexes – NF 130
www.ecolabels.fr

EXCELL – Contrôle substances indésirables Ambiance Intérieure – Au-delà de la réglementation

EAU | INT EXT | CHROMATIC®

Définition

Impression et finition acrylique microporeuse, satinée, offrant une excellente durabilité.

Destination

- Intérieur/Extérieur.
- Neuf/Entretien.
- Protection et décoration de tous les subjectiles bois usuels du bâtiment.

Propriétés

- Résines souples.
- Haute durabilité.
- Très bon garnissant.
- Bonne opacité.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/L ■ Ce produit contient au maximum 100 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ PRIMWOOD AQUA ROBUST est éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM® ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot
Peinture fluide.

Aspect du feuil sec
Satin.

Brillant spéculaire
30-40 ± 5 % sous 60° d'angle.

Teintes
Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique
Blanc : 1,25 ± 0,02 kg/dm³ (norme EUR PL 004).

Extrait Sec
En poids (norme EUR PL 005) : 50 ± 2 % (en blanc).
En volume (théorique) : 41 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage
Sec au toucher : 3 h

Temps de recouvrement
8 heures (à 23 °C - 50 % HR).

Rendement
8 à 12 m²/L environ par couche.

Conditionnement
1 L - 5 L - 15 L

Conservation
12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

Dernière mise à jour : 06/02/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - seigneurie.com

PPG

SEIGNEURIE®
LA PERFORMANCE POUR UN MONDE DURABLE

PRIMWOOD AQUA ROBUST

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage	1 couche de PRIMWOOD AQUA ROBUST ou PRIMWOOD AQUA ADR dilué à 5 %	2 couches de PRIMWOOD AQUA ROBUST
Bois tanniques (chêne, châtaignier, ...)		1 couche de PRIMWOOD RAPID ou MAT	
Ancienne peinture ou lasure en bon état	■ Grattage ■ Ponçage ■ Époussetage		
Ancienne peinture ou lasure en mauvais état	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage	1 couche de PRIMWOOD AQUA ROBUST ou PRIMWOOD AQUA ADR dilué à 5 %	

Dernière mise à jour : 06/02/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - seigneurie.com

SEIGNEURIE®
LA PERFORMANCE POUR UN MONDE DURABLE

PRIMWOOD AQUA ROBUST

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 8 mm, rouleau microfibre polyester 10 mm, pistolet, spalter.

Dilution

0 à 5 % (pistolet).

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

Dernière mise à jour : 06/02/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - seigneurie.com