

PARAGRAF ÉVOLUTION IMPRESSION



Mars 2016

Définition

- Impression monocomposant à base de dispersion polyuréthane en phase aqueuse.

Destination

- **GAMME ANTIGRAFFITI.**
Impression destinée exclusivement aux supports bruts absorbants avant application du système **PARAGRAF EVOLUTION.**

Propriétés

- Dans le cadre du système transparent, **PARAGRAF EVOLUTION VERNIS** permet de conserver au mieux l'aspect et la teinte d'origine des subjectiles bruts.



Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	■ Non concerné
■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	■ Non concerné
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l ■ Ce produit contient au maximum 50 g/l COV
■ Production	■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001 ■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ Non concerné
■ Fiche de Données de Sécurité	■ Consulter la FDS sur : - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	■ Consulter la FDES sur : - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Liquide.

Aspect du feuil sec

Mat velouté.

Teintes

- Laiteux.

Masse volumique

- (1,00 ± 0,05) kg/dm³

Extrait sec

En poids : 11 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors poussière : quelques minutes.
- Sec : 1 heure.

Temps de recouvrement

(à 23 °C - 50 % HR)

- Redoublement : 3 heures minimum
72 h maximum

Rendement

9 à 12 m²/litre.

Conditionnement

5 litres.

Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel.

Mise en œuvre

Mars 2016

Processus

SUPPORTS BRUTS
1 couche PARAGRAF ÉVOLUTION IMPRESSION 2 couches PARAGRAF ÉVOLUTION VERNIS*

* Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

Supports et fonds, préparation

Supports

- Supports **bruts neufs ou anciens** en Béton, enduit ciment et dérivés.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF DTU 59.1
- Eliminer par tous moyens appropriés les graffiti existants (se reporter à la fiche technique **PARAGRAF NETTOYANT**).

Applications

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau antigoutte.
- Pistolet.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Précautions d'emploi

Agiter avant utilisation.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NF T 36-005 : Famille I - Classe 6a

Hygiène et sécurité

- Consulter la fiche de données de sécurité.