


# MUROPRIM



Peintures, vernis et produits connexes – NF 130  
www.ecolabels.fr

## Définition

Impression multi-surfaces à base de résines acryliques et alkydes en émulsion.



## Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Impression pour murs et plafonds de tous fonds usuels normalement absorbants du bâtiment (à l'exclusion des métaux).

## Propriétés

- Polyvalence des supports : plâtre et dérivés, boiseries.
- Bonne adhérence.
- Excellente opacité.
- Esthétique soignée adaptée aux laques.
- Taux de COV < 1 g/L.

## Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/L</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV.</li> <li>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels</li> </ul>
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ MUROPRIM est éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM®</li> <li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> <li>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environnementale.gouv.fr">www.declaration.environnementale.gouv.fr</a></li> </ul>
■ Production	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001</li> </ul>
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>

## Caractéristiques générales

Aspect en pot	Masse volumique	Rendement
Liquide.	(en kg/dm <sup>3</sup> )	8 à 10 m <sup>2</sup> /L selon le support.
Aspect du feuil sec	■ 1,40 ± 0,05 (norme EUR PL 004). <th>Conditionnement</th>	Conditionnement
Mat-velouté tendu.	Extrait Sec	5 L - 15 L
Brillant spéculaire	En poids (norme EUR PL 005) : 59 ± 2 %.	Conservation
12 % sous 85°	En volume (théorique) : 45 ± 2 %.	24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
Teintes	Temps de séchage	
En stock : blanc. En machine à teinter : tons pastel du nuancier CHROMATIC®.	(à 23 °C - 50 % HR)	
	■ Sec : 6 h.	
	■ Recouvrable : 24 h.	

# MUROPRIM

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Révision des joints</li><li>■ Époussetage</li></ul>		
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Brossage</li><li>■ Égrenage</li><li>■ Époussetage</li></ul>	1 couche de MUROPRIM	2 couches de finition
Anciens fonds non adhérents	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Grattage</li><li>■ Lessivage</li><li>■ Rinçage</li></ul>		

#### Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

# MUROPRIM

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

### Dilution

Brosse, rouleau, pistolet : prêts à l'emploi. Ajouter jusqu'à 5 % de volume d'eau sur supports poreux et/ou très absorbants.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2-4a.

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).