


# GARNYTEX

Dernière mise à jour :  
27/02/2024



## Définition

Peinture ou revêtement semi-épais velouté à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

## Destination

- Extérieur.
- Supports neufs/façades en service.
- Décoration et/ou protection des façades par système peinture ou revêtement.

## Propriétés

- Produit modulable D2/A0 - D3/A1.
- Appliqué en revêtement, masque le faïençage.
- Laisse respirer le support.
- Bonne résistance aux intempéries et à l'encrassement.

## Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 40 g/L de COV</li> <li>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants</li> </ul>
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> <li>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environmentale.gouv.fr">www.declaration.environmentale.gouv.fr</a></li> </ul>
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Pâte onctueuse.

### Aspect du feuil sec

Velouté, à grain plus ou moins poché selon la consommation et le mode d'application.

### Teintes

En stock : blanc. En machine à teinter : toutes teintes du nuancier CHROMATIC® Façade.

### Masse volumique

(mesurée en blanc) : kg/dm<sup>3</sup>

- 1,40 ± 0,10 (norme NF EN ISO 2811-1).

### Extrait Sec

En poids (norme EUR PL 005) : 65 ± 2 % (en blanc).

En volume (théorique) : 55 ± 2 % (en blanc).

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

Pour une application PEINTURE :

- Sec : 2 h.
- Recouvrable : 12 h.

Pour une application REVÊTEMENT :

- Sec : 4 h.
- Recouvrable : 24 h.

Le film acquiert toutes ses propriétés après 2 à 3 semaines.

### Rendement

- Peinture : 7 m<sup>2</sup>/L environ (200 g/m<sup>2</sup>) selon la nature, la porosité et le relief du support.
- Revêtement : 3 m<sup>2</sup>/L environ (500 g/m<sup>2</sup>) selon la nature, la porosité et le relief du support.

### Conditionnement

5 L - 15 L

### Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques sains	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Égrenage</li> <li>■ Brossage/Époussetage ou</li> <li>■ Lavage haute pression</li> <li>■ Séchage complet</li> </ul>	1 couche de GARNYTEX dilué entre 5 % et 10 % 0,140 L/m <sup>2</sup> (200 g/m <sup>2</sup> )	<u>Finition de classe D2 (A0):</u>
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques poreux ou pulvérulents		1 couche de IMPRIDERME ou IMPRITEX	Film décoratif : 1 à 2 couches de GARNYTEX dilué entre 5 % et 10 % 0,140 L/m <sup>2</sup> /couche (200 g/m <sup>2</sup> /couche)
Anciens films de peinture adhérents (ou peu adhérents localement) et sains	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Élimination des parties écaillées et peu adhérentes par grattage, brossage</li> <li>■ Lavage haute pression</li> <li>■ Séchage complet</li> </ul>	1 couche de GARNYTEX dilué entre 5 % et 10 % 0,140 litre/m <sup>2</sup> (200 g/m <sup>2</sup> )	<u>Finition de classe D3 (A1):</u> Masque le faïençage : 1 couche de GARNYTEX à 0,350 L/m <sup>2</sup> (500 g/m <sup>2</sup> ) ou 2 couches à 0,175 L/m <sup>2</sup> /couche (250 g/m <sup>2</sup> /couche)
Anciens films de peinture non adhérents	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Décapage par voie chimique ou par brûlage.</li> <li>■ Lavage soigné à l'eau sous pression.</li> <li>■ Séchage complet</li> </ul>	1 couche de PRIMAIRE 872	

#### Mode d'application :

- En revêtement, GARNYTEX doit être employé grassement en prenant soin de garnir complètement l'ensemble du support.
- Ne pas travailler « mouillé sur mouillé », même au pistolet.

#### Précautions d'emploi :

- Conditions climatiques d'application conformes à la norme NF DTU 59.1 : température ambiante et température du subjectile supérieures à + 5 °C, humidité relative ambiante inférieure à 80 %. Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus, de façon générale dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).
- Les revêtements GARNYTEX devront s'arrêter à 25 cm du sol minimum. Ces 25 cm seront traités avec 2 couches de PANCRYL ou de PANCRYTEX.
- Il est déconseillé d'utiliser des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) sur des surfaces pouvant être exposées au soleil. Ces teintes déconseillées sont repérées sur le nuancier CHROMATIC® par le pictogramme d'un soleil barré.

# GARNYTEX

Dernière mise à jour :  
27/02/2024

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

### Dilution

Brosse, rouleau : prêts à l'emploi. Ne pas diluer. Pistolet : prêt à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou, si le produit a séché, aux solvants aromatiques.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

- NF T 36-005 : Famille 1 - Classe 7b2
- NF T 34-722 : Peinture D2 / Revêtement D3
- NF EN 1062-1 : Peinture E3,V2,W3,A0
- NF EN 1062-1 : Revêtement E4,V2,W3,A1

### Hygiène et sécurité

- Consulter la fiche de données de sécurité.