

Brander Stucco Beton

OMSCHRIJVING	Decoratieve pleister met een natuurlijk, robuust beton-effect voor binnen op basis van kunstharsdispersie.
GEBRUIKSDOEL	Het decoratief afwerken van wanden in hotels, winkels, theaters, showrooms, kantoren, restaurants, woningen en andere representatieve ruimten. Toe te passen op alle vlak en glad geëgaliseerde minerale ondergronden.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Natuurlijke en robuuste beton uitstraling.• In vrijwel alle kleuren leverbaar.• Gebruiksklaar.• Gemakkelijk te verwerken.• Meerdere effecten mogelijk.
KLEUREN EN GLANS	Vrijwel alle kleuren. Gezien de minerale oorsprong van de gebruikte grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen tussen twee partijen soms mogelijk. Derhalve geen materiaal van verschillende partijnummers op eenzelfde wandvlak toepassen. Mat.
VERPAKKING	Plastic emmer van 10 liter.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,35 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 67,1 gew.% Vlampunt : niet van toepassing Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V. 2 ^e laag aanbrengen na : 6 uur Doorgedroogd na : 24 uur
VERBRUIK	Van het complete Brander Stucco Beton systeem: 1-2 m ² /liter.
ONDERGROND-CONDITIES	Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%. Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product. Zie ook Brander Informatieblad 1391.

Brander Stucco Beton

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.
- Goede ventilatie.

SYSTEMEN

Voorbehandeling

Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementshuid verwijderen.

Reparatie en egalisatie

Waar nodig de ondergrond repareren en egaliseren met een geschikt kalkvrij reparatie- en egalisatiemiddel. Zie hiervoor Brander systeembladen 4933 en 4946. In onderstaande tabel is de aanbevolen glad- en vlakheid aangegeven.

Ondergrond:	Aanbevolen resultaat:
minerale ondergrond	Groep 1*
gipsplaten	Niveau B**

* Zie tabel oppervlaktebeoordelingscriteria "stukadoorwerk binnen" van Technisch Bureau Afbouw.

** Zie tabel 'Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds' van Technisch Bureau Afbouw.

Voorstrijken

niet zuigende ondergrond	niet voorstrijken
licht zuigende ondergrond	Brander Haftgrund, 1:4 verdund
matig zuigende ondergrond	Brander Haftgrund, 1:4 verdund
sterk zuigende ondergrond	Brander Haftgrund, onverdund
licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert	Brander Haftgrund, 1:4 verdund

Afwerking

- Brander Stucco Beton aanbrengen met de stuccospaan. De laag zodanig opbrengen dat een licht reliëf (spaanslagen) ontstaat. Dit reliëf is decoratief en zal in het eindresultaat zichtbaar blijven.
- Na droging met de stuccospaan een 'schraaplaag' Brander Stucco Beton aanbrengen. De schraapbewegingen zodanig uitvoeren dat de randen van het reliëf uitgevlakt worden.

Brander Stucco Beton

**INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK****Gereedschap**

Stuccospaan (roestvast stalen spaan met afgeronde hoeken).

Verdunning

Geen, product is gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie productveiligheidsblad van Brander Stucco Beton.

**AANVULLENDE
GEGEVENS****Belastbaarheid**

Het Brander Stucco Beton systeem is toe te passen in droge ruimten. Het product kan ook toegepast worden in natte ruimten (badkamers en keukens), echter niet op oppervlakken die aan directe vochtbelasting onderhevig zijn, zoals bij douches, wastafels en aanrechten. Oppervlakken die onderhevig zijn aan een spatbelasting van vet zijn ongeschikt.

HOUDBAARHEID

Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.

REFERENTIES**Informatieblad****nummer**

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

1390

Bepalingen t.a.v. de uitvoering van stuc- en schilderwerk

1392