

HYDROPRIM

Impression polyvalente en phase aqueuse



Définition	Sous-couche d'accrochage pour tous fonds peu poreux, anciens vernis et anciennes peintures laquées dépolis.
Domaines d'emploi	- Intérieur. - Murs et plafonds. - Travaux neufs et d'entretien.
Points forts	- Accrochage sur tous fonds peu poreux, anciens vernis et sur anciennes peintures laquées dépolies. - Impression pour bois et panneaux de particules. - Facile d'application. - Taux de COV : < 1 g/L.
Caractéristiques	- Opacité et garnissant élevés. - Applicable au pistolet. - Bonne résistance à la saponification.
Caractéristiques Techniques	Aspect du film sec : - Mat-velouté. Nuances : - Blanc. Masse volumique à 20 °C : 1,34 ± 0,05 kg/dm³ Extrait sec pondéral : 54 % ± 2 % Extrait sec volumique : 39 % ± 2 % Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative : - Sec au toucher : 1 h. Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative : - Recouvrable : 2 h. Rendement moyen : 8 à 10 m²/L Conditionnement : 5 L - 15 L Conservation : 12 mois en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Hygiène & Sécurité : - Fiche de données de sécurité disponible sur www.peintures-gauthier.com Brillant spéculaire : 8 % sous 85°

Date d'édition : 03/10/2024 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

HYDROPRIM

Mise en œuvre	Processus : En travaux neufs : • Sur plâtre, béton et dérivés (peu poreux) : 1 couche d'HYDROPRIM suivie de 2 couches de finition gamme HYDRO ou autres finitions Peintures GAUTHIER. • Sur bois et panneaux de particules : 1 couche d'HYDROPRIM suivie de 2 couches de finition gamme HYDRO ou autres finitions Peintures GAUTHIER. En travaux d'entretien sur anciennes peintures en bon état : • Une couche en plein ou un pochoffage sur les parties mises à nues : 1 couche d'HYDROPRIM suivie de 1 à 2 couches de finition gamme HYDRO ou autres finitions Peintures GAUTHIER.
Type de supports et preparation	Type de support : • Plâtres et dérivés. • Bétons et dérivés. • Anciennes peintures adhérentes. • Menuiseries bois intérieures. Préparation des supports : • Sur tous fonds neufs mécaniquement solides (bois, panneaux de particules, béton, enduit de ciment, plâtre projeté, plâtre et dérivés), convenablement égrainés, dépoussiérés ou poncés ou sur anciens fonds lessivés. • Les supports devront être secs, sains, acceptés et préparés conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1.
Application	Matériel d'application : • Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm et polyester tissé 13 mm, pistolet. Dilution : • Prêt à l'emploi. Nettoyage du matériel : • Eau. Précautions d'emploi : • Conditions d'applications conformes à la norme NF DTU 59.1. • Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative supérieure à 70 %.
Classification	Classification AFNOR : • NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2/4a Catégorie / Valeur COV : • Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/L (2010). • Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV. • Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. Emissions dans l'air intérieur : • Classe A+