

Sigma StainAway Matt



Omschrijving	Matte, isolerende en geurarme watergedragen muur- en plafondverf voor binnen op basis van 100% acrylaat en "stainblocking technology".
Gebruiksdoel	Het isoleren van ondergronden die middelzwaar tot zwaar verontreinigd zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen (nicotine-, rook- en roetaanslag, opgedroogde waterkringen, koffie- en theevlekken,...). Toepasbaar op minerale ondergronden, zoals beton, gipsplaten, pleister- en metselwerk en op bestaande, goed hechtende (muurverf)lagen, structuurpleisters, houtvezelplaten en afwerkingen met glasweefsel of glasvlies.
Voornaamste kenmerken	• Isoleert nicotine-aanslag, waterkringen, koffie- en theevlekken, rook- en roetaanslag, houtvezelplaten, potlood • Uitstekende dekking (klasse 2, EN13300) • Zeer lichte verwerking • Geurarm • Dampdoorlatend • Schrobvast (klasse 1, EN13300) • Onverzeepbaar • Waterdampdoorlatend • Inzetbaar als grondlaag en eindlaag • Bevat minder dan 1,5 g/l VOC
Kleur en glans	• Wit en alle kleuren aanmaakbaar vanuit basis Wn (lichte tot middenkleuren) • Mat (ca. 1% @ 85° en 2% @ 60°, ISO 2813, EN13300)
Basisgegevens	• Dichtheid : ca. 1,46 g/m³ • Vaste stof: ca. 43 vol. % • Kleefvrij na: ca. 1 uur • Overschilderbaar na: 4 uur (*) • Vlampunt: niet van toepassing De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V. Deze gegevens gelden voor wit en voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld. (*) Langere overschildertijden bevorderen de isolerende werking van het product. Bij zware bezoedelingen adviseren wij een overschildertijd van minimum 12 uur.
Rendement	<u>Praktisch</u> 7 - 9 m²/liter Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.
Systemen	Voorbehandeling: zie rubriek "ondergrondconditie" <u>Onbehandelde ondergrond</u> Twee lagen Sigma StainAway Matt. <u>Reeds geschilderde ondergrond</u> Eén of twee lagen Sigma StainAway Matt, naargelang de initiele verontreiniging. Het totaal aantal afwerkingslagen is afhankelijk van, de verontreiniging, de prestatie-eis, de bestaande kleur, de gekozen kleur en de aard van de ondergrond.

Sigma StainAway Matt



Ondergrond- condities

Onbehandelde minerale ondergronden

Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag). Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.

Nicotine-aanslag, rook- en roetaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel.

Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel

Poederende en/of sterk zuigende ondergrond voorstrijken met Sigmax Universal (verduunning in functie van de ondergrond, zie technische fiche 8205).

Voor meer informatie aangaande voorstrijken en/of fixeren van muren, zie Informatie fiche IF1333.

Oude verflagen op basis van kunstharsdispersie

Goed hechtend, gaaf en gereinigd met ammoniakaal water en laten drogen.

Nicotine-aanslag, rook- en roetaanslag en dergelijke, zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel.

Oude verflagen op basis van alkydhars

Goed hechtend, gaaf en gereinigd met ammoniakaal water en laten drogen.

Nicotine-aanslag, rook- en roetaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel.

Indien nodig mat gemaakt met sterk ammoniakhoudend water.

Glanzende oude verf volledig mat schuren

Verwerkings- condities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging tussen 5°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.

Instructies voor gebruik

Rol/borstel

Verduunning 0-max. 5 vol. % leidingwater

Airless-spuit

Gelieve onze technische dienst te raadplegen

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water

Veiligheids- maatregelen

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad

Aanvullende gegevens

Schrobklasse:

Conform EN 13300 is de schrobklasse bepaald na één maand droging

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats, tussen 5°C en 30°C, tenminste 24 maanden houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

EMG

10100DN3601

PPG Coatings Belgium bv/srl, Corda Campus 5.B3, Kempische Steenweg 297, bus 7, 3500 Hasselt. Telefoon Technical Support Services 011/27 87 32, e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgave. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.