


HERMINA

Dernière mise à jour :
27/02/2024



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr



Définition

Peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Murs et plafonds.
- Pièces sèches.
- État de finition A (selon préparation des supports).

Propriétés

- Haut pouvoir opacifiant.
- Résultat optimal en 1 couche.
- Grande blancheur stable.
- Garnissant élevé : masque les fonds hétérogènes.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L ■ Ce produit contient au maximum 30 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ HERMINA est éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM® ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

<p>Aspect en pot</p> <p>Semi-gélifié.</p>	<p>Extrait Sec</p> <p>En poids (norme EUR PL 005) : 56 ± 2 % (en blanc).</p> <p>En volume (théorique) : 37 ± 2 % (en blanc).</p>	<p>Conditionnement</p> <p>5 L - 15 L</p>
<p>Aspect du feuil sec</p> <p>Mat poché arrondi.</p>	<p>Temps de séchage</p> <p>(à 23 °C - 50 % HR)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hors-poussière : 30 min. ■ Sec : 3 h. ■ Recouvrable : 6 h. 	<p>Conservation</p> <p>24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.</p>
<p>Brillant spéculaire</p> <p>< 3 % sous 85°.</p>	<p>Rendement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Monocouche : 6 à 8 m²/L ■ Bicouche : 8 à 12 m²/L 	<p>Résistance à l'abrasion humide</p> <p>Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).</p>
<p>Teintes</p> <p>En stock : blanc. Tons pastel du nuancier CHROMATIC®.</p>		
<p>Masse volumique</p> <p>(en kg/dm³)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1,47 ± 0,05 (norme EUR PL 004). 		

HERMINA

Dernière mise à jour :
27/02/2024

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"> Révision des joints Époussetage 	1 couche de MUROPRIM	1 à 2 couches d'HERMINA
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Égrenage Époussetage 	1 couche de MUROPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> Époussetage 	1 couche de PRINTOPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 %	
Anciens fonds adhérents	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage 		
Anciens fonds non adhérents	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 	1 couche de MUROPRIM	

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

HERMINA

Dernière mise à jour :
27/02/2024

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 14 mm, pistolet.

Dilution

Brosse, rouleau, pistolet : prêts à l'emploi.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.