

MILLTEX NEJD 7



*Grund- och täckfärg i ett
Exceptionellt hög täckförmåga*
Delvis biobaserad***

Milltex Nejd 7 Matt Grund- och Täckfärg är vår allra bästa grund- och täckfärg. En vattenburen och biobaserad* färg särskilt utvecklad för yrkesmålaren. Färgen är tålig och avtorkningsbar samt har en exceptionellt hög täckförmåga**. Är lämplig att användas både på nya och tidigare målade ytor som t ex gipsskivor, puts och betong.*** Milltex Nejd 7 Matt Grund- och Täckfärg rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet och är framtagen för dig som vill ha en vacker yta och ett perfekt slutresultat som håller över tid.

*Andel biobaserat kol av organiskt kol: 30% enligt ASTM D6866-18.

**Jämfört med Alcros färger för väggar inomhus.

***För brandklass B-s1,d0 endast på ytor av klass A1 eller A2-s1,d0

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

8 - 12 m²/l

GLANS

Matt

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur.

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 2 timmar.

SPÄDNING

Vatten

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Akrylat

VÅTNÖTNINGSMOTSTÅND

SFS-EN 13300 class I, ISO 11998.

VOC

Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.



För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt

Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och se till för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor).

FÖRBEREDELSE AV YTOR

Säkerställ att underlaget är fast och fritt från stoft. Underlaget skrapas och slipas därefter.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR rengörs med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

HÅL OCH SPRICKOR lagas med lämpligt spackel ur Alcros spackelsortiment.

OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR grundmålas med Milltex Nejd 7.

LIMFÄRG tvättas bort med mycket vatten. (Tvätta till rengöringsgrad 1.) Grunda sedan med Milltex Renova Grundfärg.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binds med Milltex Renova Grundfärg.

YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex. nikotin, brand- eller vattensador behandlas först med Milltex Renova Helmatt Grund- och Täckfärg enligt separat rekommendation för respektive skada.

MÅLA

Rör om färgen väl. Måla jämnt och flödigt med roller eller sprututrustning som är avsedd för den här typen av färg.

Lämna avfall i vätskeform till samlingsplats för farligt avfall. Lämna tomma, torra förpackningar till återvinning eller när det inte är möjligt till osorterat blandavfall.

SKÖTSELRÅD

Var försiktig med nymålade ytor när det gäller slitage och uppglansning. Färgens slutgiltiga goda egenskaper uppnås först efter några veckor. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Undvik rinningar av smutsvatten.

Rengöring: Torka av ytan försiktigt med en väl urvriden luddfri trasa eller använd en mjuk borste. Trasor och papper kan ludda av sig på ytan. Vid

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

behov kan svag lösning av handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel användas. Vid vätning av ytan uppstår vanligtvis en kulörförändring men den försvinner huvudsakligen igen efter uttorkning av ytan. Om kulörförändring kvarstår efter första tvättningen rekommenderas en avtvättning av hela väggpartiet. Färgen ger en mycket tålig yta men undvik ändå alltför kraftig bearbetning av ytan eftersom en uppglansning alltid är lättare synbar på en matt yta.

Fläckborttagning: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med suddgummi och borsta sedan bort resterna av suddgummit.

VIKTIGT

Milltex Nejd 7 ingår även i Alcros målningssystem för brandskydd. Se Typgodkännande 0250 på www.alcro.se för mer information. Måla inte i lägre temperatur än +5°C. Besök www.alcro.se för mer information.