




FREITAMARQUAGE

PEINTURE MONOCOMPOSANTE MARQUAGE S

SOL



DÉFINITION

- ▶ Peinture monocouche pour marquage des sols en phase solvant

DESTINATION

- ▶ Signalisation et marquage des chaussées, parkings, aires de stockage, passage piétons, etc.
- ▶ Applicable sur béton, ciment, enrobé bitumineux, asphalte et anciennes peintures compatibles
- ▶ Travaux neufs et rénovation

AVANTAGES PRODUIT

- ▶ Produit monocomposant facile d'emploi
- ▶ Séchage très rapide et remise en circulation après 30 minutes à 20°C
- ▶ Applicable en forte épaisseur, produit monocouche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Acrylique
Composition	Un composant
Aspect du film sec	Mat
Rendement moyen	2 à 4 m ² /L
Épaisseur sèche	150 à 250 µm/couche
Densité	1,60 ± 0,1
Séchage à 20°C et 65% H.R.*	Sec au toucher : 5 minutes Circulable : 30 minutes pour une épaisseur sèche de 150 microns
Teintes	Blanc, jaune, bleu, rouge et noir
Conditionnements	5L - 10L
Extrait sec volumique	55 % ± 2



MISE À JOUR le 09/10/2024

FREITAMARQUAGE

PEINTURE MONOCOMPOSANTE MARQUAGE S



SOL

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Conditions d'application

- ▶ Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74203 (réf DTU 59-3).
- ▶ Produit applicable à une température ambiante comprise entre +5°C et +35°C.
- ▶ La température du support doit être comprise entre +5°C et +30°C et doit être de +3°C au-dessus du point de rosée.

Préparation des supports

- ▶ Sur béton ou ciment : élimination des pollutions superficielles par ponçage et surfaçage ou grenailage léger suivi d'un dépoussiérage.
- ▶ Sur enrobé bitumineux : dégraissage du support puis rinçage et séchage.
- ▶ Sur anciennes peintures adhérentes et compatibles : lavage des surfaces avec un dégraissant suivi d'un séchage complet.

Matériel d'application

Brosse : dilution 0 à 2 % avec le diluant n° 21-06. Rouleau texturé ou méché 14 mm : dilution 0 à 2 % avec le diluant n°21-06.
Pistolet sans air, buse 19 à 23/1000e, pression 200 à 250 bars : dilution 0 à 10 % avec le diluant n°21-06

Nettoyage du matériel

Diluant n° 21-06

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

SUPPORT	IMPRESSION
SOLS BÉTON, CIMENT, ENROBÉ BITUMINEUX, ASPHALTE	1 couche de FREITAMARQUAGE

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

Classification AFNOR

NF T 36-005 Famille I - Classe 7b1

Classification COV

- ▶ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L (2010)
- ▶ COV sans dilution (jaune) = 384 g/L

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Conservation

12 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Hygiène et Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com et les indications portées sur l'emballage

PPG AC France
Immeuble Union Square
1 rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00

Toutes les informations disponibles sur : www.seigneuriegauthier.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.