

STEELGUARD™ 751

室外超薄型钢结构防火涂料 751

简介

单组分溶剂型超薄膜厚钢结构膨胀型防火涂料。

主要性能

- 依据欧盟EN 13381-8, 英国BS 476-20/21 和 澳洲AS 1530.4 标准规范进行了实验和测评, 对纤维类火灾的保护达到120分钟。
- 依据中国国标GB14907进行了实验和测评, 对纤维类火灾的保护达到150分钟。
- 工地现场或非工地现场皆宜施工。
- 单道涂层的干膜厚度一次涂装也可高达1500微米(60.0密耳)。
- 室外型防火涂料, 适用于国际标准ISO 12944定义的C1至C4腐蚀环境的室外表面, 自然也可用于室内; 对于C1腐蚀环境下的室内干燥表面则通常不需要加涂面漆。
- 只要严格按照信息表 {1222}的规范要求进行涂装施工, 在不受雨淋或积水、不处于高温高湿环境或浸没状态的情况下, 即使没有罩涂外面漆配套保护, 防火涂层独立耐候能力也能维持12个月。
- 通过 ETA 22/0574认证的CE标志产品。
- 依据 EAD 350402-00-1106 规范评判适用所有耐久寿命等级要求。

颜色与光泽

- 白色。
- 平光

基本数据 摄氏20°C (华氏68°F)

产品参数	
组份数	单组份
密度	1.35 千克/升 (11.27 磅/美制 加仑) (喷涂后干膜密度)。
体积固含量	75 ± 3%。
VOC (出厂值)	欧盟标准Directive 2010/75/EU, SED: 最大值 257.0 克/千克。 英国标准UK PG 6/23(92) 附录 3: 最大值 330.0 克/升 (约 2.8 磅/美制 加仑)。 欧盟标准EUR Directive: 2004/42/IIA(i)(500) 370 克/升。
推荐干膜厚度	200 - 1500 微米 (8.0 - 60.0 密耳) 每道涂层。
理论涂布率	1.07 米 ² /升 用于 700 微米 (43 英尺 ² /美制 加仑 用于 28.0 密耳)。
指触干	30 分钟。
覆涂间隔	最短时间: 6 小时。 最长时间: 无限制。
储藏有效期	至少 18 月, 但须储存于阴凉和干燥环境下。

备注:

- 敬请参阅补充数据表 - 理论涂布率与干膜厚度对照关系表。
- 敬请参阅补充参数 - 覆涂间隔时间表。
- 敬请参阅补充参数表 - 涂层固化时间表。
- 涂层干膜厚度必须符合产品型式认可证书的规定要求。

STEELGUARD™ 751

室外超薄型钢结构防火涂料 751

推荐底材状况与温度

- 须为兼容底漆，涂层应坚实牢固，表面洁净干燥，已除尽了所有污染物。

底材温度和施工条件

- 在涂装施工和涂层固化期间底材温度应维持在摄氏 5°C (华氏41°F) 和摄氏 40°C (华氏104°F)之间。
- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保底材温度至少高于露点温度摄氏 3°C (华氏5°F) 以上。
- 在涂装施工和涂层固化过程中环境温度应控制在摄氏 5°C (华氏41°F) 至 摄氏40°C (华氏104°F)之间。
- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保环境的相对湿度不超过 85%。

使用说明

- 充分搅拌至完全混合均匀的状态，无任何结块。
- 过多添加稀释剂可能会导致抗流挂性能下降和固化速度减慢。

无气喷涂 (单组份喷涂泵)

推荐稀释剂

稀释剂 21-06 (通常不需要进行稀释)。

稀释剂用量

0 - 5%。

喷嘴的扇面角度

20° - 50°，依据各部位的不同形状而定。

喷嘴孔径

约 0.48 - 0.64 毫米 (0.019 - 0.025 英寸)。

喷嘴压力

20.0 兆帕 (约 200 大气压; 2901 磅/英寸²)。

备注:

- 包括在压力稳定器和喷枪内部所有各处的滤网都应拆卸下来。
- 推荐外置式管路摄取型流体过滤网。

刷涂/辊涂

- 仅限用于局部小面积涂装 (修补和预涂装)。

推荐稀释剂

不宜添加稀释剂。

清洗溶剂

稀释剂 21-06。



STEELGUARD™ 751

室外超薄型钢结构防火涂料 751

补充参数

漆膜厚度和涂布率	
干膜厚度	理论涂布率
200 微米 (8.0 密耳)	3.75 米 ² /升 (150 英尺 ² /美制 加仑)
400 微米 (16.0 密耳)	1.88 米 ² /升 (75 英尺 ² /美制 加仑)
700 微米 (28.0 密耳)	1.07 米 ² /升 (43 英尺 ² /美制 加仑)
1000 微米 (40.0 密耳)	0.75 米 ² /升 (30 英尺 ² /美制 加仑)
1500 微米 (60.0 密耳)	0.50 米 ² /升 (20 英尺 ² /美制 加仑)

备注: 刷涂施工时的最大干膜厚度: 300 微米 (12.0 密耳)。

干膜厚度为700 微米 (28.0 密耳)涂层的覆涂间隔时间表						
覆涂用的后道涂层	涂装间隔时间	摄氏5°C (华氏41°F)	摄氏10°C (华氏50°F)	摄氏15°C (华氏59°F)	摄氏20°C (华氏68°F)	摄氏30°C (华氏86°F)
自身覆涂	最短覆涂间隔时间	12 小时	10 小时	8 小时	6 小时	4 小时
	最长覆涂间隔时间	无限制	无限制	无限制	无限制	无限制

备注: 所有复涂间隔时间都是在防火涂层湿膜厚度1000微米 (约700微米的干膜厚度)在低于 85 % 相对湿度和相应的控制温度下实验测定。更高的漆膜厚度, 则需要更长的时间进行干燥和固化。

干膜厚度为700 微米 (28.0 密耳)涂层的覆涂间隔时间表						
覆涂用的后道涂层	涂装间隔时间	摄氏5°C (华氏41°F)	摄氏10°C (华氏50°F)	摄氏15°C (华氏59°F)	摄氏20°C (华氏68°F)	摄氏30°C (华氏86°F)
STEELGUARD 2458	最短覆涂间隔时间	4 小时	2 小时	1.5 小时	1 小时	45 分钟
	最长覆涂间隔时间	无限制	无限制	无限制	无限制	无限制
覆涂其它可兼容 配套的外面漆	最短覆涂间隔时间	5 天	3 天	60 小时	48 小时	36 小时
	最长覆涂间隔时间	无限制	无限制	无限制	无限制	无限制

备注:

- 施工下道涂层时需确保该涂层完成干燥即使用涂层测厚仪测厚时表面不留痕迹。固化时间/复涂间隔可能会随着膜厚增高和/或环境条件发生变化而延长。
- 在施工面漆前, 需确保该涂层已达到规定的干膜厚度。

STEELGUARD™ 751

室外超薄型钢结构防火涂料 751

干膜厚度为700微米 (28.0密耳)涂层的固化时间表	
底材温度	指触 (表干)
摄氏5°C (华氏41°F)	2 小时
摄氏10°C (华氏50°F)	1.5 小时
摄氏15°C (华氏59°F)	1 小时
摄氏20°C (华氏68°F)	30 分钟
摄氏30°C (华氏86°F)	20 分钟

备注:
所有固化时间都是以防火涂层湿膜厚度为1000微米 (约700微米干膜厚度) 在低于85%相对湿度和相应所控制温度下实验测定。
更高的漆膜厚度, 则需要更长的固化时间。

安全防范

- 涂料及其推荐稀释剂参见安全事项表 1430和1431 和相关的材料安全数据说明书。
- 这是溶剂型涂料, 必须避免吸入漆雾和溶剂; 另外, 皮肤和眼睛不宜接触未干的油漆。

参考信息

• STEELGUARD™ 系列防火涂料施工指导	敬请参阅信息表	1222。
• STEELGUARD™ 系列防火涂料所认可的兼容配套底漆	敬请参阅信息表	1224。
• STEELGUARD™ 系列防火涂料所认可的兼容配套外面漆	敬请参阅信息表	1226。
• 转换表	敬请参阅信息表	1410。
• 产品数据说明	敬请参阅信息表	1411。
• 安全指导	敬请参阅信息表	1430。
• 密闭场所安全和健康安全及爆炸危害 - 毒品危害	敬请参阅信息表	1431。
• 密闭舱室内的安全工作	敬请参阅信息表	1433。
• 通风技术指导	敬请参阅信息表	1434。
• 钢材表面处理	敬请参阅信息表	1490。
• 矿物磨料规范	敬请参阅信息表	1491。
• 相对湿度-底材温度- 空气温度	敬请参阅信息表	1650。

质量担保

庞贝捷涂料PPG 保证 (1) 拥有该产品的品名所有权, (2) 产品质量符合该产品生产日期间所执行的相关技术质量规范, (3) 所供产品不存在第三方针对美国专利权的侵权行为的合法索赔。以上保证内容只限于庞贝捷涂料PPG 所作出的担保和其它依据现行法律、法规须对事务处理和商贸行为所作出明示或暗示的保证; 包括不遵循限制条件的滥用情况, 任何针对特殊诉求或用途的其它保证, 不属此列范围, 庞贝捷涂料将免于索赔责任。如需依据此份保函申请索赔, 购买者必须在发现质量问题起(5)天时间内, 同时须确认日期在该产品的有效储存期里或者自该产品交付给购买者之日起(1)年之内, 以书面型式通告庞贝捷涂料PPG。

如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题, 将有可能于其依据本保函从庞贝捷涂料获取赔偿!

责任限度

在各种情况下, 对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失, 庞贝捷涂料PPG 都应免于追究诉讼责任 (无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为)。

本产品说明书上所涵盖的信息, 源自于我们确认为实验室的可靠试验, 但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入, 庞贝捷涂料PPG 可能随时会对以上信息内容进行修正。

所有有关本使用产品的推荐或建议, 不论是技术文件, 还是对某项咨询的回复, 或其它方式, 我们都已做到竭尽所知, 数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的, 作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此, 确信购买者已照此履行了评估, 应可全权处理并承担相应的风险。

现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多, 并非我们庞贝捷涂料PPG 所能控制。因此, 对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏, 庞贝捷涂料PPG 都将不会承担责任 (除非另有书面协议有所规定可以例外)。施工环境不同、改变涂装工艺或臆想推测所给参考数据, 都有可能造成无法达到预期的涂装质量。

本产品说明书将取代前期的旧版说明书, 购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书公布于庞贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings 的官方网站: www.ppgmc.com。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时, 应以英文原版为准。

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

