

SIGMADUR™ 550

DESCRIÇÃO

Acabamento poliuretano alifático acrílico bicomponente

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Sem limite de repintabilidade
- Excelente resistência a condições de exposição atmosférica
- Boa retenção de cor e brilho
- Cura em temperaturas abaixo de -5°C (23°F)
- Resistente a respingos de óleos minerais e vegetais, parafinas, derivados de petróleo alifáticos e produtos químicos suaves
- Pode ser repintado mesmo depois de longos períodos de exposição atmosférica
- Boas propriedades de aplicação

COR E BRILHO

- Branco e outras cores (ver cartela de cores SIGMACARE da PPG Protective & Marine Coatings)
- Brilhante

Nota:

- Certas cores, principalmente vermelho, laranja, amarelo podem exigir camadas adicionais para cobertura adequada, especialmente se aplicado sobre primers com contraste de cor significativa

DADOS BÁSICOS A 20°C (68°F)

| Dados do Produto Misturado | |
|-------------------------------------|--|
| Número de Componentes | Dois |
| Densidade | 1,3 kg/l (10,8 lb/US gal) |
| Volume de sólidos | 55 ± 2% |
| VOC (Fornecido) | Directive 2010/75/EU, SED: max. 334,0 g/kg EUR Directive: 2004/42/IIA(i)(500) 459 g/l max. 430,0 g/l (aprox. 3,6 lb/gal) |
| Espessura Recomendada do Filme Seco | TRANSLATION MISSING |
| Rendimento teórico | 11,0 m ² /l para 50 µm (441 ft ² /US gal para 2,0 mils) |
| Secagem ao toque | 1 hora |
| Intervalo de repintura | Mínimo: 6 horas Máximo: Ilimitado |
| Cura total depois de | 4 dias |
| Estabilidade do produto | Base: No mínimo 36 meses quando estocado em local fresco e seco Hardener: No mínimo 24 meses quando estocado em local fresco e seco |

SIGMADUR™ 550

CONDIÇÕES E TEMPERATURA RECOMENDADAS PARA O SUBSTRATO

Condições do Substrato

- Revestimento anterior (epóxi ou poliuretano) deve estar seco e livre de qualquer contaminante
- Revestimento anterior: deve ter a rugosidade suficiente se necessário

Temperatura do substrato e condições de aplicação

- A temperatura do substrato durante a aplicação de -5°C (23°F) é aceitável desde que o substrato esteja seco e livre de gelo
- Temperatura do substrato durante a aplicação deve estar pelo menos 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho
- Umidade relativa do ar durante a aplicação não pode exceder 85%
- Se ocorrer condensação sobre a superfície ou logo após a aplicação, pode resultar em mudança de cor e brilho

INSTRUÇÕES PARA USO

Relação de mistura por volume: base para endurecedor 7,33:1

- A temperatura dos componentes misturados deve ser maior que 10°C (50°F), caso contrário uma quantidade extra de diluente pode ser necessária para obter a viscosidade de aplicação.
- O diluente deve ser adicionado após a mistura dos componentes
- Adição em excesso de thinner reduz a resistência ao escorrimento

Vida útil da mistura

5 horas a 20°C (68°F)

Nota:

- Ver DADOS ADICIONAIS - Vida útil da mistura

AIR SPRAY

Diluente recomendado

THINNER 21-06

Volume de diluente

3 - 5%, dependendo da espessura solicitada e condições de aplicação

Orifício do bico

1,0 - 1,5 mm (aprox. 0,040 - 0,060 in)

Pressão do bico

0,3 - 0,4 MPa (aprox. 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)

SIGMADUR™ 550

AIRLESS SPRAY

Diluyente recomendado

THINNER 21-06

Volume de diluyente

3 - 5%, dependendo da espessura solicitada e condições de aplicação

Orifício do bico

Aprox. 0,43 – 0,48 mm (0,017 – 0,019 in)

Pressão do bico

20,0 MPa (aprox. 200 bar; 2901 p.s.i.)

TRINCHA/ROLO

Diluyente recomendado

THINNER 21-06

Volume de diluyente

0 - 5%

SOLVENTE DE LIMPEZA

- THINNER 90-53

DADOS ADICIONAIS

| Rendimento e espessura do filme | |
|---------------------------------|--|
| EFS | Rendimento teórico |
| 50 µm (2.0 mils) | 11.0 m ² /l (441 ft ² /US gal) |
| 60 µm (2.4 mils) | 9.2 m ² /l (368 ft ² /US gal) |
| 75 µm (3.0 mils) | 7.3 m ² /l (294 ft ² /US gal) |

SIGMADUR™ 550

Intervalo de repintura para EFS até 50 50 µm (2.0 mils)

| Repintura com... | Intervalo | -5°C (23°F) | 0°C (32°F) | 10°C (50°F) | 20°C (68°F) | 30°C (86°F) | 40°C (104°F) |
|------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Com ele mesmo | Mínimo | 24 horas | 16 horas | 8 horas | 6 horas | 5 horas | 3 horas |
| | Máximo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |

Nota:

- A superfície deve estar seca e livre de qualquer contaminação

Tempo de cura para EFS até 60 µm (2.4 mils)

| Temperatura do substrato | Seco ao manuseio | Cura total |
|--------------------------|------------------|------------|
| -5°C (23°F) | 24 horas | 15 dias |
| 0°C (32°F) | 16 horas | 11 dias |
| 10°C (50°F) | 8 horas | 6 dias |
| 20°C (68°F) | 6 horas | 4 dias |
| 30°C (86°F) | 5 horas | 3 dias |
| 40°C (104°F) | 3 horas | 48 horas |

Notas:

- Ventilação adequada deve ser mantida durante a aplicação e cura
- A exposição prematura à condensação e à chuva pode causar alterações de cor e brilho

Vida útil da mistura (na viscosidade de aplicação)

| Temperatura do produto misturado | Vida útil da mistura |
|----------------------------------|----------------------|
| 10°C (50°F) | 7 horas |
| 20°C (68°F) | 5 horas |
| 30°C (86°F) | 3 horas |
| 40°C (104°F) | 2 horas |

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Consulte Ficha de Segurança de produto e rótulo para instruções completas de segurança
- Esta é uma tinta à base de solvente e deve se tomar cuidado para evitar a inalação de spray ou vapor, bem como o contato entre a tinta molhada e áreas expostas da pele ou olhos
- Contém um agente de cura a base de polisocianato

SIGMADUR™ 550

DISPONIBILIDADE MUNDIAL

É o objetivo da PPG Protective & Marine Coatings sempre fornecer o mesmo produto em todo o mundo. No entanto, às vezes são necessárias ligeiras modificações do produto para cumprir com as regras / circunstâncias nacionais ou locais. | Em casos semelhantes, deve-se utilizar um boletim técnico alternativo.

REFERÊNCIAS

- Guide | PPG SIGMACARE PLUS | Online guide to maintenance at sea
- Information sheet | Explanation of product data sheets

GARANTIA

PPG garante (i) que é titular do produto, (ii) que a qualidade do produto está em conformidade com as especificações da PPG para tal produto em vigor no momento da fabricação e (iii) que o produto será entregue livre de quaisquer reivindicações legítimas de terceiros por violação de quaisquer patentes nos EUA que cubram o produto. ESTAS SÃO AS ÚNICAS GARANTIAS DADAS PELA PPG, E A PPG REJEITA TODAS AS DEMAIS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, SOB ESTATUTO OU DECORRENTE DE OUTRA FORMA DA LEI, DE UMA NEGOCIAÇÃO EM CURSO OU USO COMERCIAL, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO QUALQUER OUTRA GARANTIA DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM OU USO. Qualquer reivindicação sob esta garantia deve ser feita pelo Comprador à PPG, por escrito, no prazo de cinco (5) dias após a descoberta pelo Comprador do alegado defeito, mas em nenhum caso após a expiração do prazo de validade aplicável do produto, ou de um ano a partir da data de entrega do produto ao Comprador, o que ocorrer primeiro. Se o comprador não notificar PPG de tais não-conformidades como aqui exigido, o Comprador não terá direito a qualquer recuperação sob esta garantia.

LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

EM HIPÓTESE ALGUMA A PPG SERÁ RESPONSÁVEL, SOB QUALQUER TEORIA DE RECUPERAÇÃO (SEJA COM BASE EM QUALQUER TIPO DE NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO) POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU DANOS SUBSEQUENTES DE QUALQUER FORMA RELACIONADOS A, DECORRENTES OU RESULTANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. As informações contidas neste boletim destinam-se apenas para orientar, e baseiam-se em testes de laboratório que a PPG acredita serem confiáveis. A PPG pode modificar as informações aqui contidas a qualquer momento como resultado da experiência prática e do desenvolvimento contínuo de produtos. Todas as recomendações ou sugestões em relação à utilização do produto PPG, quer em documentos técnicos, quer em resposta a uma pergunta específica, ou de outra forma, são baseadas em dados que a PPG acredita serem fiáveis. O produto e as informações relacionadas são projetados para usuários que têm o conhecimento e as habilidades industriais necessários na indústria, e é de responsabilidade do usuário final determinar a adequação do produto para o seu próprio uso particular, e supõe-se que o Comprador o tenha feito, a seu próprio critério e risco. A PPG não tem controle sobre a qualidade ou condição do substrato, ou sobre os vários fatores que afetam o uso e a aplicação do produto. Por isso, a PPG não aceita qualquer responsabilidade decorrente de quaisquer perdas, lesões ou danos resultantes de tal uso ou o conteúdo destas informações (a menos que haja acordos escritos que estipulem o contrário). Variações no ambiente de aplicação, mudanças nos procedimentos de uso, ou extrapolação de dados podem causar resultados insatisfatórios. Este boletim substitui todas as versões anteriores e é de responsabilidade do Comprador verificar se estas informações são as mais atuais antes de utilizar o produto. Podem ser encontradas fichas atualizadas sobre todos os Produtos PPG Protective & Marine Coatings em www.ppgpmc.com. O texto em Inglês desta ficha prevalece sobre qualquer tradução.

