

ENDUITS

2 EN 1 - GARNISSANT LISSANT

Intérieur



DÉFINITION

- Enduit de dégrossissage et de finition en pâte pour application mécanique (machine Airless) et manuelle
- Couleur enduit sec : blanc

DESTINATION

- Utilisable sur tous supports intérieurs neufs ou rénovés, bruts ou peints (plâtre, plaque de plâtre, béton bullé, béton cellulaire, ciment taloché, brique, parpaing, crépi, mortier de chaux, ancien fond peint, toile de verre et gouttelette)
- Ne pas appliquer sur du polystyrène, du papier peint, ni en extérieur

RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux

Les + produit

- + Grand confort de lissage, bonne glisse
- + Très garnissant
- + Facile à poncer

MODE D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 8°C, supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés, ni sur des fonds humides

PRÉPARATION DES FONDS :

- Les supports seront préparés conformément aux DTU 59.1 et 59.4
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs

APPLICATION :

- Manuelle : appliquer à l'aide d'un couteau à enduire, d'une lame ou d'une lisseuse
- Mécanique : appliquer à l'aide d'une machine Airless d'un débit minimum de 5 L/min. Pour une utilisation optimale, utiliser une buse 5.31, 5.35, 6.31 ou 6.35

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : à l'eau

PRÉCAUTION D'EMPLOI : nous vous recommandons d'utiliser des EPI tels que des gants ainsi que des lunettes lors de l'application et un masque lors du ponçage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION :

Enduit en pâte à base de charges de carbonates de calcium et de résines

EPAISSEUR D'APPLICATION :

Jusqu'à 5 mm

CONSOMMATION :

1,7 kg/m²/mm

DURÉE D'UTILISATION :

Sans prise

REDOUBLEMENT ET RECOUVREMENT :

- Redoublement dès que la première passe est sèche.
- Recouvrement entre 24 à 48 heures en moyenne (après séchage complet)

CONSERVATION ET STOCKAGE :

12 mois, au sec, à l'abri du gel, de la chaleur, de la lumière et dans son emballage d'origine fermé

CLASSIFICATION :

- Famille III Classe 2 selon NFT 36-005
- Conforme à la norme EN 16-566 (G₃S₁V₀W₀A₀C₀R₀)

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Seau de 25 kg	3479271069684	PROGOLD 223