

# ULTRABOIS VERNIS ORION MARIN

## Vernis de finition à base de résines glycérophthaliques d'aspect brillant

LES BOIS



### DESTINATION

Boiseries intérieures ou extérieures.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Film souple et adhérent
- Pouvoir garnissant élevé
- Adapté en milieu marin et climat de montagne
- Très bonne résistance aux U.V.

### TEINTES

Incolore

### DEGRÉ DE BRILLANCE

90 % sous 60°

## Caractéristiques techniques

ASPECT	Brillant
RENDEMENT	11 à 16 m <sup>2</sup> /L
CONDITIONNEMENT	1 L - 5 L
DENSITÉ MOYENNE	0,94 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	51 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	59 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hors poussière : 4 h</li><li>• Sec au toucher : 8 h</li><li>• Recouvrable : 24 h</li></ul>

## Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau poils ras, pistolet
DILUTION	0 à 5 % en volume au white-spirit, selon la mise en oeuvre
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guiffet.com](http://www.guiffet.com)

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

\* Ne pas appliquer sur les essences exotiques contenant des huiles anti-oxydantes.

\*\* Un ponçage est conseillé entre chaque couche.

Les temps de séchage indiqués correspondent à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 %. Ils peuvent varier en fonction des conditions climatiques et de la teinte effectuée.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bois et dérivés neufs*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Ponçage</li> <li>Époussetage</li> <li>Dégraissage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ULTRABOIS VERNIS ORION MARIN dilué de 5 % de white-spirit</li> <li>ou 1 couche d'ULTRABOIS GEL SATIN dilué pour teinter le bois</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 ou 3 couches d'ULTRABOIS VERNIS ORION MARIN **</li> </ul>
Bois vernis ou lasurés sains	<ul style="list-style-type: none"> <li>Léger ponçage</li> <li>Époussetage</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches d'ULTRABOIS VERNIS ORION MARIN **</li> </ul>
Bois vernis altérés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remise à nu complète du support par décapage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche éventuelle d'ULTRABOIS GEL SATIN dilué pour teinter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 ou 3 couches d'ULTRABOIS VERNIS ORION MARIN **</li> </ul>

### Observations

#### NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a

#### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/L (2010). Ce produit contient maximum 400 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

#### CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

#### POINT ÉCLAIR

39 °C

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

#### INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.