

# PPG VIKOTE™ 18

## DESCRIERE

Grund/sigilant clorcauciuc "high build" (aplicabil in grosimi mari) cu pigmenti de aluminiu

## CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Grund/ sigilant anticoroziv
- Rezistență excelentă la apă.
- Nesaponificabilă
- Rezistă la sisteme de protecție catodică bine proiectate/ controlate
- Cu uscare rapidă
- Poate fi aplicată la temperaturi joase, de până la -10°C (14°F)
- Tolează grosimi de până la 150 µm (6,0 mils), fără scurgeri, la zonele de suprapunere a stratului de vopsea.
- Compatibilă cu vopselele antivegetative

## CULOARE ȘI LUCIU

- Gri deschis si inchis
- Mat

## DATE GENERALE LA 20°C (68°F)

Date despre produs	
Număr de componenți	Unu
Densitate	1,2 kg/l (10,0 lb/US gal)
Volum de solide	42 ± 2%
COV (Livrat)	Directive 2010/75/EU, SED: max. 409,0 g/kg max. 502,0 g/l (approx. 4,2 lb/gal) China GB 38469-2019 (tested) 491,0 g/l (approx. 4,1 lb/gal)
Grosime peliculă uscată recomandată	75 µm (3,0 mils) per coat
Rata de acoperire teoretică	5,6 m <sup>2</sup> /l pentru 75 µm (225 ft <sup>2</sup> /US gal pentru 3,0 mils)
Timp de uscare la atingere	1 oră
Interval de reacoperire	Minimum: 6 ore Maxim: Nelimitat
Timp de valabilitate	Cel puțin 24 luni când este depozitat într-un loc răcoros și uscat

Note:

- Vedeți DATE ADIȚIONALE - Intervale de reacoperire
- Vedeți DATE ADIȚIONALE - Timp de uscare

# PPG VIKOTE™ 18

## CONDIȚII ȘI TEMPERATURI RECOMANDATE PENTRU SUPORT

### Condiții pentru suport

- Oțel cu grund de pre-construcție cu zinc silicat aprobat: sablare ușoară la SPSS-Ss; sudurile, zonele deteriorate sau ruginite se vor sabla la ISO-Sa2½
- Oțel: sablat la ISO-Sa2½, cu o rugozitate de 40 – 70 µm (1.6 – 1.8 mils)
- Oțel grunduit sau stratul anterior trebuie să fie uscat și lipsit de orice contaminare
- Oțelul galvanizat trebuie să fie uscat, necontaminat și fără săruri de zinc.

### Condiții de aplicare și temperaturi recomandate pentru suport

- Temperatura substratului în timpul aplicării trebuie să fie cu cel puțin 3°C (5°F) deasupra punctului de rouă

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Amestecați bine înainte de utilizare
- Temperatura vopselei trebuie să fie, preferabil, mai mare de 15°C (59°F), altfel s-ar putea să fie necesară adăugarea de diluant suplimentar pentru a se obține vâscozitatea de aplicare;
- Dacă se adaugă prea mult diluant, scade rezistența la scurgere.

### Vopsire cu aer

#### **Diluant recomandat**

THINNER 21-06

#### **Volum diluant**

6 - 10%, în funcție de grosimea de strat și condițiile de aplicare

#### **Orificiu duză**

1.8 – 2.0 mm (aprox. 0.070 – 0.079 in)

#### **Presiune duză**

0,3 - 0,4 MPa (aprox. 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)

### Vopsire la pistol fără aer

#### **Diluant recomandat**

THINNER 21-06

#### **Volum diluant**

0 - 3%, în funcție de grosimea de strat și condițiile de aplicare

#### **Orificiu duză**

Aprox. 0.46 mm (0.018 in)

#### **Presiune duză**

15,0 MPa (aprox. 150 bar; 2176 p.s.i.)

# PPG VIKOTE™ 18

## Aplicare la pensulă sau trafalet

- Grosimea specificată nu se poate obține dintr-un singur strat

## Diluant recomandat

THINNER 21-06

## Volum diluant

0 - 3%

## Diluant pentru curățare

THINNER 21-06

## DATE ADIȚIONALE

Intervalul de reacoperire pentru grosimi de până la 75 μm (3.0 mils)						
Acoperire cu...	Interval	-10°C (14°F)	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)
Cu sine însuși	Minimum	24 ore	10 ore	8 ore	6 ore	4 ore
	Maximum	Nelimitat	Nelimitat	Nelimitat	Nelimitat	Nelimitat
Cu antivegetative	Minimum	36 ore	18 ore	12 ore	6 ore	4 ore
	Maximum	Nelimitat	Nelimitat	Nelimitat	Nelimitat	Nelimitat

### Note:

- Suprafața trebuie să fie uscată și necontaminată
- Datele de mai sus sunt recomandări generale pentru condiții normale de aplicare
- Pot fi necesare intervale mai lungi de uscare la grosimi pelicula uscata mai mari si in conditii atmosferice nefavorabile

Timpul de uscare pentru aplicarea fără solvent	
Temperatură substrat	Uscare la atingere
5°C (41°F)	4 ore
10°C (50°F)	4 ore
20°C (68°F)	1 oră

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Pentru vopsea și diluanții recomandați, consultați FIȘELE DE INFORMAȚII 1430, 1431 și FIȘELE DE SECURITATE corespunzătoare.
- Aceasta este o vopsea pe bază de solvenți și trebuie avut grijă să se evite inhalarea de ceață de pulverizare sau vapori precum și contactul dintre vopseaua umedă și pielea sau ochi

# PPG VIKOTE™ 18

## DISPONIBILITATE PE GLOB

Scopul PPG Protective and Marine Coatings este de a furniza întotdeauna, același produs, în toată lumea. Cu toate acestea, o ușoară modificare a produsului este uneori necesară pentru a respecta normele/circumstanțele locale sau naționale. În aceste situații se folosește o altă fișă tehnică a produsului

## REFERINȚE

• EXPLICAȚII LA FIȘELE TEHNICE DE PRODUS	FIȘA DE INFORMAȚII	1411
• INDICAȚII DE SIGURANȚĂ	FIȘA DE INFORMAȚII	1430
• NORME DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL ÎN SPAȚII ÎNCHISE, CU RISC DE EXPLOZIE ȘI CU RISC TOXIC	FIȘA DE INFORMAȚII	1431
• CURĂȚAREA OȚELULUI ȘI ÎNDEPĂRTAREA RUGINEI	FIȘA DE INFORMAȚII	1490

## GARANȚIE

PPG garantează (i) că este proprietara produsului, (ii) calitatea produsului este conformă cu specificațiile PPG pentru produsul respectiv în vigoare la momentul fabricației și (iii) produsul va fi livrat liber de orice drept legitim al oricărui terț pentru încălcarea oricărui brevet american existent cu privire la produs. ACESTE SUNT SINGURELE GARANȚII PE CARE LE OFERĂ PPG ȘI ORICE ALTE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, DE NATURĂ STATUTARĂ SAU CARE REZULTĂ ÎN ALT MOD DIN LEGE, DIN CONDUITA ANTERIOARĂ ÎN AFACERI SAU UZANȚA COMERCIALĂ, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE ALTĂ GARANȚIE CU PRIVIRE LA CARACTERUL ADECVAT UNUI ANUMIT SCOP SAU UNEI ANUMITE UTILIZĂRI, SUNT EXCLUSE DE PPG. Cumpărătorul va transmite orice pretenție acoperită de prezenta garanție către PPG în scris în termen de cinci (5) zile de la momentul la care Cumpărătorul constată defectul reclamat, însă în niciun caz după expirarea termenului de valabilitate aplicabil pentru produs sau după un an de la data livrării produsului către Cumpărător, oricare dată survine mai devreme. În cazul în care Cumpărătorul nu semnalează PPG neconformitatea conform cerințelor din prezenta fișă, dreptul Cumpărătorului de recuperare conform prezentei garanții se va prescrie.

## LIMITARE A RĂSPUNDERII

PPG NU VA RĂSPUNDE ÎN NICIUN CAZ ÎN BAZA NICIUNUI SISTEM DE RECUPERARE (FIE BAZAT PE NEGLIJENȚA DE ORICE NATURĂ, RĂSPUNDEREA OBIECTIVĂ SAU RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ) PENTRU DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU DE CONSECINȚĂ SUB NICIO FORMĂ REFERITOARE LA, REIEȘIND SAU REZULTÂND DIN ORICE UTILIZARE A PRODUSULUI. Informațiile din prezenta fișă au exclusiv caracter orientativ și se bazează pe teste de laborator despre care PPG consideră că prezintă siguranță. PPG poate modifica informațiile din prezenta fișă în orice moment drept consecință a experienței practice și dezvoltării continue a produselor. Toate recomandările sau sugestiile referitoare la utilizarea produsului PPG, fie incluse în documentația tehnică, fie oferite drept răspuns la o anumită solicitare de informații sau oferite în alt mod se bazează pe date fiabile conform cunoștințelor de care dispune PPG. Produsul și informațiile aferente sunt create pentru utilizatorii care dispun de cunoștințele absolut necesare și abilitățile industriale relevante și este responsabilitatea consumatorului final să determine caracterul adecvat al produsului pentru propria utilizare specifică și se va considera că s-a procedat la acest demers de către Cumpărător, din proprie inițiativă și pe riscul său. PPG nu are control nici asupra calității, nici asupra stării substratului, nici asupra numeroșilor factori care afectează utilizarea și aplicarea produsului. Prin urmare PPG nu recunoaște niciun fel de răspundere ce rezultă din orice prejudiciu, vătămare corporală sau daună de consecință a unei astfel de utilizări sau a conținutului prezentelor informații (cu excepția cazului în care există acorduri scrise ce stipulează contrariul). Abaterile cu privire la mediul de aplicare, modificările în legătură cu procedurile de utilizare sau extrapolarea datelor pot duce la rezultate nesatisfăcătoare. Prezenta fișă de date înlocuiește toate versiunile anterioare și este responsabilitatea Cumpărătorului să se asigure că prezentele informații sunt actuale înainte de a utiliza produsul. Fișe actualizate pentru toate produsele PPG Protective & Marine Coatings sunt disponibile pe [www.ppgpmc.com](http://www.ppgpmc.com). Textul în limba engleză din prezenta fișă va prevala asupra oricărei traduceri a acestuia.

