

AD.FINESS HELMATT LACKFÄRG



*Extremt tålig
Utmärkta appliceringsegenskaper
Hård och vacker yta*

ad.finess Helmatt Lackfärg är en täckfärg av högsta kvalitet som passar för t ex snickerier, dörrar, luckor och metallytor inomhus. Färgen är extremt tålig och har utmärkta appliceringsegenskaper samt ger en hård och vacker yta.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

8 - 10

GLANS

Helmatt

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +10°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 4 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten Penseltvätt

BINDEMEDEL

Akrylat

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.



FÖRBEREDELSE AV YTOR

Besök www.alcro.se för mer information.

Se till att underlaget är fritt från damm. Ta försiktigt bort smuts och damm från ytan för att säkerställa bästa möjliga vidhäftning.

NYTT TRÄ slipas lätt och grundmålas sedan med Servalac Grund.

TIDIGARE MÅLADE YTOR sprutas med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

YTOR SOM ÄR BLANKA EFTER RENGÖRING slipas matta och grundmålas med Servalac Grund. Ytor i gott skick kan målas direkt med ad.finess Lackfärg.

HÅL OCH SPRICKOR lagas med Alcro Snickerispackel och slipas lätt innan grundmålning med Servalac Grund.

FABRIKSMÅLADE (HÄRDLACKADE) YTOR slipas noga med fint sandpapper innan grundning med Häfta Grundfärg.

METALLYTOR som är fria från rost grundmålas med Häfta Grundfärg.

MÅLA

Färgen rörs om väl från botten och målas flödigt med en pensel eller spruta. Målning på större ytor rekommenderas strykning med roller och därefter slätning med bred pensel. Målas inte vid lägre temperatur än +10°C.

Ytor som bord och hyllor bör inte belastas förrän tre dagar efter målning då färgen uppnått rätt hårdhet.

SKÖTSELRÅD

Vid behov, tidigast efter ca 1 månad från målning:

Ytorna rengörs med en mjuk borste, svamp eller rengöringsduk och neutralt diskmedel (pH 6-8).

Rengör mycket smutsiga ytor med svagt alkaliskt tvättmedel (pH 8-10) och t.ex. rengöringsduk eller svamp. Skölj ytan noggrant.

Produkten uppnår sin slutliga hårdhet och hållbarhet efter en månad under normala förhållanden, därför måste ytorna hanteras försiktigt under ett par veckor. Om ytorna behöver rengöras strax efter avslutad målning, rengör dem lätt med en mjuk borste eller fuktig rengöringsduk.

VIKTIGT

Alcro Panelgrund bör inte användas som grundfärg under ad.finess Lackfärg.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.