

Date d'édition : 22/04/2024 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

SUPER G VELOURS

Peinture velours acrylique haute performance



Définition	Peinture veloutée acrylique haute performance.
Domaines d'emploi	- Intérieur. - Mur et plafonds. - Pièces sèches. - Travaux neufs et d'entretien. - État de finition A.
Points forts	- Application extrêmement aisée. - Sans trace, sans reprise et très facilement retouchable. - Très belle esthétique. - Lessivable.
Caractéristiques	- Application directe sans impression. - Garnissante. - Application "mouillée sur mouillée" possible. - Peinture sans tension qui peut être appliquée sur d'anciennes peintures adhérentes.
Caractéristiques Techniques	Aspect du film sec : - Velours parfaitement homogène et grain fin. Nuances : - Blanc et teintes du nuancier CHROMATIC® Masse volumique à 20 °C : 1,41 ± 0,05 g/cm³ Extrait sec pondéral : 60 % Extrait sec volumique : 40 % Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative : - Sec : 1 h Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative : 4 à 5 h ou "mouillé sur mouillé" (maxi 1 h, au-delà attendre le séchage complet de la 1re couche). Rendement moyen : 8 à 11 m²/L Conditionnement : 1 L - 5 L - 15 L Conservation : - Stockage : 12 mois en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel Hygiène & Sécurité : - Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage. - Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com Brillant spéculaire : 4 % ± 2 % sous 60° d'angle. Résistance à l'abrasion humide : - Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles).

SUPER G VELOURS

Mise en œuvre	Processus : En travaux neufs : • Sur plâtre et dérivés : 2 couches en direct de SUPER G VELOURS. • Sur béton et dérivés : 1 couche d'impression HYDROPRIM ou ALKYNÉO PRIM, puis 2 couches de SUPER G VELOURS. • Sur fonds poreux ou légèrement pulvérulents : 1 couche d'impression NÉOPRIM puis 2 couches de SUPER G VELOURS. En travaux d'entretien : • Sur anciennes peintures en bon état : 2 couches de SUPER G VELOURS. Remarque : en application "mouillé sur mouillé", appliquer la seconde couche dès que la 1re couche commence à mater.
Type de supports et préparation	Type de support : • Plâtres et dérivés neufs, bétons et dérivés neufs, anciennes peintures adhérentes. Préparation des supports : • Les supports devront être secs, sains, acceptés et préparés conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1.
Application	Matériel d'application : • Brosse, rouleau 12 mm polyamide texturé ou polyester tissé 13 mm. Dilution : Prêt à l'emploi Nettoyage du matériel : Eau Précautions d'emploi : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70 %
Classification	Classification AFNOR : • NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2. Catégorie / Valeur COV : • Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). • Ce produit contient maximum 10 g/L de COV. • Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. Émissions dans l'air intérieur : • Classe A+.