

**DESTINATION**

Maçonneries intérieures. Pièces sèches. Travaux neufs ou d'entretien.
Travaux soignés.

QUALITÉS DOMINANTES

- Grande matité
- Véritable monocouche
- Grande blancheur durable dans le temps
- Respectueux de la santé et de l'environnement
- Odeur agréable

TEINTES

Blanc

DEGRÉ DE BRILLANCE

< 1 % sous 85°

Caractéristiques techniques**ASPECT**

Poché Arrondi

RENDEMENT

Monocouche : 7 à 8 m²/l
Bicouche : 8 à 12 m²/l

CONDITIONNEMENT

3 L - 15 L

DENSITÉ MOYENNE

1,44 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

37 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS

55 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

[23 °C et 50% Humidité Relative]

- Hors poussière : 30 min
- Sec au toucher : 4 h
- Recouvrable : 6 h

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13 300 : Classe 2

Mise en œuvre**MATÉRIEL D'APPLICATION**

Brosse, rouleau microfibre 14 mm (monocouche), rouleau polyamide texturé 12 mm (bicouche), pistolet

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Nota : Pour obtenir la meilleure opacité possible en monocouche, nous déconseillons l'usage du rouleau antigoutte polyamide.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Égrenage Époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> 1 à 2 couches de COVRYL MAT SILOXANE
Plâtre et dérivés Plaques de plâtre cartonné		<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit ou ODYSSEE PRIM 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Graffage Lessivage/Rinçage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit Ponçage éventuel 	

Observations

NOTA

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 2 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR
INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

INFORMATION
CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.