

JOHNSTONE'S®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Eggshell

Rozpúšťadlová vrchná farba na drevo a kov



UMÝVATEĽNOSŤ

VYNIKAJÚCA
TVRDOŠŤJEDNODUCHÁ
APLIKÁCIA

VLASTNOSTI

- Hladký, umývateľný a vysoko odolný povrch
- Odolná voči kondenzácii vody
- Vytvára pružný povrch, ktorý nepraská
- Ideálna na drevené a kovové povrchy



POUŽITIE

Rozpúšťadlová farba s hodvábnym leskom, ktorá vytvára tvrdý, trvanlivý a umývateľný povrch, odolný voči kondenzácii vody. Lahko sa aplikuje a je vhodná na drevo v interiéri ako sú dvere, okenné rámy, sokle alebo radiátory a iné kovové povrchy. Vo všeobecnosti odoláva zahriatiu na 90 stupňov.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, očistený od nečistôt a neprílišných častí. Na nové, nenatreté povrchy aplikujte vhodnú základnú farbu. Staré, neprílišné nátery zbrúste jemným brúsnym papierom. Neaplikujte na polystyrénové povrchy.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne premiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Neriedenú farbu nanášajte štetcom alebo valčekom rovnomerne v dvoch vrstvách. Po prvej vrstve nechajte dokonale zaschnúť. V prípade, že použijete viac než jedno balenie, pred použitím ich navzájom zmiešajte. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

Náradie pre aplikáciu - štetec so zmesou syntetických a prírodných vlákien, valček napr. mikrovlákn.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotyk: po 4 - 6 hodinách

Pretierateľný: po 16 - 24 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

H226 Horľavá kvapalina a pary. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávať mimo dosahu detí. **P210** Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. **P235** Uchovávať v chlade. **P280** Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. **P303+P361+P353** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou alebo sprchou. **P403** Uchovávať na dobre vetranom mieste. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsah nebezpečných látok: Ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný, ťažký <10%; destiláty (ropné); hydrogennačne rafinované ľahké < 10%. Obsahuje butanón - oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsah VOC: A/d, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 300 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 300g/l

VOC v stave pripravenom na použitie.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Obaly čisté: O 15 01 04 Obaly z kovu.

UN číslo: 1263, Trieda nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III, Názov pre prepravu: farba.



POZOR



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- **Hustota produktu:** 1,4 g.cm³
- **Obsah neprchavých látok - sušiny:** 62% obj.
- **Výdatnosť:** 18 - 20 m²/l v jednej vrstve v závislosti na nasiakavosti a type povrchu.
- **Hrúbka náteru:** za mokra 59 µm
za sucha 31 µm

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- **Balenie (L):** 1; 2,5; 5
- **Farebné odtiene:** Brilantná biela a výber z viac než 20 000 odtieňov, ktoré je možné natónovať v Kolorovacích centrách Johnstone's.
- **Konečný vzhľad:** Hodvábny lesk
- **Doba spotreby:** 5 rokov

**OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.johnstones.sk.
Dátum poslednej revízie 7/2016

PRÍLOHY

FAREBNÉ ODTIENE

