



DESTINATION

Façades. Supports neufs ou anciens du type béton et enduit de liants hydrauliques, bruts ou recouverts de peintures ou revêtements en bon état avant mise en œuvre d'une peinture ou d'un revêtement.

QUALITÉS DOMINANTES

- Ne détrempe pas les anciens fonds
- Excellente adhérence
- Bon pouvoir opacifiant
- Sans odeur
- Utilisable sur tous anciens systèmes d'imperméabilité (voir tableau de mise en oeuvre)

TEINTES

Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC® Façade

Caractéristiques techniques

ASPECT	Mat
RENDEMENT	8 à 12 m ² /L
CONDITIONNEMENT	15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,35 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	35 % (± 2%)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Sec au toucher : 1 h • Recouvrable : 24 h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse (sur petites surfaces et rechapés), rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes NF DTU 59.1 ou NF DTU 42.1.

Pour toutes peintures farinantes ou peu adhérentes et supports bruts pulvérulents, utiliser Guittex Fixateur. Consulter les fiches descriptives des produits.

Nota : En cas de contamination des fonds par algues ou lichens, il est impératif de procéder à un assainissement avec notre liquide PPG SOLUTION AL.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bétons bruts et enduits au mortier de liants hydrauliques neufs	<ul style="list-style-type: none"> Égrenage, brossage Dépoussiérage Lavage machine haute pression si nécessaire Séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIPRIM 	<ul style="list-style-type: none"> MONTYL GUIXAXANE GUIXAMAT
Bétons bruts et enduits au mortier de liants hydrauliques anciens non peints	<ul style="list-style-type: none"> Égrenage, brossage Dépoussiérage Lavage machine haute pression si nécessaire Séchage complet 		<ul style="list-style-type: none"> GUIXAXANE GUIXAMAT GUIXACRYL VELOURS SYSTÈMES D'IMPERMÉABILITÉ GUIXTEX L
Anciens fonds de peinture parfaitement adhérents et non farinants (films minces, R.S.E., R.P.E.)	<ul style="list-style-type: none"> Lavage Grattage Séchage complet 		<ul style="list-style-type: none"> GUIXACRYL VELOURS GUIXTEX (imper)
Anciens revêtements d'imperméabilité adhérents et non farinants	<ul style="list-style-type: none"> Lavage Séchage complet 		

Observations

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 NF EN 1062-1 : Classe E2-V2-W3-A0

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 20g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

CONSERVATION

12 mois en emballage hermétique d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

INFORMATION

CONSUMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.