

Glidden Aqua Spray Finish Satin

Algemeen	
Omschrijving	Watergedragen, verspuitbare zijdeglans aflak voor binnen op basis van een hybride bindmiddel.
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Gemakkelijke verwerking door spuitapplicatie • Uitstekende vloeiing • Meeste kleuren in 1 laag dekkend • Snelle droging
Toepassing	Voor- en aflak voor hout, metaal en kunststof die voorzien zijn van een geschikte grondverf of bestaande intacte afwerking.

Productinformatie	
Dichtheid	ca. 1,3 kg/dm ³
Vastestofgehalte	ca. 42 vol.%
Rendement	ca. 6 m ² /liter op basis van de geadviseerde droge laagdikte
Glansgraad	Zijdeglans

Verwerkingsgegevens			
Verwerkingsmethode	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Spuiten met Airmix: Spuitopening 0,009-0,013 inch Spuitdruk 30-50 bar Luchtdruk 1-2 bar Spuithoek van 20° of 40°. </td> <td style="vertical-align: top; padding-left: 20px;"> Spuiten met Airless: spuitopening 0,010-0,012 inch spuitdruk 70-100 bar Spuithoek 20° of 40° </td> </tr> </table>	Spuiten met Airmix: Spuitopening 0,009-0,013 inch Spuitdruk 30-50 bar Luchtdruk 1-2 bar Spuithoek van 20° of 40°.	Spuiten met Airless: spuitopening 0,010-0,012 inch spuitdruk 70-100 bar Spuithoek 20° of 40°
Spuiten met Airmix: Spuitopening 0,009-0,013 inch Spuitdruk 30-50 bar Luchtdruk 1-2 bar Spuithoek van 20° of 40°.	Spuiten met Airless: spuitopening 0,010-0,012 inch spuitdruk 70-100 bar Spuithoek 20° of 40°		
Verdunning	Product is gebruiksklaar.		
Aanbevolen droge laagdikte per laag	Droge laagdikte 75 µm Natte laagdikte 170 µm		
Droging	Bij 20°C en 50% RV: Stofdroog: ca. 1 uur Kleefvrij: ca. 4 uur Overschilderbaar na: min. 8 uur Bij donkere kleuren, hogere laagdiktes of lagere temperaturen worden de droogtijden langer.		
Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 7°C en maximaal 25°C. Relatieve vochtigheid minimaal 60% en maximaal 85%. Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen		
Reiniging gereedschap	Leidingwater		
Vlampunt	Niet van toepassing		

Overige informatie	
Kleur	Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren
Verpakking	2,5 liter blik
Opslag	Opslag in originele verpakking en bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, zonder grote temperatuur veranderingen.
Houdbaarheid	12 maanden