



Et je transforme mon quotidien!

SOUS-COUCHE SURFACES MICROFISSURÉES




5L

PROPRIÉTÉS

La Sous-Couche Surfaces Microfissurées RIPOLIN est applicable en intérieur et en extérieur sur murs, plafonds et boiseries. Elle consolide les fonds friables et imprègne parfaitement les supports très absorbants et poreux. Enfin, elle bloque les taches : suie, humidité, graisse, feutres, tabac, rouille.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/c) : 40g/l (2010).
Ce produit contient moins de 20 g/l de COV.



- **Supports** : béton, fonds non peints (placoplâtre, fibre de verre, bois), anciennes peintures y compris glycéro, peintures écaillées, fissurées.
- **Destination** : Intérieur et extérieur sur support sec.
- **Outils** : Rouleau à fibres 12 mm, pinceau rond pour les angles.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Copolymères acryliques
Sec au toucher		30 minutes
Aspect		Mat
Recouvrable	T = 23°C	6 heures
Dilution		Prêt à l'emploi
Rendement		10 m ² /L

Date : 2021 Classement : NF T 36-0058 - Famille I - Classe 7b2

PRÉPARATION

- Les fonds doivent être sains, secs à cœur, propres et parfaitement dépoussiérés.
- **Sur fonds non peints (placoplâtre, bois, fibre de verre, etc.)** : Brosser et dépoussiérer avant application.
 - **Sur anciennes peintures, y compris glycéro** : Dépolir les surfaces brillantes ou satinées à l'aide d'un abrasif à l'eau.
 - **Sur peintures écaillées, fissurées** : Éliminer les parties non adhérentes puis reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur le support puis agir comme sur un fond non peint.

APPLICATION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Bien mélanger avec une spatule plate avant l'application. Appliquer régulièrement, croiser pour obtenir une épaisseur constante et homogène.

La température idéale se situe entre 18°C et 23°C, hors courant d'air.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 65%.
- **sur support chaud ou froid, sur support humide, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur fibres de verre** sans effectuer un test préalable de bonne tenue.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application.

NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de produit avec la spatule plate puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

