


PRACTI MAT AÉRO



Définition

Peinture mate allégée aux résines synthétiques en dispersion aqueuse. Bénéficie de la technologie Light&Easy* pour une grande facilité de manutention et d'application.

*Léger et facile.

Destination

- Intérieur neuf/entretien.
- Murs et plafonds en pièces sèches.
- État de finition B ou C (selon préparation des supports).

Propriétés

- Additivée en siloxane pour un résultat sans reprise.
- Bonne opacité.
- Grande facilité de manutention et d'application.
- Spéciale grands chantiers.
- Taux de COV < 1 g/L.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010) ■ Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV ■ Les valeurs indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ PRACTI MAT AÉROest éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM® ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Onctueux.

Aspect du feuil sec

Mat poché fin.

Brillant spéculaire

< 3 % sous 85°.

Teintes

En stock : blanc. En machine à teinter : tons pastel du nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique

(en blanc, théorique) : kg/dm³

1,20 ± 0,05.

Extrait Sec

En poids : 54 ± 2 % (en blanc).

En volume : 47 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 2 h.
- Recouvrable : 6 h.

Rendement

8 à 9 m²/L

Conditionnement

15 L

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).

PRACTI MAT AÉRO

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"> ■ Révision des joints ■ Époussetage 	1 couche de PRACTI PRIM	
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage ■ Égrenage ■ Époussetage 	1 couche de PRINTOPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés		1 couche de PRINTOPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 %	2 couches de PRACTI MAT AÉRO
Anciens fonds adhérents	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lessivage ■ Ponçage 		
Anciens fonds non adhérents	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage 	1 couche de PRACTI PRIM	

Mise à la teinte :

- Par ajustage avec nos colorants universels (2 % maximum).
- Par machine à teinter, avec nos colorants Absolu System.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

PRACTI MAT AÉRO

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution

Brosse, rouleau, pistolet : prêts à l'emploi.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7a2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).