

PPG PITT-CHAR® CF-1 SCRIM MESH

PPG PITT-CHAR CF-1 SCRIM MESH

説明

PPG PITT-CHAR エポキシ樹脂系 膨張防火システムの補強繊維布の使用における炭素繊維メッシュ

特長

- 6K炭素繊維を0°Cと90°Cで配向させ、ポリエステル製のステッチ系を組み込んだ黒い織物メッシュ
- 耐熱性に優れ、炭化水素火災からの防護に適している
- 簡単に切断し塗装ウェットフィルムに塗布が可能；溶接ピンや機械的な固定具は必要ない
- 軽量で扱いやすく、複雑な構造物への設置も簡単
- PPG PITT-CHAR アプリケーションガイドライン及び火災認定要件に厳密に従って設置すること

基礎データ

製品データ	
標準重量	公称重量 86 g/m ² (2.5 oz/sq. yards). ロール重量: 11Kg/24.5lbs
幅	127 m ² (1367 sq. ft.)
ロールの長さ	100 m (~110 yards)
メッシュ	10mm x 10mm (3/8" x 3/8")
貯蔵安定期間	長期間：清潔で乾燥した状態で、元の包装のまま保管してください

注意点: 梱包 - メッシュロールはポリエチレン袋に入れて納品され、段ボール箱に入っています。

保証

PPGは、(i) 製品の所有権、(ii) 製品の品質が、製造時点において PPGが定める製品仕様に準拠していること、ならびに (iii) 製品は第三者のいずれの米国特許権も侵害していないことを保証します。これはPPGによる唯一の保証であり、商品性、特定用途および目的への適合性、非侵害性、権原、または制定法あるいはそれ以外の法律、もしくは取引の過程、履行の過程、慣習法、または取引慣行により生じる保証をはじめとして、明示または黙示を問わず、あらゆる種類の保証も行わず、または明示的に責任を排除します。本保証に基づかない請求も、購買者が当該欠陥や不具合を発見してから5日以内にPPGに対して書面で行うものとし、また製品に適用される保管期間、あるいは購買者または購買者が指定する配達先に、商品が届けられた日から起算して1年のいずれか早い方が過ぎていないことを前提とします。購買者が本規定に適合しないことをPPGに通知しなかった場合、購買者は本保証に基づく担保責任の追及をすることはできません。

賠償責任の制限

PPGは、いかなる場合も、製品の使用に関連または起因する、あるいは結果としての間接的、特別的、付随的、派生的な（過失、厳格責任、不法行為のいずれを原則とするかに関係なく）損害回復の理論に基づく一切の責任を負わないものとします。本書の情報はガイダンスのみを目的に作られたものであり、PPGが信頼に値すると考える臨床実験を基にしたものです。

PPGは、実地経験および継続的な製品開発の結果として、いつでも本書記載の情報を修正することができます。

PPG製品の使用に関連する推奨や示唆は、それらが技術文書内で用いられているかどうか、あるいは特定の問い合わせに対する回答に関わらず、PPGが知り得る限りにおいて信頼できるデータに基づくものとします。

製品および関連する情報は、当該産業における必須知識および技能を有するユーザーを対象としており、製品が個々の特定利用に適しているかどうかの判断は、ユーザーの単独責任であり、

購買者は独自の裁量権とリスク引受において行うものと見なされます。

PPGは、基質の品質または状態、あるいは製品の使用や用途に影響を及ぼしうる数多くの要素については管轄外であり、(契約書に明記されている場合を除き)本情報の使用や内容に起因する損失、被害、損害の責任を一切負わないものとします。

適用する環境の変化、使用手順の変更、データの補充に伴い、不十分な結果がもたらされる場合がありますが、本書は先行するあらゆるバージョンに優先し、製品の使用に先立って、本情報が現行のものであるかの確認は購買者の責任とします。すべての PPG Protective & Marine Coatings Products (PPGプロテクティブ&マリン コーティンクス製品) の最新データシートは、www.ppgmc.comにて閲覧可能です。また本書の英語版は他の翻訳版に優先するものとします。

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

