

# PPG AQUACOVER™ 25

(SIGMA AQUACOVER™ 25)

## DESCRIPCIÓN

Imprimación acrílica monocomponente base agua pigmentada con fosfato de zinc

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Imprimación para zonas interiores, salas de máquinas y superestructura
- Particularmente adecuado cuando no se permite el uso de disolventes por razones de salud y seguridad
- Excelente adhesión a varios tipos de pinturas antiguas o envejecidas
- Buena adherencia al acero
- Excelentes propiedades anticorrosivas
- Secado rápido y repintable
- Puede ser repintado con la mayoría de pinturas alquídicas y en dispersión
- Permite una mayor seguridad en los trabajos durante el montaje del casco en nuevas construcciones

## COLORES Y BRILLO

- Blanco sucio
- Mate

## DATOS BÁSICOS A 20°C (68°F)

Datos para el producto mezclado	
Número de componentes	Uno
Densidad	1,3 kg/l (10,8 lb/US gal)
Volumen de sólidos	44 ± 2%
COV (Suministrado)	Directiva 1999/13/EC, SED: max. 24,0 g/kg (Directiva 1999/13/EC, SED) max. 31,0 g/l (aprox. 0,3 lb/gal)
Espesor de película seca recomendado	50 - 75 µm (2,0 - 3,0 mils) por capa
Rendimiento teórico	8,8 m <sup>2</sup> /l para 50 µm (353 ft <sup>2</sup> /US gal para 2,0 mils) 5,9 m <sup>2</sup> /l para 75 µm (235 ft <sup>2</sup> /US gal para 3,0 mils)
Seco al tacto	1 hora
Intervalo de repintado	Mínimo: 4 horas Máximo: Ilimitado
Estabilidad del envase	Al menos 18 meses cuando se almacena en un lugar fresco y seco

### Notas:

- Ver DATOS ADICIONALES – Espesor de la película seca y rendimiento teórico
- Ver DATOS ADICIONALES – Intervalos de repintado
- Ver DATOS ADICIONALES – Tiempo de curado

# PPG AQUACOVER™ 25

(SIGMA AQUACOVER™ 25)

## CONDICIONES RECOMENDADAS DEL SUBSTRATO Y TEMPERATURAS

### Condiciones del sustrato

- Acero; limpieza abrasiva a grado Sa 2,5, perfil de rugosidad 40 – 70 µm (1,6 – 2,8 mils) ó limpieza por herramienta mecánica a grado ISO-St3
- Acero con imprimación de taller aprobado, barrido según SPSS-Ss o limpieza con cepillado mecánico según SPSS-Pt2
- La capa previa debe de ser compatible, estar seca y libre de cualquier contaminación.

### Temperatura del sustrato y condiciones de aplicación

- La temperatura del sustrato durante la aplicación estará por encima de 5°C (41°F)
- La temperatura del sustrato durante la aplicación deberá estar al menos 3°C (5°F) por encima del punto de rocío
- La humedad relativa durante la aplicación no excederá del 75%

## ESPECIFICACIÓN DE SISTEMA

- SISTEMAS PARA SUPERESTRUCTURA Y EQUIPOS DE CUBIERTA – HOJA DE SISTEMA 3104
- SISTEMAS PARA INTERIOR/ES – HOJA DE SISTEMA 3105

## INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien antes de usar
- La temperatura de la pintura estará preferiblemente por encima de 15°C (59°F), si no fuera así se necesitaría añadir disolvente para conseguir la viscosidad de aplicación
- Demasiada agua corriente reduce su resistencia a los descuelgues
- Una ventilación adecuada es necesaria durante la aplicación y curado (ver fichas {1433} y {1434})
- Debe protegerse siempre para que no se hiele durante el almacenamiento y/o transporte

## PISTOLA SIN AIRE

### **Disolvente recomendado**

Agua corriente

### **Volumen de disolvente**

0 - 5%, dependiendo del espesor recomendado y de las condiciones de aplicación

### **Orificio de boquilla**

Aprox. 0.48 – 0.58 mm (0.019 – 0.023 pulgadas)

### **Presión en boquilla**

12,0 - 15,0 MPa (approx. 120 - 150 bar; 1741 - 2176 p.s.i.)



# PPG AQUACOVER™ 25

(SIGMA AQUACOVER™ 25)

## **BROCHA/RODILLO**

- Para aplicar capa de refuerzo en cantos vivos usar brocha de pelo largo o rodillo de polieter

## **Disolvente recomendado**

Agua corriente

## **Volumen de disolvente**

0 - 5%

## **DISOLVENTE DE LIMPIEZA**

Agua del grifo y THINNER 70-05

## **Procedimientos de limpieza**

- El filtro de entrada y el de salida del equipo se deben quitar y limpiar de forma apropiada
- Las tablas siguientes muestran el procedimiento de limpieza del equipo de pulverización cuando se pasa de pulverizar pinturas base disolvente a base agua (tabla 1) y de pinturas base agua a base disolvente (tabla 2)

**Tabla 1: limpieza para pasar de productos base disolvente a productos base agua**

Etapa	Limpieza
1ª limpieza	THINNER 90-53
2ª limpieza	THINNER 70-05
3ª limpieza	Con agua del grifo caliente entre 30°C (86°F) y 35°C (95°F) después de que el revestimiento en base agua sea aplicado

**Tabla 2: limpieza para pasar de productos base agua a base disolvente**

Etapa	Limpieza
1ª limpieza	Agua caliente del grifo entre 30°C (86°F) y 35°C (95°F)
2ª limpieza	THINNER 70-05
3ª limpieza	THINNER 90-53

Nota: El THINNER 70-05 puede ser re utilizado

# PPG AQUACOVER™ 25

(SIGMA AQUACOVER™ 25)

## DATOS ADICIONALES

Espesor de película seca y rendimiento teórico	
Espesor seco	Rendimiento teórico
50 µm (2,0 mils)	8,8 m <sup>2</sup> /l (353 ft <sup>2</sup> /US gal)
75 µm (3,0 mils)	5,9 m <sup>2</sup> /l (235 ft <sup>2</sup> /US gal)

Nota: Espesor seco máximo a brocha: 50 µm (2,0 mils)

Intervalo de repintado para espesor seco hasta 75 µm (3.0 mils)				
Repintado con ...	Intervalo	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)
Consigo mismo y PPG AQUACOVER 45	Mínimo	8 horas	6 horas	4 horas
	Máximo	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado

Tiempo de curado para espesor seco hasta 75 µm (3.0 mils)	
Temperatura del sustrato	Seco al tacto
5°C (41°F)	4 horas
10°C (50°F)	2 horas
20°C (68°F)	45 minutos - 1 hora

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Para las pinturas y disolventes recomendados, ver hojas de información 1430, 1431 y las fichas de seguridad de los productos
- Aunque es una pintura base agua, hay que tomar precauciones para evitar la inhalación del nebulizado, al igual que evitar el contacto de la pintura húmeda con la piel y los ojos

## DISPONIBILIDAD MUNDIAL

PPG Protective and Marine Coatings tiene siempre el objetivo de suministrar exactamente los mismos productos de protección y recubrimiento en todo el mundo. Sin embargo, en ocasiones resulta necesario llevar a cabo ligeras modificaciones de los productos para adaptarlos a la legislación nacional o a las condiciones locales. En dichas circunstancias, se utiliza una ficha de datos de producto alternativa.



# PPG AQUACOVER™ 25

## (SIGMA AQUACOVER™ 25)

### REFERENCIAS

• Explicación de fichas técnicas de productos	HOJA DE INFORMACION	1411
• Precauciones de seguridad	HOJA DE INFORMACION	1430
• Seguridad para la salud en espacios reducidos – Peligros de exposición y toxicidad	HOJA DE INFORMACION	1431
• Seguridad del trabajo en espacios reducidos	HOJA DE INFORMACION	1433
• Directrices para el uso de la ventilación	HOJA DE INFORMACION	1434
• Preparación de las superficies	HOJA DE INFORMACION	1490

### GARANTIA

PPG Protective and Marine Coatings garantiza (i) que es titular del producto; (ii) que la calidad del producto cumple las especificaciones de PPG en vigor en el momento de su producción, y (iii) que el producto se entrega libre de cualquier reclamación legítima de terceros por uso indebido de patentes estadounidenses asociadas al producto. ESTAS SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS QUE PPG Protective and Marine Coatings OFRECE. PPG DECLINA CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CONTEMPLADA POR LA LEY O POR LAS PRÁCTICAS COMERCIALES, LO QUE INCLUYE DE FORMA NO EXHAUSTIVA CUALQUIER GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR. Cualquier reclamación que se presente bajo esta garantía deberá ser presentada por el Comprador directamente a PPG, mediante comunicación escrita en un plazo máximo de cinco (5) días desde la detección del defecto, pero en ningún caso más allá de la fecha de caducidad del producto o, en todo caso, no más tarde de un año a contar desde la fecha de entrega del producto al Comprador (tendrá validez la opción que sea más temprana). El Comprador no podrá hacer uso de la garantía si no notifica la no conformidad a PPG del modo indicado.

### LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

PPG Protective and Marine Coatings NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA (INCLUIDA NEGLIGENCIA DE CUALQUIER TIPO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DAÑOS) DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, CASUAL O CONSECUENTE RELACIONADO, DERIVADO O RESULTANTE DE CUALQUIER USO QUE SE DÉ AL PRODUCTO. La información que contiene el presente documento tiene carácter exclusivamente orientativo y está basada en pruebas de laboratorio que PPG Protective and Marine Coatings considera fiables. PPG Protective and Marine Coatings podrá modificar la información contenida en el presente documento en cualquier momento como resultado de su experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto. Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos de PPG Protective and Marine Coatings, ya se emitan en forma de documentación técnica, en respuesta a una consulta específica o de otra manera, se basan en datos que, según el conocimiento de PPG Protective and Marine Coatings, son fiables. El producto y la información relacionada están diseñados para usuarios con los conocimientos necesarios y la cualificación exigida por la industria. El usuario final es responsable de determinar la idoneidad del producto para su aplicación concreta. Se considera que el Comprador ha hecho las verificaciones oportunas por su cuenta y riesgo. PPG Protective and Marine Coatings no tiene control sobre la calidad o condición del sustrato, o sobre cualquier factor que afecte al uso y la aplicación del producto. Por consiguiente, PPG Protective and Marine Coatings no acepta ninguna responsabilidad originada por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso del producto o de la presente información (salvo acuerdo por escrito en contrario). Si existen variaciones en el entorno de aplicación, cambios en los procedimientos de uso o extrapolación de datos, los resultados podrían ser insatisfactorios. Este documento prevalecerá sobre cualquier versión anterior. El Comprador deberá asegurarse de que esta información se mantiene vigente antes de utilizar el producto. La documentación actualizada referente a todos los productos de protección y recubrimiento para aplicaciones navales de PPG Protective and Marine Coatings se encuentran en [www.ppgpmc.com](http://www.ppgpmc.com). [La versión inglesa de este documento prevalecerá sobre cualquier traducción de la misma.

