



**DESTINATION**

Impression destinée à isoler les fonds décapés chimiquement.

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Excellente opacité et adhérence
- Isole des remontées éventuelles de plastifiants, paraffines, contenus dans les décapants
- Isole des remontées éventuelles d'adjuvants de certains revêtements en place

**TEINTES**

Blanc

**Caractéristiques techniques**

**ASPECT**

Mat granité

**RENDEMENT**

5 m<sup>2</sup>/L soit 0,20 L/m<sup>2</sup> (300 g/m<sup>2</sup>), sur fonds lisses et selon l'absorption du support

**CONDITIONNEMENT**

15 L

**DENSITÉ MOYENNE**

1,53 (± 0,05) à 20 °C

**EXTRAIT SEC EN VOLUME**

52 % (± 2 %)

**TEMPS DE SÉCHAGE**

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec au toucher : 1 h
- Recouvrable : 24 h

**Mise en œuvre**

**MATÉRIEL D'APPLICATION**

Brosse (sur petites surfaces et réchampis), rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet

**DILUTION**

Produit prêt à l'emploi, si besoin, diluer avec 1 L d'eau maximum

**NETTOYAGE DU MATÉRIEL**

Eau, ou si le produit a séché, aux solvants aromatiques

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes NF DTU 59.1 ou NF DTU 42.1 ainsi qu'au cahier des clauses techniques GUITTEX L selon le type de revêtement appliqué.

\* Ils devront faire l'objet d'une étude préalable conformément à la NF DTU 42.1 pour le système d'imperméabilité GUITTEX L.

N.B. : ne pas appliquer sur support gelé.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Enduits de liants hydrauliques et bétons décapés chimiquement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Décapage</li> <li>Rinçage machine sous pression très soigné</li> <li>Assainir les fonds avant peinture avec PPG SOLUTION AL, si nécessaire.</li> <li>Séchage complet</li> </ul>	Application d'une couche de GUI TECH	Système d'imperméabilité GUITTEX L de classe I1 à I4
Anciens fonds de peinture*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavage machine sous pression</li> <li>Assainir les fonds avant peinture avec PPG SOLUTION AL, si nécessaire.</li> <li>Séchage complet</li> </ul>		Revêtements semi-épais GUITACRYL VELOURS, GUITAMAT et Système d'imperméabilité GUITTEX L de classe I1

## Observations

### NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 27 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

### CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

### INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.