

PHENGUARD™ 930

DESCRIERE

Grund de conservare bi-component, fenolic novolac epoxidic, cu întărire cu aducție aminică, ce se poate aplica în grosimi mari

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Strat primar în sistemul PHENGUARD de vopsire tancuri de marfă
- Rezistență excelentă la o gamă largă de acizi organici, alcooluri, uleiuri comestibile, grăsimi (indiferent de conținutul de acizi grași liberi) și solvenți
- Flexibilitate maximă la schimbarea mărfurilor transportate
- Absorbție redusă a mărfii
- Rezistență bună la apă fierbinte
- Vopsea cu atestare a controlului coroziunii (Lloyd's register)
- Bune proprietăți de aplicare, rezultând o suprafață netedă

CULOARE ȘI LUCIU

- Alb-gri
- Coajă de ou

DATE GENERALE LA 20°C (68°F)

| Date despre produsul mixat | |
|-------------------------------------|--|
| Număr de componente | Doi |
| Densitate | 1,7 kg/l (14,2 lb/US gal) |
| Volum de solide | 66 ± 2% |
| COV (Livrat) | max. 191,0 g/kg (Directive 1999/13/EC, SED) max. 315,0 g/l (approx. 2,6 lb/gal) |
| Grosime peliculă uscată recomandată | 100 µm (4,0 mils) |
| Rata de acoperire teoretică | 6,6 m²/l pentru 100 µm (265 ft²/US gal pentru 4,0 mils) |
| Timp de uscare la atingere | 2 ore |
| Interval de reacoperire | Minimum: 36 ore Maximum: 21 zile |
| Uscare totală după | Consultați tabelul cu timpi de uscare |
| Timp de valabilitate | Bază: minim 12 luni când e păstrată la loc răcoros și uscat Întărit: minim 12 luni când e păstrat la loc răcoros și uscat |

Note:

- Vedeți DATE ADIȚIONALE - Rata de acoperire și grosimea de strat
- Vedeți DATE ADIȚIONALE - Intervale de reacoperire
- Vedeți DATE ADIȚIONALE - Timpi de uscare



PHENGUARD™ 930

CONDIȚII ȘI TEMPERATURI RECOMANDATE PENTRU SUPORT

Condiții pentru suport

- Oțelul trebuie sablat "in situ", la cel puțin ISO Sa2½
- Rugozitate sablare 50 – 100 µm (2,0 – 4,0 mils)
- Oțelul trebuie să fie lipsit de rugină, țunder, grund de pre-construcție și orice alți contaminanți
- Suportul trebuie să fie perfect uscat înainte și în timpul aplicării PHENGUARD 930

Condiții de aplicare și temperaturi recomandate pentru suport

- În timpul aplicării și uscării, temperatura suportului trebuie să fie mai mare de 10°C (50°F)
- În timpul aplicării și uscării, temperatura suportului trebuie să fie cu cel puțin 3°C (5°F) deasupra punctului de rouă

SPECIFICAȚIE SISTEM

- PHENGUARD 930 (offwhite): 100µm (4.0 mils)
- PHENGUARD 935 (pink): 100µm (4.0 mils)
- PHENGUARD 940 (gray): 100µm (4.0 mils)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Raportul de amestec volumic: bază la întăritor 88:12

- Temperatura vopselei trebuie să fie, preferabil, mai mare de 15°C (59°F), altfel s-ar putea să fie necesară adăugarea de diluant suplimentar pentru a se obține vâscozitatea de aplicare
- Dacă se adaugă diluant prea mult, se reduce rezistența la scursuri și scade viteza de uscare
- Diluantul se adaugă după mixarea componentelor

Timp de inductie

Așteptați timpul de inducție (pre-reacție) înainte de utilizare

| Timpul de inducție (pre-reacție) pentru produsul mixat | |
|--|------------------|
| Temperatură amestec | Timp de inducție |
| 15 °C (59°F) | 20 minute |
| 20 °C (68°F) | 15 minute |
| 25 °C (77°F) | 10 minute |

Timp de utilizare amestec

4 ore la 20°C (68°F)



PHENGUARD™ 930

Vopsire cu aer

Diluant recomandat

THINNER 91-92

Volum diluant

0 - 10%, în funcție de grosimea de strat și condițiile de aplicare

Orificiu duză

2.0 mm (aprox. 0.079 in)

Presiune duză

0,3 MPa (aprox. 3 Bar; 44 p.s.i.)

Vopsire la pistol fără aer

Diluant recomandat

THINNER 91-92

Volum diluant

0 - 10%, în funcție de grosimea de strat și condițiile de aplicare

Orificiu duză

Aprox. 0.46 – 0.53 mm (0.018 – 0.021 in)

Presiune duză

15,0 MPa (aprox. 150 bar; 2176 p.s.i.)

Aplicare la pensulă sau trafalet

- Pensulă: numai pentru remedieri locale și vopsit muchiile, decupările și zonele greu accesibile

Diluant recomandat

THINNER 91-92

Volum diluant

0 - 5%

Diluant pentru curățare

THINNER 90-53

PHENGUARD™ 930

DATE ADIȚIONALE

| Rata de acoperire și grosimea de strat | |
|---|---|
| DFT | Rata de acoperire teoretică |
| 100 µm (4,0 mils) | 6,6 m ² /l (265 ft ² /US gal) |
| 125 µm (5,0 mils) | 5,3 m ² /l (212 ft ² /US gal) |

Nota: Grosimea maximă ce se poate aplica la pensulă: 60 µm (2,4 mils)

| Intervalul de reacoperire pentru grosimi de până la 100 µm (4.0 mils) | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Acoperire cu... | Interval | 10°C (50°F) | 15°C (59°F) | 20°C (68°F) | 30°C (86°F) | 40°C (104°F) |
| sine însuși și PHENGUARD 935 | Minimum Maximum | 60 ore 28 zile | 48 ore 25 zile | 36 ore 21 zile | 24 ore 14 zile | 16 ore 7 zile |

Nota: Suprafața trebuie să fie uscată și necontaminată

| Timpul de uscare pentru grosimi până la 150 µm (6.0 mils) | |
|--|--|
| Temperatură substrat | Timpul minim de uscare pentru transportul mărfurilor fără notele 4, 7, 8 sau 11 și a apei de balast sau a testului cu apă de mare |
| 10°C (50°F) | 14 zile |
| 15°C (59°F) | 14 zile |
| 20°C (68°F) | 10 zile |
| 30°C (86°F) | 7 zile |
| 40°C (104°F) | 5 zile |

Note:

- Timpul minim de intarire al sistemului de vopsire tancuri PHENGUARD inainte de a incepe transportul mărfurilor cu nota 4, 7, 8 sau 11: 3 luni
- Pentru informații complete despre rezistență și note referitoare la rezistență la mărfuri, consultați ultima ediție a Listei de rezistență la mărfuri
- Pentru transportul metanolului și al monomerului acetat de vinil, etse necesar să se asigure uscarea suplimentară prin încălzire, care nu se poate substitui printr-o perioadă de serviciu de 3 luni în care se transportă mărfuri ne-agresive
- Pe timpul aplicării și uscării, trebuie asigurată o ventilație adecvată (vă rugăm, consultați FIȘELE DE INFORMAȚII 1433 și 1434)
- Performanța sistemului aplicat depinde în mare masură de gradul de întărire al primului strat în momentul reacoperirii. Ca atare, intervalul de reacoperire dintre stratul 1 și 2 este mai mare decât cel dintre stratul 2 și 3 (vezi detalii reacoperire)
- Dacă este utilizat ca grund, sub vopsele protective de tancuri fără solventi, trebuie redusă grosimea peliculei uscate la max. 100 µm (4,0 mils)

PHENGUARD™ 930

| Timp de utilizare amestec (la vâscozitatea de aplicare) | |
|--|----------------------------------|
| Temperatură amestec | Timp de utilizare amestec |
| 10°C (50°F) | 6 ore |
| 20°C (68°F) | 4 ore |
| 30°C (86°F) | 1,5 ore |

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Pentru vopsea și diluații recomandați, consultați FIȘELE DE INFORMAȚII 1430, 1431 și FIȘELE DE SECURITATE corespunzătoare.
- Aceasta este o vopsea pe bază de solvenți și trebuie avut grija să se evite inhalarea de ceată de pulverizare sau vaporii precum și contactul dintre vopseaua umedă și piele sau ochi
- Acest produs conține o substanță la care face referință TSCA 5a Significant New Use Rule (SNUR)

DISPONIBILITATE PE GLOB

Scopul PPG Protective and Marine Coatings este de a furniza întotdeauna, același produs, în toată lumea. Cu toate acestea, o ușoară modificare a produsului este uneori necesară pentru a respecta normele/circumstanțele locale sau naționale. În aceste situații se folosește o altă fișă tehnică a produsului

REFERINȚE

| | | |
|--|--------------------|------|
| • TABELE DE CONVERSIE | FIŞA DE INFORMAȚII | 1410 |
| • EXPLICAȚII LA FIȘELE TEHNICE DE PRODUS | FIŞA DE INFORMAȚII | 1411 |
| • INDICAȚII DE SIGURANȚĂ | FIŞA DE INFORMAȚII | 1430 |
| • NORME DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL ÎN SPAȚII ÎNCHISE, CU RISC DE EXPLOZIE ȘI CU RISC TOXIC | FIŞA DE INFORMAȚII | 1431 |
| • LUCRUL ÎN SIGURANȚĂ ÎN SPAȚII | FIŞA DE INFORMAȚII | 1433 |
| • INSTRUCȚIUNI DE VENTILARE | FIŞA DE INFORMAȚII | 1434 |
| • CURĂȚAREA OTELULUI ȘI ÎNDEPĂRTAREA RUGINEI | FIŞA DE INFORMAȚII | 1490 |
| • SPECIFICAȚII PENTRU ABRAZIVI MINERALI | FIŞA DE INFORMAȚII | 1491 |
| • UMIDITATEA RELATIVĂ – TEMPERATURA SUPORTULUI – TEMPERATURA AERULUI | FIŞA DE INFORMAȚII | 1650 |

GARANȚIE

PPG garantează (i) că este proprietara produsului, (ii) calitatea produsului este conformă cu specificațiile PPG pentru produsul respectiv în vigoare la momentul fabricației și (iii) produsul va fi livrat liber de orice drept legitim al oricărui terț pentru încărcarea oricărui brevet american existent cu privire la produs. ACESTE SUNT SINGURELE GARANȚII PE CARE LE OFERĂ PPG ȘI ORICE ALTE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, DE NATURĂ STATUTARĂ SAU CARE REZULTĂ ÎN ALT MOD DIN LEGE, DIN CONDUITA ANTERIORĂ ÎN AFACERI SAU UZANȚA COMERCIALĂ, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE ALTĂ GARANȚIE CU PRIVIRE LA CARACTERUL ADEVĂRAT UNUI ANUMIT SCOP SAU UNEI ANUMITE UTILIZĂRI, SUNT EXCLUSE DE PPG. Cumpărătorul va transmite orice pretenție acoperită de prezența garanție către PPG în scris în termen de cinci (5) zile de la momentul la care Cumpărătorul constată defectul reclamat, însă în niciun caz după expirarea termenului de valabilitate aplicabil pentru produs sau după un an de la data livrării produsului către Cumpărător, oricare dată survine mai devreme. În cazul în care Cumpărătorul nu semnalează PPG neconformitatea conform cerințelor din prezența fișă, dreptul Cumpărătorului de recuperare conform prezentei garanții se va prescrie.



PHENGUARD™ 930

LIMITARE A RASPUNDERII

PPG NU VA RĂSPUNDE ÎN NICIUN CAZ ÎN BAZA NICIUNUI SISTEM DE RECUPERARE (FIE BAZAT PE NEGLIGENȚĂ DE ORICE NATURĂ, RĂSPUNDEREA OBIECTIVĂ SAU RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ) PENTRU DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU DE CONSECINȚĂ SUB NICIO FORMĂ REFERITOARE LA, REIEȘIND SAU REZULTÂND DIN ORICE UTILIZARE A PRODUSULUI. Informațiile din prezenta fișă au exclusiv caracter orientativ și se bazează pe teste de laborator despre care PPG consideră că prezintă siguranță. PPG poate modifica informațiile din prezenta fișă în orice moment drept consecință a experienței practice și dezvoltării continue a produselor. Toate recomandările sau sugestările referitoare la utilizarea produsului PPG, fie incluse în documentația tehnică, fie oferite drept răspuns la o anumită solicitare de informații sau oferite în alt mod se bazează pe date fiabile conform cunoștințelor de care dispune PPG. Produsul și informațiile aferente sunt create pentru utilizatorii care dispun de cunoștințele absolut necesare și abilitățile industriale relevante și este responsabilitatea consumatorului final să determine caracterul adecvat al produsului pentru propria utilizare specifică și se va considera că s-a procedat la acest demers de către Cumpărător, din proprie inițiativă și pe riscul său. PPG nu are control nici asupra calității, nici asupra stării substratului, nici asupra numeroșilor factori care afectează utilizarea și aplicarea produsului. Prin urmare PPG nu recunoaște niciun fel de răspundere ce rezultă din orice prejudiciu, vătămare corporală sau daună de consecință a unei astfel de utilizări sau a conținutului prezentelor informații (cu excepția cazului în care există acorduri scrise ce stipulează contrariul). Abaterile cu privire la mediu de aplicare, modificările în legătură cu procedurile de utilizare sau extrapolarea datelor pot duce la rezultate nesatisfăcătoare. Prezenta fișă de date înlocuiește toate versiunile anterioare și este responsabilitatea Cumpărătorului să se asigure că prezentele informații sunt actuale înainte de a utiliza produsul. Fișe actualizate pentru toate produsele PPG Protective & Marine Coatings sunt disponibile pe www.ppgpmc.com. Textul în limba engleză din prezenta fișă va prevale asupra oricărei traduceri a acestuia.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

