

Enduit de rebouchage allégé

Intérieur



DÉFINITION

- Enduit de rebouchage en pâte ultra légère

DESTINATION

- Tous travaux de réparation en intérieur
- Sur plâtre, maçonnerie, béton cellulaire, enduit ciment, plaques de plâtre ; crépi, béton

PROPRIÉTÉ

- Pâte très légère
- Séchage rapide
- Rebouchage et lissage sans retrait en une passe
- Prêt à l'emploi

MODE D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas appliquer sur support gelé, mouillé ou en plein soleil
- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage (DTU 59.1)
- Les fissures seront préalablement ouvertes

APPLICATION :

- L'application se fait au couteau à enduire ou au couteau à mastic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION ET ASPECT :

- Résine en émulsion, charge allégeante et divers adjuvants
- La pâte obtenue est de couleur blanc neige et sans odeur désagréable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Densité : 0,4. PH : 7

CONSOMMATION :

Environ 0,4 kg/m²/mm d'épaisseur

TEMPS DE SÉCHAGE :

- Dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application

- Mise en peinture possible 2 h après mise en œuvre dans le cas de rebouchage de micro-fissures et pour une utilisation de peinture à l'eau (attendre 24 h) pour les peintures glycéro

CONSERVATION ET STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

CLASSIFICATION :

AFNOR : NF T 36.005 / Famille III - classe 2

LIEU DE FABRICATION :

France

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Seau de 1 L	3479271068625	PROGOLD 086
Seau de 5 L	3479271068632	PROGOLD 087