Incolore PPG - 2,1 COV

L'incolore SC310 à 2,1 COV de PPG est un incolore à deux composants conçu pour les ateliers de production utilisant des cabines de pulvérisation à séchage à l'air et à flux transversal ou à durcissement accéléré et à courant d'air descendant. Ces produits procurent une brillance et une profondeur excellentes, et sont faciles à poli

Composants

- SC310 - incolore uréthane 2,1 COV
- SH311 - durcisseur rapide 2,1
- SH312 - durcisseur lent 2,1
- SH313 - durcisseur trés lent 2,1

Instructions d'aplicatión

Instructions de couche de couleur:

Apliquer couche de couleur suivant les instructions du fabricant. Laisser sécher temps approprié avant d'appliquer L'incolore PPG 2,1 COV.

Rapport de mélange 4:1:

Melanger 4 partes d'incolore PPG avec 1 part de durcisseur SHxxx .

Aplication

- Apliquer 2-3 couches avec 5-10 minutes entre couches
- Epaisseur finale de pelicule seche recommandée par couche est plus ou moins 1.0-1.5 mils.
- HVLP de 8 à 10 PSI au chapeau d'air; conventionel de 29 à 40 PSI au pistolet
- Réglage du pistolet: 1.3-1.5 mm ou l'equivalent.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, consulter les recommandations du fabricant pour connâitre les presions d'air à l'entrée d'air du pistolet de pulvérisation.

Temps de séchage

Séchage à l'air avec durcisseur rapide

- Hors poussiere: 10-15 minutes
- Avant masquage: 6-8 heures

Séchage accéleré avec durcisseur rapide

- 30 minutes à 60ºC (140ºF)
- Laisser sécher 90 minutes de refroidissment avant le polissage ou la mise en service
- IR (Infrarrouge): De 12 à 15 minutes

Séchage à l'air avec durcisseur lent ou trés lent

- Hors poussiere: 20-30 minutes
- Avant masquage: 6-8 heures

Pour obt
tats, con
tions du
les press
du pisto

Incolore PPG - 2,1 COV

Nettoyage:

Utilise seulement solvants toute usage approprié. Suivre les directives de l'Environmental Protection Agency (EPA) pour entreposer et éliminer correctement les déchets de peinture à base de solvants.

Propriétés

- Teneur réglementaire en COV (moins l'eau et les matières exemptées)(4:1): 2.06 lbs./gal (247 g/L).
- Poids des solides (en %) 18,1%
- Volume des solides (en %) 17,8%
- Poids total des solides appliqué (4:1) De 30 à 30,5%
- Volume total des solides appliqué (4:1) De 29,2 à 29,8%
- Rendement en pi² à 1,0 mil 460 pi²/gal à 100 % d'efficacité de transfert

Renseignements de nature médicale

POUR OBTENIR D'URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU CONCERNANT LE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS, COMPOSER LE 514 645-1320, AU CANADA, OU LE 412 434-4515, AUX ÉTATS-UNIS.

Mise en garde

Il peut être nécessaire de mélanger le contenu de l'emballage avec d'autres composants avant que le produit puisse être utilisé. Avant d'ouvrir l'emballage, s'assurer de bien comprendre les mises en garde sur les étiquettes de tous les composants, car les dangers inhérents à chacun des composants se retrouvent dans le produit mélangé. L'équipement de pulvérisation doit être manipulé avec soin et conformément aux recommandations du fabricant. Respecter les directives d'utilisation inscrites sur l'étiquette du respirateur. Porter de l'équipement de protection des yeux et de la peau. Prendre toutes les précautions qui s'imposent.