


ALKYNÉO VELOURS

Peinture veloutée pour la décoration des murs et plafonds, à base de résines alkydes et acryliques en phase aqueuse



Définition	Peinture veloutée à base de résines alkydes et acryliques en phase aqueuse, pour la décoration des murs et plafonds.
Domaines d'emploi	- Intérieur. - Murs et plafonds. - Neuf et entretien. - Pièces sèches ou humides.
Points forts	100 % confort d'application. - Résultat sans reprise. - Bonne opacité. - Application possible sur toile de verre.
Caractéristiques	- Excellente opacité. - Garnissante. - Additivée anti-moisissures. - Applicable “mouillé sur mouillé”. Application possible sur toiles de verre.

Caractéristiques Techniques	Aspect du film sec : - Velouté, poché fin. Nuances : - Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®. Masse volumique à 20 °C : 1,39 ± 0,05 g/cm³. Extrait sec pondéral : 58 % (± 2 %). Extrait sec volumique : 45 % (± 2 %). Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative : - Sec au toucher : 2 h. Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative : 4 h ou “mouillé sur mouillé” (hors toiles de verre et uniquement blanc et teintes pastel). Rendement moyen : - Supports lisses : 10 à 12 m²/L - Toiles de verre : 7 à 9 m²/L Conditionnement : 3 L - 10 L Conservation : 12 mois en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel. Utiliser rapidement après ouverture. Hygiène & Sécurité : - Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com Brillant spéculaire : 6 % environ sous 60° d'angle. Résistance à l'abrasion humide : - Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles). Point éclair : - Néant.
-----------------------------	--

ALKYNÉO VELOURS

Mise en œuvre	Processus : Imprimer le support à l'aide d'une couche d'ALKYNÉO PRIM et recouvrir de deux couches d'ALKYNÉO VELOURS.
Type de supports et preparation	Type de support : - Plâtre et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes, toiles de verre Préparation des supports : - Les supports devront être réceptionnés et préparés suivant les prescriptions de la norme NF DTU 59.1.
Application	Matériel d'application : - Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, (sur toile de verre, le rouleau polyamide texturé 14 mm est recommandé), pistolet. Dilution : - Brosse, rouleau : prêts à l'emploi. - Pistolet : dilution jusqu'à 5 % d'eau. Nettoyage du matériel : - Eau. Précautions d'emploi : - Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative > à 70 %.
Classification	Classification AFNOR : - NF T 36-005 - Famille 1 - Classe 7b2/4a. Catégorie / Valeur COV : - Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). - Ce produit contient maximum 2 g/L de COV. - Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. Emissions dans l'air intérieur : - Classe A+.

Date d'édition : 22/04/2024 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.