

Agent de matage universel

SU4985

L'agent de matage universel SU4985 est conçu pour être utilisé avec les couches de finition PPG compatibles. Les fabricants automobiles produisent divers degrés de brillance pour les finis couche de base/couche d'incolore ou vernis des pare-chocs, recouvrements et garnitures.

Les incolores ou vernis se déclinent en cinq degrés de brillance, du très mat au semi-brillant. Ces degrés portent les codes FC01 à FC05 pour les marques de PPG, et MC01 à MC05 pour la marque NEXA AUTOCOLOR®. Le degré de brillance dépend de la quantité de SU4985 que contient une formule.

Pour les couches de finition à une étape, seulement trois degrés de brillance sont offerts : très mat, coquille d'œuf et semi-brillant.

Remarque : Pour les mélanges en volume, consulter le tableau du document OC-2VOLF portant sur le SU4985 ONECHOICE®.



Caractéristiques

- Rapports de mélange faciles.
- Résultats uniformes.
- Cinq degrés de brillance.
- Satisfaction de la clientèle.
- Polyvalence et fiabilité.

Avantages

- S'utilise sur les incolores ou vernis et sur les couches de finition à une étape DELTRON®, ENVIROBASE® Haute performance, SYSTÈME DE REFINITION GLOBAL®, AQUABASE® Plus, Nexa Autocolor®, VIBRANCE COLLECTION®, OMNI® et SHOP-LINE®.

Produit nécessaire

- SU4985 — Agent de matage universel

Produits connexes

- Incolores et couches de finition à une étape de marque PPG

Produits compatibles

- L'agent de matage universel SU4985 de OneChoice s'utilise avec les incolores et les couches de finition à une étape de marque PPG.

Remarque : Lorsqu'on ajoute du SU4985 aux produits recommandés des marques PPG et Nexa Autocolor, se reporter aux bulletins techniques de ces produits pour connaître la méthode d'application adéquate.

SU4985 — Agent de matage universel

Le tableau qui suit indique le nombre de mesures ou grammes d'incolore ou vernis, d'agent de matage, de durcisseur et de réducteur requis pour produire une pinte (32 oz) prête à pulvériser d'incolore ou vernis ou de couche de finition à une étape ayant un degré de brillance particulier. Pour mélanger une chopine (16 oz), diviser tous les nombres par 2. Sauf indication contraire ci-dessous, les réducteurs et les durcisseurs supplémentaires qui peuvent être utilisés avec un système de peinture particulier sont mentionnés dans le bulletin de produits de ce système. L'apparence finale dépend du nombre de couches et des techniques d'application. Les solvants lents produisent les meilleurs résultats. Il est recommandé de vérifier en pulvérisant un panneau d'essai. Pour obtenir d'autres volumes de produits prêts à utiliser, consulter le logiciel PAINTMANAGER®. **Les mesures (grammes) indiquées NE SONT PAS CUMULATIVES.**

FC01/MC01 = très mat FC02/MC02 = mat FC03/MC03 = coquille d'œuf FC04/MC04 = satiné FC05/MC05 = semi-brillant

Produit	Degré de brillance	Incolore/vernis Mesures (g)	SU4985 Mesures (g)	Durcisseur Mesures (g)	Réducteur Mesures (g)	Bulletin	COV (moins l'eau et les matières exemptées)
Deltron							
DCU2021	FC01	335 (297)	410 (364)	107 (94)	161 (143)	P-199	De 573 à 595 g/L (4,78 à 4,96 lb/gal)
	FC02	362 (321)	378 (335)	112 (99)	161 (142)		
	FC03	375 (333)	362 (321)	114 (101)	160 (142)		
	FC04	389 (345)	346 (335)	116 (103)	160 (142)		
	FC05	415 (368)	314 (279)	121 (108)	159 (141)		
DCU2042	FC01	306 (271)	443 (392)	103 (91)	162 (144)	P-216	De 560 à 602 g/L (4,67 à 5,02 lb/gal)
	FC02	333 (296)	410 (363)	108 (96)	161 (143)		
	FC03	361 (320)	377 (335)	113 (100)	160 (142)		
	FC04	427 (379)	298 (264)	125 (111)	158 (140)		
	FC05	459 (407)	259 (230)	131 (116)	157 (139)		
DC4125	FC01	353 (313)	483 (428)	280 (249)	-	P-244	De 431 à 477 g/L 3,60 à 3,98 lb/gal)
	FC02	367 (326)	464 (411)	287 (254)	-		
	FC03	396 (351)	425 (377)	299 (265)	-		
	FC04	410 (363)	406 (360)	305 (270)	-		
	FC05	437 (388)	370 (328)	316 (281)	-		
DC2000	FC01	376 (333)	352 (312)	141 (125)	158 (140)	P-246	De 563 à 616 g/L (4,70 à 5,14 lb/gal)
	FC02	389 (345)	336 (298)	143 (127)	158 (140)		
	FC03	402 (357)	321 (284)	146 (129)	157 (140)		
	FC04	415 (368)	305 (270)	149 (132)	157 (139)		
	FC05	441 (391)	274 (243)	154 (136)	156 (139)		
DC3000	FC01	421 (373)	455 (403)	160 (142)	-	P-236	De 532 à 555 g/L (4,44 à 4,63 lb/gal)
	FC02	452 (401)	416 (369)	165 (146)	-		
	FC03	467 (414)	397 (352)	168 (149)	-		
	FC04	498 (441)	359 (318)	173 (154)	-		
	FC05	513 (455)	340 (301)	176 (156)	-		
DC4000	FC01	431 (382)	456 (405)	157 (139)	-	P-241	De 549 à 567 g/L (4,58 à 4,73 lb/gal)
	FC02	447 (396)	437 (387)	160 (142)	-		
	FC03	463 (410)	417 (370)	162 (144)	-		
	FC04	494 (438)	379 (336)	168 (149)	-		
	FC05	525 (466)	341 (302)	174 (154)	-		
DCU2002	FC01	342 (304)	403 (357)	107 (95)	161 (143)	P-200	De 572 à 593 g/L (4,77 à 4,95 lb/gal)
	FC02	383 (340)	354 (314)	114 (101)	160 (142)		
	FC03	396 (351)	338 (300)	117 (104)	160 (141)		
	FC04	404 (358)	322 (286)	119 (106)	159 (141)		
	FC05	417 (369)	306 (272)	122 (108)	159 (141)		
DU1000	FC01	185 (164)	346 (306)	261 (232)	225 (199)	P-147	De 609 à 635 g/L (5,08 à 5,30 lb/gal)
	FC02	194 (172)	332 (296)	267 (237)	223 (198)		
	FC03	221 (196)	294 (261)	285 (253)	218 (193)		
	FC04	238 (211)	269 (239)	297 (263)	215 (190)		
	FC05	270 (239)	222 (197)	318 (282)	208 (185)		
DCC	FC01	462 (409)	464 (411)	72 (64)	111 (99)	P-168	De 558 à 663 g/L (4,66 à 5,53 lb/gal)
	FC03	492 (436)	424 (376)	72 (68)	119 (106)		
	FC05	616 (546)	266 (235)	96 (85)	149 (132)		
Produit	Degré de brillance	Incolore/vernis Mesures (g)	SU4985 Mesures (g)	Durcisseur Mesures (g)	Réducteur Mesures (g)	Bulletin	COV (moins l'eau et les matières exemptées)
Envirobase Haute performance							
EC520	FC01	310 (351)	333 (376)	178 (201)	168 (190)	EB520NR	De 422 à 513 g/L (3,52 à 4,28 lb/gal)
	FC02	323 (365)	320 (362)	182 (206)	168 (190)		
	FC03	348 (393)	393 (331)	190 (215)	166 (188)		
	FC04	361 (408)	280 (316)	194 (219)	165 (186)		
	FC05	385 (435)	255 (288)	202 (228)	164 (185)		
EC530	FC01	256 (227)	619 (549)	128 (114)	250 (222)	EB530NR	De 544 à 592 g/L (4,54 à 4,94 lb/gal)
	FC02	304 (269)	560 (496)	140 (125)	248 (220)		
	FC03	320 (283)	540 (479)	144 (128)	247 (219)		
	FC04	351 (311)	502 (445)	152 (135)	245 (217)		
	FC05	366 (325)	483 (428)	156 (138)	244 (217)		

Produit	Degré de brillance	Incolore/verniss Mesures (g)	SU4985 Mesures (g)	Durcisseur Mesures (g)	Réducteur Mesures (g)	Bulletin	COV (moins l'eau et les matières exemptées)
Envirobase Haute performance							
EC550	FC01	427 (379)	273 (243)	254 (226)	180 (160)	EB550NR	De 467 à 497 g/L (3,90 à 4,16 lb/gal)
	FC02	420 (373)	281 (249)	252 (224)	180 (160)		
	FC03	407 (361)	295 (262)	247 (219)	181 (161)		
	FC04	401 (356)	302 (268)	244 (217)	182 (161)		
	FC05	381 (338)	324 (287)	236 (210)	183 (163)		
EC700	FC01	543 (482)	457 (405)	162 (144)	-	EB700	De 447 à 479 g/L (3,73 à 4,00 lb/gal)
	FC02	563 (499)	437 (388)	165 (146)	-		
	FC03	583 (517)	418 (370)	168 (149)	-		
	FC04	612 (542)	391 (347)	171 (152)	-		
	FC05	623 (552)	379 (336)	174 (154)	-		
EC800	FC01	409 (363)	360 (319)	149 (132)	253 (224)	EB800	De 407 à 469 g/L (3,40 à 3,91 lb/gal)
	FC02	453 (402)	312 (277)	158 (140)	253 (223)		
	FC03	468 (415)	297 (263)	160 (142)	251 (222)		
	FC04	482 (427)	281 (249)	163 (145)	250 (222)		
	FC05	511 (453)	250 (222)	168 (149)	249 (221)		
Produit	Degré de brillance	Incolore/verniss Mesures (g)	SU4985 Mesures (g)	Durcisseur Mesures (g)	Réducteur Mesures (g)	Bulletin	COV (moins l'eau et les matières exemptées)
Système de refinition Global							
D893	FC01	321 (285)	359 (318)	153 (136)	195 (173)	EU112	De 569 à 591 g/L (4,75 à 4,93 lb/gal)
	FC02	333 (296)	344 (305)	156 (139)	195 (173)		
	FC03	358 (317)	314 (279)	163 (144)	193 (171)		
	FC04	370 (328)	300 (266)	166 (157)	193 (171)		
	FC05	394 (349)	271 (240)	172 (153)	192 (170)		
D894	FC01	283 (251)	405 (359)	140 (124)	197 (175)	EU100	De 581 à 598 g/L (4,85 à 4,99 lb/gal)
	FC02	300 (266)	383 (339)	145 (128)	197 (175)		
	FC03	312 (277)	367 (326)	148 (131)	196 (174)		
	FC04	324 (287)	352 (312)	152 (134)	196 (173)		
	FC05	336 (298)	337 (299)	155 (137)	195 (173)		
D8126	FC01	353 (313)	483 (428)	280 (249)	-	EU142	De 431 à 477 g/L (3,60 à 3,98 lb/gal)
	FC02	367 (326)	464 (411)	287 (254)	-		
	FC03	396 (351)	425 (377)	299 (265)	-		
	FC04	410 (363)	406 (360)	305 (270)	-		
	FC05	437 (388)	370 (328)	316 (281)	-		
D8150	FC01	295 (262)	390 (346)	139 (123)	197 (175)	EU139	De 566 à 592 g/L (4,72 à 4,94 lb/gal)
	FC02	320 (284)	360 (319)	145 (129)	196 (174)		
	FC03	332 (295)	345 (306)	149 (132)	195 (173)		
	FC04	356 (316)	315 (280)	155 (137)	194 (172)		
	FC05	368 (327)	301 (267)	158 (140)	193 (172)		
D8152	FC01	313 (277)	375 (333)	142 (125)	197 (175)	EU146	De 581 à 597 g/L (4,85 à 4,98 lb/gal)
	FC02	325 (289)	360 (319)	145 (128)	196 (174)		
	FC03	338 (300)	345 (306)	148 (131)	195 (173)		
	FC04	350 (311)	330 (293)	151 (134)	195 (173)		
	FC05	362 (321)	316 (280)	155 (137)	194 (172)		
D8188	FC01	475 (421)	394 (350)	189 (168)	142 (126)	EU147	De 464 à 512 g/L (3,87 à 4,27 lb/gal)
	FC02	537 (476)	338 (299)	203 (180)	141 (125)		
	FC03	559 (496)	310 (275)	207 (184)	140 (124)		
	FC04	581 (515)	287 (254)	210 (186)	140 (124)		
	FC05	601 (533)	269 (238)	216 (191)	138 (123)		
Produit	Degré de brillance	Incolore/verniss Mesures (g)	SU4985 Mesures (g)	Durcisseur Mesures (g)	Réducteur Mesures (g)	Bulletin	COV (moins l'eau et les matières exemptées)
Nexa Autocolor / Aquabase Plus							
P190-643	MC01	294 (261)	394 (349)	214 (190)	142 (126)	RM2853	De 585 à 600 g/L (4,88 à 5,01 lb/gal)
	MC02	306 (272)	378 (335)	219 (194)	142 (126)		
	MC03	330 (293)	347 (308)	228 (202)	140 (124)		
	MC04	342 (303)	332 (294)	232 (206)	140 (124)		
	MC05	354 (304)	317 (281)	236 (201)	139 (123)		
P190-5520	MC01	318 (282)	373 (331)	198 (175)	142 (126)	RM3101	De 591 à 609 g/L (4,93 à 5,08 lb/gal)
	MC02	342 (303)	342 (303)	207 (183)	141 (125)		
	MC03	354 (314)	326 (289)	211 (187)	140 (124)		
	MC04	377 (334)	296 (263)	219 (194)	139 (123)		
	MC05	389 (345)	281 (249)	224 (198)	138 (122)		
P190-6100	MC01	421 (373)	455 (403)	160 (142)	-	RM3067	De 531 à 552 g/L (4,43 à 4,61 lb/gal)
	MC02	452 (401)	416 (369)	165 (146)	-		
	MC03	467 (414)	397 (352)	168 (149)	-		
	MC04	498 (441)	359 (318)	173 (154)	-		
	MC05	513 (455)	340 (301)	176 (156)	-		

Produit	Degré de brillance	Incolore/vernis Mesures (g)	SU4985 Mesures (g)	Durcisseur Mesures (g)	Réducteur Mesures (g)	Bulletin	COV (moins l'eau et les matières exemptées)
Nexa Autocolor / Aquabase Plus							
P190-6330	MC01	295 (262)	390 (346)	139 (123)	197 (175)	RM3114	De 561 à 587 g/L (4,68 à 4,90 lb/gal)
	MC02	320 (284)	360 (319)	145 (129)	196 (174)		
	MC03	332 (295)	345 (306)	149 (132)	195 (173)		
	MC04	356 (316)	315 (280)	155 (137)	194 (172)		
	MC05	368 (327)	301 (267)	158 (140)	193 (172)		
P190-6800	MC01	409 (363)	360 (319)	149 (132)	253 (224)	RM2853C-6 NR	De 425 à 483 g/L (3,55 à 4,03 lb/gal)
	MC02	453 (402)	312 (277)	158 (140)	253 (223)		
	MC03	468 (415)	297 (263)	160 (142)	251 (222)		
	MC04	482 (427)	281 (249)	163 (145)	250 (222)		
	MC05	511 (453)	250 (222)	168 (149)	249 (221)		
P190-6920	MC01	310 (351)	333 (376)	178 (201)	168 (190)	RM2855NR	De 446 à 508 g/L (3,72 à 4,24 lb/gal)
	MC02	323 (365)	320 (362)	182 (206)	168 (190)		
	MC03	348 (393)	393 (331)	190 (215)	166 (188)		
	MC04	361 (408)	280 (316)	194 (219)	165 (186)		
	MC05	385 (435)	255 (288)	202 (228)	164 (185)		
P190-6930	MC01	256 (227)	619 (549)	128 (114)	250 (222)	RM2853C-4 NR	De 544 à 592 g/L (4,54 à 4,94 lb/gal)
	MC02	304 (269)	560 (496)	140 (125)	248 (220)		
	MC03	320 (283)	540 (479)	144 (128)	247 (219)		
	MC04	351 (311)	502 (445)	152 (135)	245 (217)		
	MC05	366 (325)	483 (428)	156 (138)	244 (217)		
P190-6950	MC01	427 (379)	273 (243)	254 (226)	180 (160)	RM2853C-7 NR	De 466 à 496 g/L (3,89 à 4,14 lb/gal)
	MC02	420 (373)	281 (249)	252 (224)	180 (160)		
	MC03	407 (361)	295 (262)	247 (219)	181 (161)		
	MC04	401 (356)	302 (268)	244 (217)	182 (161)		
	MC05	381 (338)	324 (287)	236 (210)	183 (163)		
Produit	Degré de brillance	Incolore/vernis Mesures (g)	SU4985 Mesures (g)	Durcisseur Mesures (g)	Réducteur Mesures (g)	Bulletin	COV (moins l'eau et les matières exemptées)
OMNI							
MC50	FC01	481 (427)	363 (322)	209 (185)	-	OB61	De 552 à 569 g/L (4,61 à 4,75 lb/gal)
	FC02	497 (440)	345 (306)	211 (187)	-		
	FC03	527 (467)	308 (273)	215 (191)	-		
	FC04	542 (481)	290 (257)	218 (193)	-		
	FC05	557 (494)	272 (241)	220 (195)	-		
MC161	FC01	363 (322)	444 (394)	238 (211)	-	OB02	De 555 à 574 g/L (4,63 à 4,79 lb/gal)
	FC02	390 (345)	406 (360)	247 (219)	-		
	FC03	403 (357)	388 (344)	252 (224)	-		
	FC04	416 (369)	370 (328)	257 (228)	-		
	FC05	441 (391)	333 (296)	266 (236)	-		
MC250	FC01	433 (384)	401 (356)	203 (180)	-	OB51	De 548 à 560 g/L (4,57 à 4,67 lb/gal)
	FC02	448 (397)	383 (339)	207 (183)	-		
	FC03	462 (410)	364 (323)	210 (186)	-		
	FC04	476 (422)	345 (306)	213 (189)	-		
	FC05	490 (435)	327 (290)	216 (192)	-		
MC260	FC01	369 (327)	432 (383)	246 (218)	-	OB32	De 558 à 581 g/L (4,66 à 4,85 lb/gal)
	FC02	396 (351)	394 (350)	255 (226)	-		
	FC03	422 (374)	358 (318)	264 (234)	-		
	FC04	448 (397)	323 (286)	273 (242)	-		
	FC05	473 (419)	288 (256)	282 (250)	-		
MC270	FC01	465 (412)	397 (352)	168 (149)	-	OB42	De 555 à 569 g/L (4,63 à 4,75 lb/gal)
	FC02	476 (422)	381 (338)	171 (151)	-		
	FC03	488 (433)	352 (312)	173 (154)	-		
	FC04	512 (454)	338 (300)	176 (156)	-		
	FC05	534 (473)	312 (276)	179 (159)	-		
MC2800	FC01	360 (320)	438 (389)	241 (213)	-	OB57	De 515 à 523 g/L (4,30 à 4,36 lb/gal)
	FC02	406 (360)	378 (335)	253 (224)	-		
	FC03	453 (401)	313 (277)	269 (239)	-		
	FC04	461 (409)	302 (268)	273 (242)	-		
	FC05	478 (424)	279 (247)	277 (246)	-		
MAE	FC01	504 (446)	354 (313)	97 (86)	97 (86)	OB16	De 588 à 624 g/L (4,91 à 5,21 lb/gal)
	FC03	567 (502)	265 (235)	103 (91)	103 (91)		
	FC05	647 (573)	151 (134)	125 (111)	124 (110)		
MTK	FC01	504 (463)	354 (313)	117 (104)	97 (86)	OB09	De 537 à 621 g/L (4,48 à 5,18 lb/gal)
	FC03	567 (521)	265 (235)	132 (117)	110 (97)		
	FC05	647 (596)	151 (134)	148 (134)	124 (110)		

Produit	Degré de brillance	Incolore/verniss Mesures (g)	SU4985 Mesures (g)	Durcisseur Mesures (g)	Réducteur Mesures (g)	Bulletin	COV (moins l'eau et les matières exemptées)
Shop-Line							
JC60	FC01	481 (427)	363 (322)	209 (185)	-	SL60	De 552 à 569 g/L (4,61 à 4,75 lb/gal)
	FC02	497 (440)	345 (306)	211 (187)	-		
	FC03	527 (467)	308 (273)	215 (191)	-		
	FC04	542 (481)	290 (257)	218 (193)	-		
	FC05	557 (494)	272 (241)	220 (195)	-		
JC620	FC01	433 (384)	401 (356)	203 (180)	-	SL620	De 548 à 560 g/L (4,57 à 4,67 lb/gal)
	FC02	448 (397)	383 (339)	207 (183)	-		
	FC03	462 (410)	364 (323)	210 (186)	-		
	FC04	476 (422)	345 (306)	213 (189)	-		
	FC05	490 (435)	327 (290)	216 (192)	-		
JC630	FC01	457 (405)	406 (360)	163 (145)	-	SL630	De 522 à 570 g/L (4,61 à 4,76 lb/gal)
	FC02	488 (432)	368 (327)	169 (150)	-		
	FC03	503 (446)	349 (310)	171 (152)	-		
	FC04	518 (459)	330 (293)	174 (154)	-		
	FC05	548 (486)	293 (260)	179 (159)	-		
JC660	FC01	369 (327)	432 (383)	246 (218)	-	SL660	De 558 à 581 g/L (4,66 à 4,85 lb/gal)
	FC02	396 (351)	394 (350)	255 (226)	-		
	FC03	422 (374)	358 (318)	264 (234)	-		
	FC04	448 (397)	323 (286)	273 (242)	-		
	FC05	473 (419)	288 (256)	282 (250)	-		
JC661	FC01	389 (345)	408 (362)	252 (223)	-	SL661	De 560 à 578 g/L (4,67 à 4,82 lb/gal)
	FC02	405 (359)	386 (342)	256 (227)	-		
	FC03	424 (376)	358 (318)	265 (235)	-		
	FC04	437 (387)	338 (300)	270 (239)	-		
	FC05	472 (419)	295 (262)	279 (247)	-		
JC6700	FC01	356 (316)	454 (402)	234 (207)	-	SL6700	De 542 à 560 g/L (4,52 à 4,67 lb/gal)
	FC02	370 (328)	435 (386)	239 (212)	-		
	FC03	388 (344)	408 (362)	243 (216)	-		
	FC04	396 (351)	397 (352)	248 (220)	-		
	FC05	422 (374)	360 (320)	258 (228)	-		
JC6800	FC01	360 (320)	438 (389)	241 (213)	-	SL6800	De 515 à 523 g/L (4,30 à 4,36 lb/gal)
	FC02	406 (360)	378 (335)	253 (224)	-		
	FC03	453 (401)	313 (277)	269 (239)	-		
	FC04	461 (409)	302 (268)	273 (242)	-		
	FC05	478 (424)	279 (247)	277 (246)	-		
JC815	FC01	487 (431)	411 (363)	290 (258)	-	SL815 NR	De 404 à 443 g/L (3,37 à 3,71 lb/gal)
	FC02	515 (455)	379 (336)	300 (266)	-		
	FC03	541 (479)	349 (309)	310 (274)	-		
	FC04	568 (502)	319 (283)	319 (282)	-		
	FC05	661 (585)	299 (265)	248 (219)	-		
JAU	FC01	504 (463)	354 (313)	117 (104)	97 (86)	SLJAU	De 537 à 621 g/L (4,48 à 5,18 lb/gal)
	FC03	567 (521)	265 (235)	132 (117)	110 (97)		
	FC05	647 (596)	151 (134)	148 (134)	124 (110)		
JE	FC01	504 (446)	354 (313)	117 (104)	97 (86)	SLJEA	De 588 à 624 g/L (4,91 à 5,21 lb/gal)
	FC03	567 (502)	265 (235)	132 (117)	110 (97)		
	FC05	647 (573)	151 (134)	148 (131)	124 (110)		
Produit	Degré de brillance	Incolore/verniss Mesures (g)	SU4985 Mesures (g)	Durcisseur Mesures (g)	Réducteur Mesures (g)	Bulletin	COV (moins l'eau et les matières exemptées)
Vibrance Collection							
VC5700	FC01	268 (238)	362 (321)	178 (158)	256 (227)	VB-24	De 554 à 593 g/L (4,62 à 4,95 lb/gal)
	FC02	292 (259)	335 (297)	187 (166)	254 (225)		
	FC03	304 (270)	321 (285)	192 (170)	253 (224)		
	FC04	327 (290)	295 (261)	201 (178)	250 (222)		
	FC05	339 (301)	282 (250)	205 (182)	249 (221)		

Données techniques

Épaisseur totale de la pellicule sèche

Minimum :	2,0 mils
Maximum :	3,0 mils
Épaisseur de la pellicule mouillée par couche :	De 2,4 à 3,5 mils
Épaisseur de la pellicule sèche par couche :	1,0 mil

Rendement théorique : De 361 à 654 pi²/gal US

(Couverture théorique en pi²/gal US prêt à pulvériser [PàP], donnant une épaisseur de pellicule sèche de 1 mil.)

Volume des solides (en %) du PàP : De 22,5 à 40,8 %

Consulter les fiches signalétiques et les étiquettes pour en savoir plus sur les consignes de sécurité et de manutention.

POUR OBTENIR D'URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU CONCERNANT LE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS, COMPOSER LE 514 645-1320, AU CANADA, OU LE 412 434-4515, AUX ÉTATS-UNIS.

Les produits décrits dans le présent document sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une formation spéciale, et utilisant de l'équipement approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente au grand public. Les produits décrits peuvent être dangereux et doivent être utilisés selon leur mode d'emploi. Les mises en garde des étiquettes doivent être rigoureusement respectées. Les énoncés et méthodes décrits sont exacts au meilleur des connaissances et pratiques de PPG Industries. Les marches à suivre mentionnées pour l'application ne sont que des suggestions et ne doivent pas être interprétées comme des garanties de rendement, de résultat ou de convenance à des fins particulières. De plus, PPG Industries ne permet pas la contrefaçon en ce qui concerne l'utilisation de toute formule ou de tout procédé ci-inclus.



Nous protégeons et embellissons le monde™

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive Unit #6
Mississauga, Ontario Canada L5J 1K5

PPG Industries
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149

Le logo de PPG, OneChoice, Aquabase, Nexa Autocolor, Deltron, Envirobase, Shop-Line, Vibrance Collection et PaintManager sont des marques déposées, et Nous protégeons et embellissons le monde, Système de refinition Global et OMNI sont des marques de commerce de PPG Industries Ohio, Inc.