


PRACTI PRIM



Définition

Primaire pigmenté à base de liant acrylique.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Murs et plafonds.

Propriétés

- Sous-couche opacifiante.
- Régularise les fonds.
- Spéciale grands chantiers.
- Taux de COV < 1 g/L.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/L ■ Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ PRACTI PRIM est éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM® ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluide.

Aspect du feuil sec

Poché fin.

Brillant spéculaire

< 7 % sous 85°.

Teintes

Blanc.

Masse volumique

(en blanc, théorique) : kg/dm³

1,4 ± 0,03 (norme EUR PL 004).

Extrait Sec

En poids (norme EUR PL 005) : 55 ± 2%

En volume : 38 ± 2%

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors-poussière : 2 h.
- Recouvrable : 12 h.

Rendement

8 à 10 m²/L selon le support.

Conditionnement

5 L - 15 L

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

PRACTI PRIM

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none">■ Révision des joints■ Époussetage		
Anciens fonds non adhérents	<ul style="list-style-type: none">■ Grattage■ Lessivage■ Rinçage	1 couche de PRACTI PRIM	2 couches de finition PRACTI

Précautions d'emploi :

- Conditions d'applications conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

PRACTI PRIM

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm,
rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants, si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

Classification AFNOR : NF T 36-005,
Famille I, Classe 7b2/4a.

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).