



DESTINATION

Maçonneries et menuiseries intérieures.
Travaux soignés.

QUALITÉS DOMINANTES

- Excellente opacité
- Très bon rendu permettant un rendu final optimal (en particulier pour les laques)
- Séchage rapide
- Sur fonds usuels du Bâtiment en intérieur et supports au pH <9 (plâtre et dérivés, bois, anciennes peintures)
- Compatible avec les colles à papier peint et les revêtements muraux

TEINTES

Blanc

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat velouté : 12 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Semi-tendu
RENDEMENT	8 à 10 m ² /L
CONDITIONNEMENT	1 L - 3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,40 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	45 % (+/- 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	59 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Sec au toucher : 6 h • Recouvrable : 24 h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit a séché)

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70%.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtres et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Égrenage des enduits Brossage Époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 	<ul style="list-style-type: none"> Toutes peintures en phase aqueuse ou solvant
Bois et dérivés neufs ou remis à nu	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage/Brossage Ponçage Époussetage Dégraissage si nécessaire 		
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Ponçage si nécessaire 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> Pochonnage à l'aide d'ODYSSÉE PRIM sur les zones mises à nu 1 couche en plein d'ODYSSÉE PRIM 	

Observations

NOTA	Dans le cas de supports farinants ou absorbants, utiliser l'impression solvantée SUPER DULPRIM.
NORMALISATION	NF T 36-005 : Famille I – classe 7b2/4a
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 1 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com
INFORMATION CONSOMMATEURS	<ul style="list-style-type: none"> Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne jetez pas le produit à l'égout.