



Eco Prim Universel



Primaire pour supports absorbants et non absorbants en sol et mur intérieur sans solvant : à très faible émission de COV



DOMAINE D'APPLICATION

Eco Prim Universel est :
un primaire d'accrochage pour ragréages en sol intérieur sur supports absorbants ou non absorbants, tels que :

- chape ou dalle béton ;
- ancien carrelage, pierre naturelle ;
- dalles thermoplastiques ;
- plancher bois, panneaux bois (CTB-H, CTB-X) ;
- traces d'ancienne colle ;
- anciens ragréages adhérents.

un primaire d'interposition sur panneaux CTB-H, CTB-X avant application de nos colles acryliques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Prêt à l'emploi : application facile.
- Sans solvant : très faible émission de COV.
- Séchage rapide.
- Spécial rénovation.

RECONNAISSANCE DES SUPPORTS

- Supports neufs (base ciment) : se reporter au Cahier des Prescriptions Techniques n°3634 d'exécution des enduits de lissage et ragréages autolissants.-travaux neufs.
- Supports anciens : se reporter au CPTn°3635. Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revêtements de sol -Rénovation.
- Plancher bois : se reporter aux D.T.U. 51.1. et 51.3.

CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT

Les supports doivent être stables, solides, propres (débarrassés de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence), sains, non sujets à des remontées d'humidité et secs (se reporter au D.T.U. correspondant au revêtement à poser). Ils seront préparés selon les recommandations des CPT précités.

APPLICATION

Appliquer **Eco Prim Universel** en une couche continue à la brosse ou au rouleau et laisser sécher.

DELAI DE SÉCHAGE

- Sur supports absorbants, attendre au moins 30 minutes (à + 20°C) avant ragréage .
- Sur planchers bois, attendre au moins 6 heures (à + 20°C) avant ragréage.
- Sur anciens carrelages, attendre au moins 2 heures avant ragréages.
- Sur panneaux CTB-H ou CTB-X, attendre au moins 3 heures (à + 20°C) avant collage direct.
- Ces délais varient en fonction de la température et de l'hygrométrie ambiante recouvrir le primaire dans les 24h au plus, suivant son application (le primaire doit être sec au toucher avant d'appliquer le ragréage).

CONSOMMATION

100 à 200 g/m² en fonction de la porosité du support et du mode de mise en œuvre.

Nettoyage

Le produit frais se nettoie à l'eau.

CONDITIONNEMENT

En 20 kg, 5 kg et 2 kg.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non entamé et en local tempéré. CRAINT LE GEL.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site internet www.mapei.com.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance :	liquide fluide
Densité :	environ 1.00
Couleur :	blanche
EMICODE :	EC1 Plus - à faible émission
Température d'application :	de + 5°C à + 35°C

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

Toutes les références relatives à ce produit sont disponibles sur demande et sur les sites web www.mapei.fr et www.mapei.com