SEIGNEURIE®
LA PERFORMANCE POUR UN MONDE DURABLE

NÉOMAT NON LUSTRANT

Dernière mise à jour : 08/08/2022

Peintures, vernis et produits connexes – NF 130
www.ecolabels.fr

Définition

Peinture mate non lustrante, pochée, à base de dispersion acrylique en phase aqueuse.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Murs.
- Pièces sèches.
- État de finition A ou B (selon préparation des supports).

Propriétés

- Mat profond haute lessivabilité.
- Haute résistance aux frottements et au lustrage.
- Convient aux lieux à forte sollicitation.
- Grande facilité d'application : finition sans reprise.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR C (A+ A B C)
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L ■ Ce produit contient au maximum 15 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot
Onctueux.

Aspect du feuil sec
Mat poché fin.

Brillant spéculaire
2 % sous 85°

Teintes
Blanc. Toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique
(en kg/dm^3)
- 1,41 ± 0,03 (norme EUR PL 004).

Extrait Sec
En poids (norme EUR PL 005) : 56 ± 2 %.
En volume (théorique) : 39 ± 2 %.

Temps de séchage
(à 23 °C - 50 % HR)
- Sec hors-poussière : 3 h.
- Recouvrable : 8 h.

Rendement
8 à 9 m²/L (ne pas tirer le produit).

Conditionnement
1 L - 5 L - 15 L

Conservation
12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

Résistance à l'abrasion humide
Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles).

Date d'édition : 18/07/2022 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10
seigneurie.com

SEIGNEURIE®
LA PERFORMANCE POUR UN MONDE DURABLE

NÉOMAT NON LUSTRANT

Dernière mise à jour :
08/08/2022

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	■ Révision des joints ■ Époussetage	1 couche de MUROPRIM	2 couches de NÉOMAT NON LUSTRANT
Plâtre et dérivés	■ Brossage ■ Égrenage ■ Époussetage	1 couche de MUROPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés		1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 %	
Anciens fonds adhérents	■ Lessivage ■ Ponçage		
Anciens fonds non adhérents	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	1 couche de MUROPRIM	

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

Date d'édition : 18/07/2022 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10
seigneurie.com

SEIGNEURIE®
LA PERFORMANCE POUR UN MONDE DURABLE

NÉOMAT NON LUSTRANT

Dernière mise à jour : 08/08/2022

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm.

Dilution

Brosse, rouleau : prêts à l'emploi.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

Date d'édition : 18/07/2022 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10
seigneurie.com