

ULTRABOIS VERNIS SATINÉ RC 15002

Vernis de finition à base de résines alkydes-uréthanes d'aspect satiné

LES BOIS



DESTINATION

Boiseries intérieures.

QUALITÉS DOMINANTES

- Très bonne résistance au frottement, aux chocs du quotidien
- Met en valeur le veinage du bois
- Excellente tension du film en application à la brosse

TEINTES

Incolore

DEGRÉ DE BRILLANCE

40 % sous 60 °

Caractéristiques techniques

ASPECT	Satiné
RENDEMENT	13 à 15 m ² /L
CONDITIONNEMENT	1 L - 5 L
DENSITÉ MOYENNE	0,94 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	52 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	60 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none">• Hors poussière : 2 h• Sec au toucher : 4 h• Recouvrable : 24 h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau poils ras, pistolet
DILUTION	0 à 2 % en volume au white-spirit, selon la mise en œuvre
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

* Ne pas appliquer sur les essences exotiques contenant des huiles anti-oxydantes.

**Un ponçage est conseillé, entre chaque couche.

Nota : Bien remuer le vernis avant usage pour remettre en suspension les composants de vernis (agents matants).

Les temps de séchage indiqués correspondent à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 %. Ils peuvent varier en fonction des conditions climatiques et de la teinte effectuée.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bois et dérivés neufs*	<ul style="list-style-type: none"> Ponçage Époussetage Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ULTRABOIS VERNIS RC 15002 dilué dilué à 2 % de white-spirit ou 1 couche d'ULTRABOIS GEL SATIN dilué pour teinter le bois 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches d'ULTRABOIS VERNIS RC 15002 non dilué
Bois vernis ou lasurés sains	<ul style="list-style-type: none"> Léger ponçage Époussetage 		<ul style="list-style-type: none"> 2 couches d'ULTRABOIS VERNIS RC 15002 non dilué**
Bois vernis altérés	<ul style="list-style-type: none"> Remise à nu complète du support par décapage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ULTRABOIS VERNIS RC 15002 dilué à 2 % de white-spirit ou 1 couche éventuelle d'ULTRABOIS GEL SATIN dilué pour teinter le bois 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches d'ULTRABOIS VERNIS RC 15002 non dilué

Observations

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a 6a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/L (2010). Ce produit contient maximum 400 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

POINT ÉCLAIR

46 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.