

Décapant façade R.I.

(revêtements intermédiaires)



DÉFINITION

- Décapant gélifié prêt à l'emploi, adapté au décapage vertical. Formule développée spécialement pour le décapage des revêtements extérieurs avec un temps d'action de 30 minutes à 4 heures permettant le décapage de grandes surfaces

DESTINATION

- Efficace sur tous les types de peintures type pliolites, acryliques, impers façades (I1, I2, I3, I4), revêtements semi-épais, sur tous supports sauf supports plastiques, synthétiques ou dérivés de plastique (plexiglas, polystyrène, joints silicone...) et métaux (aluminium, zinc, cuivre sauf inox)

PROPRIÉTÉ

- Intérieur, extérieur
- Formule gélifiée (ne coule pas)
- Formule orange crayeux dans le pot et à l'application pour permettre de mieux visualiser les zones appliquées. La couleur ne migre pas dans les supports, ne tache pas
- Formule sans chlorure de méthylène et sans NMP conformément à la réglementation en vigueur
- Ne noircit pas les bois
- Toutes les finitions possibles après rinçage

MODE D'EMPLOI

■ PREPARATION DES SUPPORTS

Il est recommandé de faire une étude préalable des supports

Pour une bonne efficacité du produit, travailler dans un environnement bien aéré, avec une humidité relative de 50 %, et une température de préférence comprise entre 5 et 30°C

Protéger le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène, tous les métaux sauf l'inox

■ APPLICATION

Avant ouverture, s'équiper de gants, se protéger les yeux et le visage

Outils : rouleau, pinceau, brosse, spatule

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : à l'eau froide

Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le produit jusqu'à ramollissement total du revêtement

Pour les revêtements lisses, appliquer à la brosse pour une meilleure pénétration dans le revêtement à décapier

Laisser agir selon la nature et l'épaisseur du revêtement : de **30 minutes à 4 heures**

Gratter au scrapeur, au couteau ou au riflard

Renouveler l'opération si nécessaire

Rincer soigneusement à l'eau sous pression pour éliminer la totalité de tout reste de décapant

Après séchage, application d'un système de revêtement de façade

CARACTÉRISTIQUES

■ PHYSICO-CHIMIQUES

Densité : 0.97 à 20°C

Point éclair : 28°C

Etat Physique : liquide liquide visqueux orange crayeux

■ RENDEMENT

De 1 à 2 m² /litre selon le revêtement à décapier et sa configuration : l'âge, l'épaisseur et la qualité du revêtement à décapier

Décapant façade R.I.

(revêtements intermédiaires)



■ TEMPS D'ACTION

Temps indicatif, variable selon l'épaisseur, le nombre de couches, la nature et l'âge du revêtement, les conditions climatiques, la nature du substrat, la quantité déposée...

	Tous revêtements
Temps d'action	30 minutes à 4 heures*

* Suivant les caractéristiques de la peinture (âge, épaisseur et qualité du revêtement à décapier).

CONSERVATION / STOCKAGE

Conservation : 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs

Stockage : bien refermer l'emballage après usage. A utiliser rapidement après ouverture. Conserver dans un local frais et bien ventilé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ



ATTENTION

Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection. Porter des vêtements de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.

Ingrédients dangereux : acétate de n-butyle.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Bidon de 20 L	3479276780089	PROGOLD 213

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur.

Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG AC FRANCE. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.