


PANTINOX SR9

Dernière mise à jour :
27/02/2024



Définition

Peinture laque brillante à base de résines alkydes en solution.


Destination

- Intérieur/Extérieur : neuf/entretien.
- Protection et décoration des menuiseries et des structures métalliques en intérieur ou extérieur.

Propriétés

- Facile d'application.
- Excellente résistance aux intempéries et aux salissures.
- Grande facilité d'entretien.
- Haute brillance durable.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i : 500 g/L) ■ Ce produit contient au maximum 450 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot Peinture légèrement gélifiée.	Masse volumique (en blanc : kg/dm ³) ■ 1,17 ± 0,03 (norme EUR PL 004).	Temps de recouvrement Recouvrable : 24 h.
Aspect du feuil sec Brillant.	Extrait Sec En poids (norme EUR PL 005) : 68 ± 2 % (en blanc). En volume (théorique) : 52 ± 2 % (en blanc).	Rendement 13 à 15 m ² /L environ.
Brillant spéculaire 90 % sous 60°.	Temps de séchage (à 23 °C - 50 % HR) ■ Hors-poussière : 2 h. ■ Sec : 4 h.	Conditionnement 1 L - 3 L - 5 L - 10 L et 15 L selon teintes.
Teintes En stock : blanc. En machine à teinter : toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.		Conservation 12 mois en emballage d'origine non entamé.

PANTINOX SR9

Dernière mise à jour :
27/02/2024

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Sur métaux ferreux	<ul style="list-style-type: none">■ Grattage, brossage St 2 ou décapage par jet d'abrasifs Sa 2,5 selon la norme ISO 8501-1■ Dépoussiérage	1 couche de FREITAMÉTAL EXPERT	2 couches de PANTINOX SR9
Sur métaux non ferreux	<ul style="list-style-type: none">■ Dégraissage■ Dérochage à l'acide phosphorique dilué■ Rinçage soigné à l'eau claire	1 couche de PRINT ADR	

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la NF DTU 59.1
- Les tons vifs (jaune, orange, rouge) sont toujours moins opaques. Utiliser une teinte en sous-couche.

PANTINOX SR9

Dernière mise à jour :
27/02/2024

Application

Matériel d'application

Brosse, laqueur/mousse floquée, pistolet.

Dilution

Brosse, rouleau, pistolet : prêts à l'emploi.

Nettoyage du matériel

Au solvant.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a