

JB Capa Base

Antecedentes

JB es una capa base de secado rápido diseñado para los centros de reparación de colisiones de automóviles. Para obtener durabilidad y brillo, la capa base debe ser cubierta con un revestimiento transparente.

JB Capa Base

Color

JB Capa Base

Reductor

JR505 / JR5560 rápido (55°F-65°F), JR506 / JR5570 mediano (65°F-75°F), JR507 / JR5580 lento (75°F-85°F), JR508 / JR5590 muy lento (85°F-95°F)

Sustratos compatibles

Recubrimientos de acabado y originales del fabricante curados, limpios y lijados.

JB puede aplicarse sobre:

Imprimación Tapaporos JP202 2K
JP209 Imprimador de Poliéster
JP215 Imprimación Decapante*
JP233 1K Imprimación Acrílico
JP285 2K Tapaporos de Uretano
Promotor de Adhesión Plástica JP301
JP315 Sellador Acrílico 1K
JP33x Serie JP33X Selladores de Uretano 2K
JP354 Imprimador multiusos COV 2.1 - Blanco
JP355 Imprimador multiusos COV 2.1 - Gris
JP356 Imprimador multiusos COV 2.1 - Negro
JP371 Imprimador epóxico - Blanco
JP375 Imprimador epóxico - Gris
JP377 Imprimador epóxico - Negro
JP385 2K Sellador

*imprimir antes del revestimiento final

Preparación

Limpieza de la superficie

JX101 Removedor de cera y grasa, JX992 Limpiador plástico, SXA330 Removedor de cera y grasa, SWX350 H₂O-So-Clean.

Lijado

Grano 400 (máquina o seco a mano) o grano 500 (mojado) en acabados antiguos e imprimador tapaporos

Mezcla

Proporciones



JB : Reductor JR50x
1 : 1

Vida útil

indefinida

Entintado JB puede entintarse hasta un 10% con mezclas de bases J

Aditivos JC605 Mezclador de capa base



JC605 : JR50x Reductor
1 : 1

Para usar como mezclador de colores, mezcle hasta 1 parte de JC605 listo para rociar a 1 parte de JB Capa Base listo para rociar y difumine la mezcla de colores en el área de mezcla. Para usar como capa inicial húmeda, aplique 1 capa mediana de JC605 listo para rociar sobre el área de reparación, deje secar durante 5 a 10 minutos antes de aplicar color JB o mezcla de colores JC605 / JB.

Aplicación

Capas



2 capas o hasta cubrir bien

Presión de aire



HVLP 10 psi en el tapón de aire
Convencional 2.8 - 3.5 Kg/cm² (45 - 55 psi) en la pistola

Ajuste de la pistola

1.3 a 1.5 mm o equivalente

Tiempos de secado

Entre capas



5 a 10 minutos a 70°F (21°C)

Secado al aire



Cinta: 45 minutos
Transparente: 20 minutos mínimo, 24 horas máximo a 70°F (21°C) hasta recubrimiento transparente.

Limpieza

Después de cada uso, limpie cuidadosamente las pistolas de rociado, depósitos de la pistola, envases de almacenamiento con Reductor JR, JT501 solvente de propósito general u otro solvente apropiado. Observe las pautas de la EPA de almacenamiento y desecho apropiados de residuos de pintura con partículas de solvente.

Propiedades

COV

JB COV real del paquete 4.39-5.78 lbs/gal
526-693 g/L

COV reglamentario por paquete 4.39-5.78 lbs/gal
(menos agua/menos exentos) 526-693 g/L

1:1 COV reglamentario, LPA 5.61-6.30 lbs/gal
(menos agua/menos exentos) 672-755 g/L

JC605 empaquetado 5.72 lb/gal (685 gm/l) máx.

JC605 empaquetado 5.72 lb/gal (685 gm/l) máx.

Formación de película seca por capa

JB aplicado 1:1 0.5 - 0.6 mil

Rendimiento en pies cuadrados de 1 mil

JB aplicado 1:1 159 - 198 pies cuadrados/ gal a 100% de transferencia

Limitaciones

SHOPLINE® JB no debe combinarse con componentes de otras líneas de productos.

Información de precaución:

El contenido de este paquete tal vez deberá ser mezclado con otros componentes antes de utilizarse. Antes de abrir los paquetes, asegúrese de que entiende los mensajes de advertencia en las etiquetas de todos los componentes, ya que la mezcla tendrá los riesgos de todas sus partes. El equipo de esparcido debe ser manejado con extremo cuidado y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Para usar un respirador, siga las instrucciones de la etiqueta. Use protectores de la piel y los ojos. Observe todas las precauciones aplicables.

Respuesta médica:

ANTE EMERGENCIAS MÉDICAS O POR INFORMACIÓN DE CONTROL DE DERRAMES LLAME AL 1 (412) 434-4515; EN CANADÁ AL 1 (514) 645-1320.

Hoja de Datos de Seguridad del Material:

Las Hojas de Datos de Seguridad del Material de los productos PPG mencionados en esta publicación, están disponibles a través del Distribuidor PPG *Shop-Line*.

Según nuestros conocimientos, la información técnica contenida en este boletín es exacta; sin embargo, ya que PPG Industries constantemente mejora sus fórmulas de revestimientos y pinturas, los datos técnicos actuales pudieran diferir en cierto grado con los conocimientos disponibles en el momento de imprimir este boletín. Comuníquese con el Distribuidor *Shop-Line* para obtener información actualizada.

Shop-Line y H2 O-So-Clean son marcas comerciales de PPG