






Ficha Técnica – QC-7500_V

Verniz UHS Quickline



Descrição	O Verniz UHS QC-7500 Quickline , é um verniz moderno de alto teor em sólidos e baixa emissão de COV. É ideal para a reparação de painéis e pinturas gerais.		
Produtos	Verniz: Endurecedores:	Verniz UHSQC-7500 <i>Quickline</i> Endurecedor Express UHS QH-4505 <i>Quickline</i> Endurecedor Rápido UHS QH-4510 <i>Quickline</i> Endurecedor Standard UHS QH-4520 <i>Quickline</i> Endurecedor Lento UHS QH-4530 <i>Quickline</i>	(Acima dos 18°C) (Acima dos 18°C) (18 – 30°C) (Acima dos 30°C)
Preparação da Superfície	Especialmente desenvolvido para aplicação sobre base bicamada aquosa. Consultar a ficha técnica para a utilização da cor da base bicamada. Nota: – O tempo de evaporação máximo da base bicamada antes da aplicação do Verniz UHS QC-7500 é de 24 horas. Numa exposição mais prolongada, lixar totalmente e aplicar base bicamada adicional. – Passar um tack rag adequado sobre a superfície revestida com base bicamada imediatamente antes da aplicação do Verniz UHS QC-7500.		
Proporção de Mistura 	Verniz UHS QC-7500 <i>Quickline</i> Endurecedor UHS QH-505/10/20/30 <i>Quickline</i> Vida útil:	Por volume: 2 Partes 1 Parte 1 - 2 Horas	
Aplicação 	Pistola convencional: HVL/Pistola em conformidade:	Bico 1.3 – 1.6mm, Pressão 50 psi (3.5 bar) Bico 1.2 – 1.5mm, Pressão – consultar especificações do fabricante.	
Demãos 	2 demãos Aplicar 1 demão média fluída, deixar evaporar Aplicar 1 demão completa. (50 – 60 micrones de espessura de película seca)		
Tempos de Evaporação 	5 – 10 minutos entre demãos a 20°C		
Secagem 	Secagem ao Ar a 20°C: Force Dry: IR:	Livre de Poeiras: Seco para manusear Seco à Fita Polir/Seco para Montar: 60°C com QH-4505 QH-4510/20 QH-4530 Polir/Seco para Montar:	40-75 mins 6-8 horas 12-16 horas 16-20 horas (até o dia seguinte) 20 minutos 30 minutos 35 minutos Após arrefecimento
Observações de Processos Limpar o equipamento imediatamente após o uso, utilizando o Diluente MS Quickline ou outro solvente adequado. Eliminar os resíduos de acordo com os regulamentos aplicáveis.			
Informação sobre COV O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto IIB.d) na forma pronta a usar, é no máximo de 420g/litro de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 420g/litro. Dependendo da forma escolhida de uso, o conteúdo actual de COV deste produto pronto a usar pode ser inferior ao especificado no código da Directiva da UE.			

Estes produtos destinam-se apenas a pintura profissional e não devem ser utilizados para outros fins que não os especificados. As informações contidas nesta folha de dados baseiam-se em nosso conhecimento científico e técnico atual e é de responsabilidade do usuário fazer todo o necessário para garantir a adequação do produto para a finalidade pretendida.

Para informações sobre higiene e segurança, consulte a folha de segurança

PPG Ibérica S.A.
-Ctra.Gracia-Manresa
Km 19,2 – 08191 Rubi
(Barcelona)
Tel: (93) 586 74 34
Fax: (93) 586 74 38

QUICKLINE®