



CHROMATIC®



DESTINATION

Sols intérieurs et extérieurs à usage domestique.
Travaux neufs et rénovation.
S'applique sur béton, ciment ou anciennes peintures compatibles

QUALITÉS DOMINANTES

- Monocomposant.
- Facilité d'application.
- Bonne résistance à l'eau, aux huiles et détergents ménagers.
- Bonne adhérence sur anciens fonds.
- Teintable sur machines à teinter
- Insaponifiable
- Peut être rendu antidérapant.

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier Chromatic® et du nuancier RAL

DEGRÉ DE BRILLANCE

45-60 % sous 60°

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

- 8 à 10 m²/L
- Epaisseur moyenne du film sec : 50 à 60µm

CONDITIONNEMENT

1 L - 5 L - 10 L

DENSITÉ MOYENNE

1,19 ± 0,05

EXTRAIT SEC EN VOLUME

49 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS

68 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec au toucher : 3 h
- Redoublable : minimum 16 h /maximum 12 mois
- Remise en circulation :
 - piétons : 2 jours
 - mécanique : 7 jours

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse ou rouleau polyamide texturé 12 mm. Pistolet sans air : buse 13 à 15/1000e de pouce, pression 15 à 20 MPa (150 à 200 bars), dilution de 5 à 10% avec du white spirit

DILUTION

0 à 15 % selon utilisation

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White spirit

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74203 (réf DTU 59-3) pour le sol et NF P 74201 (réf DTU 59-1) pour les relevés verticaux.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Sur béton ou ciment	Elimination des laitances et des produits de cure par tous moyens appropriés, dépoussiérage	1 couche de GUI SOL EXPERT SB diluée impérativement avec 10 à 15% de white spirit et appliquée de préférence au rouleau	• 2 couches de GUI SOL EXPERT SB
Sur anciennes peintures compatibles et adhérentes de type acrylique ou alkyde uréthane	dégraissage suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et séchage		
Sur ancienne peinture non adhérente	Décapage complet suivi d'un rinçage soigné et d'un séchage complet	1 couche de GUITTEX FIXATEUR ou 1 couche de GUI SOL EXPERT SB diluée entre 10 et 15% avec du white spirit	

Observations

NOTA

Produit applicable à une température ambiante comprise entre +5°C et +35°C. La température du support doit être comprise entre +5°C et +30°C et doit être de +3°C au-dessus du point de rosée. L'humidité du support doit être inférieure à 4%.

Fonction antidérapante par saupoudrage de MN 30 dans la 1ère couche fraîche, à refus, éliminer l'excédent après séchage puis application d'une 2ème couche de peinture non diluée.

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I - 4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient maximum après dilution 439 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe C

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.